

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300715

X
356

Mitteilungen über die Druckelastizität und Druckfestigkeit von Betonkörpern mit verschiedenem Wasserzusatz.

III. Teil.

Mit 1 Tafel.

Von

Dr. Ing. C. Bach,

K. Württembergischer Baudirektor,

Professor des Maschineningenieurwesens an der K. Technischen Hochschule Stuttgart.



STUTTGART

Kommissionsverlag von Konrad Wittwer

1909.

Mitteilungen über die Druckelastizität und Druckfestigkeit von Betonkörpern mit verschiedenem Wasserzusatz.

III. Teil.

Mit 1 Tafel.

Von
Dr. Ing. C. Bach,
K. Württembergischer Baudirektor,
Professor des Maschineningenieurwesens an der K. Technischen Hochschule Stuttgart.

STUTTGART
Kommissionsverlag von Konrad Wittwer
1909.



Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Vor- und Schlußbemerkung	3
Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit	6
Untersuchung der in Biebrich hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit	
a) Cement von Ehingen	9
b) Cement von Stettin	11
Untersuchung der von Biebrich eingelieferten Mörtelkörper auf Druck- und Zugfestigkeit	
a) Cement von Ehingen	12
b) Cement von Stettin	14
Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckelastizität	15
Untersuchung der in Biebrich hergestellten Betonkörper auf Druckelastizität	
a) Cement von Ehingen	32
b) Cement von Stettin	44
c) Cement von Dyckerhoff & Söhne	48



BBK- B-408 | 2018

Vor- und Schlussbemerkung.

Die vorliegende Veröffentlichung, welche Auskunft gibt über die Anderung der Druckfestigkeit und Druckelastizität von Beton für das Alter von 28 Tagen, 100 Tagen, 1 Jahr, 2 und 6 Jahren, bildet den dritten Teil des Berichts, dessen erster Teil 1903 und dessen zweiter Teil 1906 erschienen ist.

Hinsichtlich aller Einzelheiten darf auf die früheren Veröffentlichungen aus den Jahren 1903 und 1906 verwiesen werden. In Bezug auf den Einfluß des Wasserzusatzes vergleiche insbesondere das Vorwort zum zweiten Teil.

Hervorgehoben sei nochmals, daß die Versuchskörper an verschiedenen Stellen, von verschiedenen Arbeitern und unter verschiedenen Verhältnissen hergestellt worden sind. Auch während ihrer Lagerung außerhalb der Anstalt sind sie verschiedenen Einflüssen ausgesetzt gewesen.

Die Versuchszahlen lassen erkennen:

- 1) daß die Druckfestigkeiten mit dem Alter zunehmen (vergl. in Fig. 1 bis 3 auf der am Schlusse der Druckschrift angeschlossenen Tafel die ausgezogenen Linien¹⁾) und für das Alter von rund 6 Jahren Werte bis 578,7 kg/qcm (S. 9, Reihe IV, No. 1 mit 3,5 % Wasser), also hohe Werte aufweisen,
- 2) daß die Dehnungskoeffizienten (der Federung) mit dem Alter der Versuchskörper abnehmen (vergl. Fig. 5 und 6¹⁾) bis herab auf $\frac{1}{560\,000}$ (S. 17, Reihe II, No. 1 mit 4,1 % Wasser,

¹⁾ Die Linienzüge Fig. 1 bis 3 gelten für die Zahlen, auf die in den Fußbemerkungen S. 6, 9 bzw. 11 verwiesen ist. Der Nachweis der Werte, die zu den Linienzügen Fig. 4, 5 und 6 führten, findet sich in den Fußbemerkungen S. 16, 18 bzw. S. 32.

Hiernach gilt

Fig. 1 für Beton von der Zusammensetzung: 1 Raumteil Cement von Ehingen, 2,5 Sand, 1,75 Feinkiessteine, 3,5 Maschinengrobschotter, 5,7 % Wasser.

Fig. 2 für Beton von der Zusammensetzung: 1 Raumteil Cement von Ehingen, 2,5 Sand, 2,25 Feinkiessteine, 3,0 Maschinengrobschotter, 3,5 % Wasser,

Fig. 3 für Beton von der Zusammensetzung: 1 Raumteil Cement von Stettin, 2,5 Sand, 2,25 Feinkiessteine, 3,0 Maschinengrobschotter, 3,5 % Wasser,

Fig. 4 für Beton von der Zusammensetzung: 1 Raumteil Cement von Ehingen, 2,5 Sand, 1,75 Feinschotter, 3,5 Maschinengrobschotter, 4,1 % Wasser.

Fig. 5 für Beton von der Zusammensetzung: 1 Raumteil Cement von Ehingen, 2,5 Sand, 1,75 Feinkiessteine, 3,5 Maschinengrobschotter, 4,0 % Wasser,

Fig. 6 für Beton von der Zusammensetzung: 1 Raumteil Cement von Ehingen, 2,5 Sand, 2,25 Feinkiessteine, 3,0 Grobkiessteine, 3,3 % Wasser.

Die gemessenen Zusammendrückungen zu Fig. 5 und 6 ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung.

Alter	Spannungsstufen kg/qcm	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von 75 cm		
		gesamte	bleibende	federnde
Fig. 5	100 Tage	0,16 bis 40,78	9,91	1,10
	rund 1 Jahr . .	0,16 " 40,51	8,32	0,50
	" 2 Jahre . .	0,16 " 40,87	7,66	0,11
	" 6½ Jahre	0,18 " 41,00	6,96	0,05
Fig. 6	100 Tage	0,16 " 41,20	11,69	0,97
	rund 1 Jahr . .	0,16 " 40,68	10,53	0,77
	" 2 Jahre . .	0,16 " 41,26	9,88	0,46
	" 6½ Jahre	0,18 " 41,08	8,48	0,07

Alter des Versuchskörpers 6 Jahre 8 Monate), also recht kleine Werte besitzen (rund nur das Vierfache des Eisens, welches bei Eisenbetonkonstruktionen mit dem Beton verbunden wird) und daß mit zunehmendem Alter der Versuchskörper die Werte der federnden Dehnungen den Spannungen mehr und mehr proportional werden, die Dehnungslinien sich also der Geraden nähern (vergl. Fig. 4; derselben entspricht auf der Spannungsstufe 0,18—20,52 kg/qcm $\alpha = \frac{1}{560\,000}$ und auf der Spannungsstufe 0,18—101,87 kg/qcm $\alpha = \frac{1}{527\,000}$).

- 3) daß die bleibenden Zusammendrückungen mit wachsendem Alter stark abnehmen (vergl. Fig. 5 und 6).

Bei Betrachtung der gebrochenen Linienzüge in Fig. 1 bis 3, welche durch Auftragen der aus den jeweils bezeichneten Versuchen gewonnenen Durchschnittswerte der Druckfestigkeiten entstanden sind (die Einzelwerte der Druckfestigkeiten werden in den Abbildungen durch wagrechte Striche angedeutet), ist es von Interesse zu bemerken, daß selbst im Alter von 6 Jahren noch ein ausgeprägtes Ansteigen, also ein ausgeprägtes Wachsen der Druckfestigkeit stattfindet.

Die in den Fig. 1 bis 3 gestrichelt eingetragenen Kurven entsprechen der vom Unterzeichneten gewählten Gesetzmäßigkeit

$$K = a \left(1 - \sqrt[6]{\frac{1}{m A + 1}} \right) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad 1$$

mit $n = 6$. Hierin bedeuten

K die Druckfestigkeit in kg/qcm,

A das Alter des Betonwürfels in Monaten,

a und m Konstante, welche betragen

$$a = 786 \quad m = 9 \quad \text{im Falle der Fig. 1} \quad (5,7\% \text{ Wasser}),$$

$$a = 897 \quad m = 6 \quad \text{,, , , , , 2} \quad (3,5\% \text{ , , }),$$

$$a = 874 \quad m = 6 \quad \text{,, , , , , 3} \quad (3,5\% \text{ , , }),$$

somit entsprechend

$$K = 786 \left(1 - \sqrt[6]{\frac{1}{9A + 1}} \right) \text{ für Fig. 1} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad 2$$

$$K = 897 \left(1 - \sqrt[6]{\frac{1}{6A + 1}} \right) \text{ „ , , 2} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad 3$$

$$K = 874 \left(1 - \sqrt[6]{\frac{1}{6A + 1}} \right) \text{ „ , , 3} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad 4$$

Hierbei ist jeweils der für die 100 Tage alten Körper durch den Versuch ermittelte Durchschnittswert zum Ausgangspunkt genommen worden.¹⁾

¹⁾ Infolge dieser Wahl ergeben die Gleichungen, wie die Fig. 1 bis 3 deutlich erkennen lassen, für die 28 Tage alten Körper bedeutend geringere Druckfestigkeiten als der Versuch, was ganz im Sinne des Zwecks unserer technischen Rechnungen liegt, wenn diese auf Grund der Gleichungen 2 bis 4 angestellt werden sollten, um die zu erwartende Druckfestigkeit von Körpern geringeren Alters zu ermitteln. Die folgende Zusammenstellung gibt zahlenmäßige Auskunft darüber, inwieweit die berechneten Werte von den Versuchswerten abweichen.

Alter in Monaten	Fig. 1		Fig. 2		Fig. 3	
	Versuchs- werte	berechnet nach Gl. 2	Versuchs- werte	berechnet nach Gl. 3	Versuchs- werte	berechnet nach Gl. 4
28	284	253	313	242	268	236
30	350	350	357	357	348	348
100 30	416	433	458	458	418	438
12	467	471	488	506	478	493
24	537	524	572	571	561	556
72						

Von Interesse ist es zu beachten, daß die Größe a diejenige Druckfestigkeit bedeutet, welche sich für $A = \infty$ ergeben würde, daß somit die Druckfestigkeit noch recht erheblich über die für die 6 Jahre alten Körper festgestellten Werte mit fortschreitendem Alter steigen wird, vorausgesetzt, daß eine Störung nicht eintritt. Die gebrochenen Linienzüge Fig. 1 bis 3, erlangt aus den Versuchswerten, deuten noch auf ein stärkeres Wachstum der Druckfestigkeit nach Überschreiten des Alters von 6 Jahren hin, als es die gestrichelten Kurven tun.

Im Übrigen darf auf die Zahlen der Zusammenstellungen verwiesen werden.

Stuttgart, den 15. Februar 1909.

C. Bach.

Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit.

Die Versuchskörper (Würfel von rund 30 cm Seite) wurden vor dem Zerdrücken durch Hobeln je mit 2 parallelen Druckflächen versehen. Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Herstellung usw. siehe die im Vorwort bezeichnete Schrift, welche 1903 erschienen ist. Diese Bemerkung gilt auch für alle übrigen Körper.

Die Ergebnisse sind in den folgenden Zusammenstellungen niedergelegt.

Cement von Ehingen.

1. „Maschinenbeton¹⁾ 1 : 2 1/2 : 5.“

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm									
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren			
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit		
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	4,0	3	2,37	207	2,38	270	2,39	275	2,40	324	2,41	456
				2,39	284	2,39	286	2,41	300	2,41	353	2,42	471
				2,39	245	2,39	253	2,41	303			2,41	427
		5,7	2	2,38	245,3	2,39	269,7	2,40	292,7	2,41	338,5	2,41	451,3
				2,39	216	2,42	276	2,44	342	2,43	405	2,42	460
				2,39	219	2,42	282	2,42	308	2,43	422	2,41	456
Reihe II No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinengrobschotter	4,1	3	2,39	226	2,43	279	2,43	329,7	2,43	413,5	2,41	465,0
				2,39	220,3	2,42	279,0	2,43	329,7	2,43	413,5	2,41	465,0
				2,43	273	2,44	314	2,48	388	2,46	477	2,43	377
		5,7	2	2,41	250	2,41	279	2,44	343	2,44	422	2,44	460
				2,42	267	2,42	244	2,42	263	2,48	405	2,43	437
				2,42	263,3	2,42	279,0	2,45	331,3	2,46	434,7	2,43	424,7
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinengrobschotter	4,0	3	2,42	269	2,45	349	2,44	375	2,46	479	2,46	547
				2,42	273	2,45	316	2,44	389	2,46	455	2,46	554
				2,42	278	2,44	327	2,44	398			2,46	546
		5,7	2	2,42	273,3	2,45	340,7	2,44	387,3	2,46	467,0	2,46	549,0
				2,41	285	2,41	326	2,42	363	2,44	365	2,45	514
				2,42	270	2,40	345	2,44	370	2,43	388	2,45	506
		4,0	3	2,41	279	2,41	333	2,45	432	2,45	413	2,45	509
				2,41	278,0	2,41	334,7	2,44	388,3	2,44	388,7	2,45	509,7
				2,41	269	2,43	365	2,45	422	2,44	454	2,44	549
		5,7	2	2,42	297	2,41	349	2,44	427	2,45	480	2,44	525
				2,42	287	2,42	336	2,44	398			2,43	536
				2,42	284,3 ²⁾	2,42	350,0 ²⁾	2,44	415,7 ²⁾	2,45	467,0 ²⁾	2,44	536,7 ²⁾

¹⁾ Mit der Maschine gemischt.

²⁾ Mit diesen Durchschnittswerten ist Fig. 1 erlangt worden. Die Einzelwerte sind für jedes Alter in die Abbildung eingetragen. Diese gibt ein anschauliches Bild über die Zunahme der Druckfestigkeit mit dem Alter.

Von der Wiedergabe sämtlicher Linienzüge, die übrigens vielfach recht unregelmäßig verlaufen, muß mit Rücksicht auf die Kosten abgesehen werden.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm									
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren		nach 6 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe IV No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Handschlaggrobschotter	4,2	3	2,40	279	2,40	306	2,40	289	2,44	370	2,45	490
				2,39	264	2,40	336	2,41	333	2,45	408	2,44	500
				2,39	284	2,40	300	2,42	349	2,45	388	2,44	508
		5,7	2	2,39	275,7	2,40	314,0	2,41	323,7	2,45	388,7	2,44	499,3
				2,40	273	2,41	324	2,42	364	2,45	456	2,43	535
				2,41	270	2,42	340	2,42	362	2,45	458	2,43	530
Reihe V No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinengrobschotter	4,2	2	2,41	289	2,41	327	2,43	353	—	—	2,43	525
				2,41	277,3	2,41	330,3	2,42	359,7	2,45	457,0	2,43	530,0
				2,39	294	2,38	325	2,42	342	2,43	363	2,44	528
				2,38	264	2,37	270	2,42	366	2,43	330	2,44	467
Reihe VI No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinengrobschotter	5,7	1	2,38	248	2,40	330	2,39	314	2,42	328	2,44	477
				2,38	268,7	2,38	308,3	2,41	340,7	2,43	340,3	2,44	490,7
				2,40	274	2,40	336	2,41	361	2,42	449	2,42	532
				2,39	264	2,40	324	2,41	360	2,43	448	2,41	542
Reihe VII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	4,0	3	2,40	279	2,40	327	2,41	339	2,42	377	2,39	364
				2,38	241	2,40	301	2,40	303	2,40	290	2,40	426
				2,38	252	2,39	294	2,39	299	2,39	353	2,40	371
				2,38	248,3	2,40	296,3	2,40	305,7	2,39	323,3	2,40	387,0
Reihe VIII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinengrobschotter	3,6	3	2,38	220	2,39	270	2,41	313	2,39	344	2,38	421
				2,38	216	2,39	270	2,40	318	2,40	328	2,38	410
				2,38	215	2,39	284	2,40	304	—	—	2,38	423
				2,38	217,0	2,39	274,7	2,40	311,7	2,40	336,0	2,38	418,0
Reihe IXa No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	4,85	3	2,37	219	2,37	271	2,39	306	2,43	442	2,42	508
				2,36	227	2,37	313	2,39	347	2,44	425	2,41	402
				2,38	232	2,37	265	2,39	298	—	—	2,41	423
				2,37	226,0	2,37	283,0	2,39	317,0	2,44	433,5	2,41	444,3
Reihe IXb No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinengrobschotter	4,85	3	2,43	277	2,42	330	2,45	361	2,42	391	2,41	533
				2,42	292	2,42	339	2,45	358	2,43	433	2,41	483
				2,44	269	2,44	321	2,45	374	2,43	454	2,42	502
				2,43	279,3	2,43	330,0	2,45	364,3	2,43	426,0	2,41	506,0
Reihe IXa No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	4,85	3	2,38	208	2,39	281	2,41	308	2,41	379	2,41	403
				2,39	248	2,40	281	2,40	327	2,42	388	2,41	459
				2,38	239	2,40	295	2,41	306	—	—	2,41	411
				2,38	231,7	2,40	285,7	2,41	313,7	2,42	383,5	2,41	424,3
Reihe IXb No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinengrobschotter	4,85	3	2,43	314	2,43	359	2,44	364	2,42	408	2,41	424
				2,44	296	2,43	347	2,44	393	2,41	385	2,41	457
				2,43	308	2,42	349	2,46	412	—	—	2,42	512
				2,43	306,0	2,43	351,7	2,45	389,7	2,42	396,5	2,41	464,3
3. „Maschinenbeton 1 : 4 : 8.“													
Reihe I No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	3,7	3	2,40	217	2,37	224	2,38	255	2,42	330	2,41	417
				2,39	193	2,36	200	2,39	225	2,40	313	2,42	395
				2,40	214	2,36	185	2,40	249	—	—	2,41	376
		5,55	2	2,40	208,0	2,36	203,0	2,39	243,0	2,41	321,5	2,41	396,0
				2,38	148	2,39	213	2,40	242	2,41	307	2,39	349
				2,40	149	2,40	210	2,40	236	2,41	294	2,39	356
Reihe II No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	4,62	3	2,39	152,0	2,40	210,7	2,40	236,7	2,41	300,5	2,39	350,7
				2,41	209	2,42	249	2,40	251	2,45	380	—	—
				2,43	233	2,43	263	2,43	318	2,42	285	—	—
		5,55	2	2,43	272	2,41	242	2,42	321	2,44	383	—	—
				2,42	238,0	2,42	251,3	2,42	296,7	2,44	349,5	—	—
				2,36	172	2,42	289	2,41	251	2,40	253	2,38	259
Reihe II No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	3,7	3	2,40	215	2,39	250	2,38	220	2,41	248	2,38	328
				2,38	192	2,43	294	2,36	208	—	—	2,38	295
				2,38	193,0	2,41	277,7	2,38	226,3	2,41	250,5	2,38	294,0
		5,55	2	2,42	202	2,42	254	2,45	306	2,44	346	2,45	400
				2,42	197	2,43	254	2,46	312	2,46	370	2,45	413
				2,43	201	2,42	259	2,45	301	—	—	2,46	422
				2,42	200,0	2,42	255,7	2,45	306,3	2,45	358,0	2,45	411,7

¹⁾ Mit der Hand gemischt.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm									
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren		nach 6 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Maschinengrobschotter	3,7	3	2,44	242	2,42	259	2,41	275	2,44	333	2,42	393
				2,42	230	2,41	249	2,42	319	2,46	320	2,43	424
				2,41	234	2,42	264	2,42	304	—	—	2,43	398
				2,42	235,7	2,42	257,3	2,42	299,3	2,45	326,5	2,43	405,0
				2,39	158	2,40	210	2,39	245	2,43	332	2,42	394
		5,55	2	2,39	153	2,39	210	2,40	250	2,43	327	2,42	395
				2,40	160	2,40	207	2,41	250	—	—	2,43	407
				2,39	157,0	2,40	209,0	2,40	248,3	2,43	329,5	2,42	398,7
				2,45	240	2,44	276	2,44	311	2,45	401	—	—
				2,42	226	2,45	271	2,44	317	2,46	405	—	—
Reihe IV No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Handschlagagrobschotter	4,62	3	2,45	242	2,44	271	2,42	304	2,45	391	—	—
				2,44	236,0	2,44	272,7	2,43	310,7	2,45	399,0	—	—
				2,42	242	2,40	270	2,38	233	2,41	301	2,42	348
				2,40	236	2,40	249	2,42	286	2,43	302	2,43	338
				2,38	215	2,29	246	2,41	259	—	—	2,43	354
		5,55	2	2,40	231,0	2,40	255,0	2,40	259,3	2,42	301,5	2,43	346,7
				2,42	218	2,42	252	2,43	299	2,44	385	2,43	455
				2,41	200	2,41	282	2,44	297	2,44	382	2,43	451
				2,42	237	2,42	262	2,45	308	—	—	2,43	434
				2,42	218,3	2,42	265,3	2,44	301,3	2,44	383,5	2,43	446,7
Reihe V No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Maschinengrobschotter	3,7	2	2,36	180	—	—	2,37	210	2,39	282	2,40	377
				2,33	168	2,39	272	2,37	208	2,42	321	2,41	408
		5,55	2	2,35	171	2,37	245	2,40	249	2,38	276	2,36	311
				2,35	173,0	2,38	258,5	2,38	222,3	2,40	293,0	2,39	365,3
Reihe VI No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Maschinengrobschotter	5,55	1	2,37	195	2,39	281	2,40	295	2,42	346	2,40	415
				2,38	205	2,39	283	2,40	284	2,42	341	2,40	416
				2,38	189	2,37	260	2,43	296	—	—	2,42	422
				2,38	196,3	2,38	274,7	2,41	291,7	2,42	343,5	2,41	417,7
				2,37	242	2,38	277	2,41	301,3	2,44	383,5	2,43	446,7
Reihe VII No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	3,7	3	2,36	163	2,36	192	2,39	267	2,32	214	2,32	354
				2,38	185	2,37	206	2,38	248	2,34	235	2,30	235
				2,36	175	2,37	170	2,37	236	2,36	246	2,32	293
				2,37	174,3	2,37	189,3	2,38	250,3	2,34	231,7	2,31	294,0
				2,37	153	2,37	188	2,37	229	2,38	242	2,37	283
		5,55	2	2,37	159	2,37	177	2,37	200	2,39	245	2,36	286
				2,38	157	2,36	193	2,39	227	—	—	2,36	285
				2,37	156,3	2,37	186,0	2,38	218,7	2,39	243,5	2,36	284,7
				2,36	163	2,38	219	2,34	202	2,39	291	2,36	268
				2,32	188	2,34	169	2,35	198	2,36	261	2,38	292
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	3,7	3	2,35	171	2,34	194	2,35	222	2,39	294	2,36	289
				2,34	174,0	2,35	194,0	2,35	207,3	2,38	282,0	2,37	283,0
				2,41	214	2,40	240	2,42	271	2,42	338	2,40	336
		5,55	2	2,40	211	2,41	236	2,42	270	2,41	291	2,39	311
				2,41	207	2,41	255	2,41	262	2,42	307	2,41	357
				2,41	210,7	2,41	243,7	2,42	267,7	2,42	312,0	2,40	334,7
Reihe IX a No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	4,62	3	2,38	190	2,39	229	2,39	249	2,41	284	2,38	300
				2,37	178	2,38	226	2,38	256	2,40	296	2,39	337
				2,36	183	2,35	220	2,38	251	—	—	2,40	362
				2,37	183,7	2,37	225,0	2,38	252,0	2,41	290,0	2,39	333,0
Reihe IX b No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	4,62	3	2,38	212	2,40	271	2,39	286	2,41	331	2,40	373
				2,37	212	2,38	254	2,39	282	2,41	347	2,40	374
				2,39	241	2,36	244	2,40	282	—	—	2,40	368
				2,38	221,7	2,38	256,3	2,39	283,3	2,41	339,0	2,40	371,7

Untersuchung der in Biebrich hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit.

a) Cement von Ehingen.

1. „Maschinenbeton 1 : 2 $\frac{1}{2}$: 5.“

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschlägen	Druckfestigkeit in kg/qcm									
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren		nach 6 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,3	3	2,41	284	2,41	333	2,42	338	2,44	446	2,44	549
				2,41	287	2,40	312	2,42	321	2,44	451	2,43	556
				2,41	285,5	2,41	322,5	2,42	343,3	2,44	448,5	2,44	552,0
		5,2	*)	—	—	—	—	2,40	337	2,43	391	2,40	532
				2,39	245	2,40	281	2,41	316	2,42	409	2,40	477
				2,39	238	2,39	280	2,41	331	—	—	2,42	522
				2,39	241,5	2,40	280,5	2,41	328,0	2,43	400,0	2,41	510,3
Reihe II No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	3,7	3	2,44	369	2,45	362	2,45	476	2,47	523	2,45	539
				2,44	334	2,43	374	2,45	462	2,46	477	2,46	577
				2,44	351,5	2,44	368,0	2,45	464,3	2,46	512,7	2,45	567,0
		5,6	*)	—	—	—	—	2,41	332	—	—	2,42	545
				2,41	267	2,40	304	2,42	336	2,43	421	2,42	549
				2,39	251	2,40	300	2,41	323	2,46	416	2,42	488
				2,40	259,0	2,40	302,0	2,41	330,3	2,45	418,5	2,42	527,3
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5	3	—	—	—	—	2,44	412	2,45	498	2,44	570
				2,42	327	2,43	362	2,44	512	2,44	443	2,44	562
				2,41	299	2,41	353	2,43	449	2,44	522	2,44	585
		4,55	2	2,42	313,0 ¹⁾	2,42	357,5 ¹⁾	2,44	457,7 ¹⁾	2,44	487,7 ¹⁾	2,44	572,3 ¹⁾
				—	—	—	—	2,44	360	2,44	450	2,43	551
				2,41	281	2,43	358	2,44	368	2,45	448	2,43	573
				2,42	283	2,41	329	2,45	399	—	—	2,44	578
				2,42	282,0	2,42	343,5	2,44	375,7	2,45	449,0	2,43	567,3
Reihe IV No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Handschlaggrobschotter	3,5	3	2,43	328	2,43	339	2,44	456	2,45	506	2,44	584
				2,42	316	2,44	326	2,43	453	2,44	509	2,44	579
				2,43	322,0	2,44	332,5	2,44	453,0	2,45	507,5	2,44	578,7
		5,4	*)	—	—	—	—	2,40	320	2,43	432	2,43	540
				2,39	273	2,40	292	2,41	312	2,41	423	2,41	529
				2,42	259	2,40	299	2,42	341	—	—	2,43	549
				2,40	266,0	2,40	295,5	2,41	324,3	2,42	427,5	2,42	539,3
Reihe V No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5	2	—	—	—	—	2,42	494	2,43	441	2,43	579
		2,41	309	2,42	364	2,43	513	2,44	483	2,43	570		
		2,42	317	2,41	353	2,43	464	2,41	466	2,41	579		
		2,42	313,0	2,42	358,5	2,43	490,3	2,43	463,3	2,42	576,0		
Reihe VI No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	5,4	1	—	—	—	—	2,40	297	2,41	427	2,41	534
		2,40	255	2,41	288	2,40	307	2,42	390	2,40	517		
		2,39	238	2,41	290	2,42	298	2,40	420	2,39	487		
		2,40	246,5	2,41	289,0	2,41	300,7	2,41	412,3	2,40	512,7		
Reihe IX a No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	4,4	2	—	—	—	—	2,41	342	2,43	434	2,44	561
		2,42	273	2,42	283	2,42	337	2,43	394	2,43	543		
		2,42	285	2,42	302	2,42	346	2,42	451	2,41	529		
		2,42	279,0	2,42	292,5	2,42	341,7	2,43	426,3	2,43	544,3		
Reihe IX b No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	4,8	2	—	—	—	—	2,44	342	2,44	445	2,43	569
		2,42	280	2,44	332	2,43	357	2,45	498	2,41	557		
		2,43	276	2,43	322	2,43	363	2,43	475	2,44	574		
		2,43	278,0	2,44	327,0	2,43	354,0	2,44	472,7	2,43	566,7		
Reihe VII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,4	3	—	—	2,39	244	2,39	263	2,42	325	2,41	403
				2,38	216	2,39	202	2,39	293	2,42	353	2,38	359
				2,28	229	2,41	257	2,39	319	—	—	2,41	414
		5,3	*)	2,38	222,5	2,40	234,3	2,39	291,7	2,42	339,0	2,40	392,0
				2,38	211	2,39	221	2,38	255	2,40	336	2,39	423
				2,38	214	2,38	248	2,41	286	—	—	2,38	458
				2,38	212,5	2,39	234,5	2,39	268,3	2,41	337,0	2,39	434,0

*) Nach Angabe wurde beim „plastischen“ Beton die Betonmasse während des allmählichen Einfüllens in die Form fortgesetzt gestampft.

¹⁾ Mit diesen Durchschnittswerten ist Fig. 2 erlangt worden, die Einzelwerte sind für jedes Alter in die Abbildung eingetragen. Diese gibt ein anschauliches Bild über die Zunahme der Druckfestigkeit.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm									
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren		nach 6 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe VIII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	3,8	3	2,40	235	—	—	2,43	314	2,43	402	2,44	510
				2,41	265	2,40	265	2,42	303	2,43	402	2,43	532
				2,40	243	2,42	275	2,43	346	—	—	2,41	483
		5,7	*)	2,40	247,7	2,41	270,0	2,43	321,0	2,43	402,0	2,43	508,3
				—	—	—	—	2,42	309	2,43	405	2,44	531
				2,40	238	2,41	254	2,45	333	2,42	382	2,44	528
				2,41	239	2,42	270	2,44	329	—	—	2,44	530
				2,41	238,5	2,42	262,0	2,44	323,7	2,43	393,5	2,44	529,7
3. „Maschinenbeton 1 : 4 : 8.“													
Reihe I No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,0	3	—	—	—	—	2,42	286	2,43	363	2,40	418
				2,41	227	2,41	251	2,41	274	2,43	340	2,42	409
				2,42	233	2,41	256	2,43	289	—	—	2,41	384
		5,0	*)	2,41	230,0	2,41	253,5	2,42	283,0	2,43	351,5	2,41	403,7
				—	—	—	—	2,39	214	2,42	260	2,40	363
				2,39	155	2,38	195	2,41	232	2,42	288	2,40	384
				2,39	153	2,39	208	2,41	229	—	—	2,40	355
				2,39	154,0	2,39	201,5	2,40	225,0	2,42	274,0	2,40	367,3
Reihe II No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	3,5	3	—	—	—	—	2,44	332	2,47	417	2,45	517
				2,45	263	2,42	257	2,45	345	2,45	386	2,46	480
				2,43	244	2,45	279	2,44	335	—	—	2,44	477
		5,4	*)	2,44	253,5	2,44	268,0	2,44	337,3	2,46	401,5	2,45	491,3
				—	—	—	—	2,41	244	2,44	312	2,37	338
				2,40	169	2,39	216	2,41	239	2,44	300	2,38	328
				2,41	174	2,41	216	2,41	234	—	—	2,39	343
				2,40	171,5	2,40	216,0	2,41	239,0	2,44	306,0	2,38	336,3
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3	3	—	—	—	—	2,43	305	2,45	392	2,45	475
				2,43	264	2,42	281	2,44	317	2,44	376	2,42	484
				2,42	243	2,42	271	2,42	304	—	—	2,41	487
		4,6	2	2,42	253,5	2,42	276,0	2,43	308,7	2,45	384,0	2,43	482,0
				—	—	—	—	2,41	243	2,43	327	2,38	326
				2,40	187	2,41	212	2,41	248	2,48	323	2,40	393
				2,41	187	2,39	220	2,42	261	—	—	2,39	372
				2,40	187,0	2,40	216,0	2,41	250,7	2,43	325,0	2,39	363,7
Reihe IV No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Handschlaggrobschotter	3,3	3	—	—	—	—	2,44	300	2,44	408	2,43	534
				2,43	254	2,42	268	2,42	306	2,45	429	2,45	532
				2,43	259	2,43	273	2,44	307	—	—	2,43	530
		5,2	*)	2,43	256,5	2,43	270,5	2,43	304,3	2,45	418,5	2,44	532,0
				2,40	158	—	—	2,38	227	2,39	272	2,37	310
				2,39	151	2,38	185	2,39	207	2,40	297	2,36	327
				2,38	152	2,37	179	2,39	217	—	—	2,40	321
				2,39	153,7	2,38	182,0	2,39	217,0	2,40	284,5	2,38	319,3
Reihe V No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3	2	—	—	—	—	2,45	308	2,44	377	2,41	469
				2,43	257	2,41	264	2,42	306	2,43	382	2,41	461
		4,6	2	2,43	261	2,43	282	2,44	306	—	—	2,42	451
				2,43	259,0	2,42	273,0	2,44	306,7	2,44	379,5	2,41	460,3
Reihe VI No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	5,2	1	—	—	—	—	2,39	250	2,41	294	2,39	429
				2,40	171	2,38	192	2,40	242	2,41	283	2,36	368
		2,37	1	2,37	163	2,41	197	2,40	229	—	—	2,38	377
				2,39	167,0	2,40	194,5	2,40	240,3	2,41	288,5	2,38	391,3
Reihe IXa No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	4,4	2	—	—	—	—	2,39	233	2,42	305	2,40	390
				2,40	189	2,40	217	2,41	240	2,41	305	2,39	385
		2,40	2	2,40	185	2,39	214	2,41	237	—	—	2,39	396
				2,40	187,0	2,40	215,5	2,40	236,7	2,42	305,0	2,39	390,3
Reihe IXb No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	4,8	2	2,38	165	—	—	2,42	227	2,42	307	2,41	355
				2,40	187	2,41	210	2,42	253	2,42	300	2,43	352
		2,39	2	2,39	170	2,43	219	2,41	233	—	—	2,41	343
				2,39	174,0	2,42	214,5	2,42	237,7	2,42	303,5	2,42	350,0
4. „Handbeton 1 : 4 : 8.“													
Reihe VII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,2	3	2,37	155	—	—	2,39	217	2,42	254	2,38	323
				2,37	138	2,37	167	2,38	194	2,40	240	2,38	287
				2,38	166	2,37	165	2,39	203	—	—	2,41	363
		5,1	*)	2,37	153,0	2,37	166,0	2,39	204,7	2,41	247,0	2,39	324,3
				—	—	—	—	2,39	185	2,40	216	2,35	299
				2,38	135	2,38	159	2,38	182	2,39	232	2,35	301
				2,38	136	2,38	166	2,40	187	—	—	2,35	292
				2,38	135,5	2,38	162,5	2,39	184,7	2,40	224,0	2,35	297,3

*) Nach Angabe wurde beim „plastischen“ Beton die Betonmasse während des allmählichen Einfüllens in die Form fortgesetzt gestampft.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm									
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren		nach 6 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	3,6	3	2,40	219	2,40	251	2,43	275	2,42	274	2,41	320
				2,39	188	2,41	209	2,41	229	2,45	351	2,41	360
				2,41	209	2,42	216	2,41	260	2,44	291	2,41	385
		5,5	*)	2,40	205,3	2,41	225,3	2,42	254,7	2,44	305,3	2,41	355,0
				—	—	—	—	2,42	227	2,43	283	2,40	327
				2,38	163	2,40	194	2,43	219	2,43	275	2,40	336
				2,38	149	2,42	202	2,42	217	—	—	2,38	311
				2,38	156,0	2,41	198,0	2,42	221,0	2,43	279,0	2,39	324,7

b) Cement von Stettin.

1. „Maschinenbeton 1:2½:5“.

Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,3	3	—	—	—	—	2,44	335	2,45	404	2,45	549
				2,41	229	2,42	325	2,43	336	2,45	433	2,43	530
				2,43	220	2,42	317	2,43	332	—	—	2,43	517
		5,2	*)	2,42	224,5	2,42	321,0	2,43	334,3	2,45	418,5	2,44	532,0
				—	—	—	—	2,42	266	2,41	377	2,40	467
				2,40	164	2,40	251	2,41	270	2,42	400	2,40	462
				2,39	162	2,39	237	2,40	294	—	—	2,39	452
				2,40	163,0	2,40	244,0	2,41	276,6	2,42	388,5	2,40	460,3

2. „Maschinenbeton 1:4:8“.

Reihe I No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,0	3	—	—	—	—	2,46	374	2,47	481	2,44	541
				2,45	266	2,44	354	2,44	426	2,45	475	2,46	577
				2,44	270	2,44	343	2,45	455	—	—	2,44	566
		4,55	2	2,44	268,0 ¹⁾	2,44	348,5 ¹⁾	2,45	418,3 ¹⁾	2,46	478,0 ¹⁾	2,45	561,3 ¹⁾
				—	—	—	—	2,43	338	2,46	438	2,42	547
				2,43	213	2,42	283	2,42	317	2,43	417	2,42	550
				2,42	217	2,42	285	2,44	338	—	—	2,42	544
				2,42	215,0	2,42	284,0	2,43	331,0	2,45	427,5	2,42	547,0

*) Nach Angabe wurde beim „plastischen“ Beton die Betonmasse während des allmählichen Einfüllens in die Form fortgesetzt gestampft.

¹⁾ Mit diesen Durchschnittswerten ist Fig. 3 erlangt worden. Die Einzelwerte sind für jedes Alter in die Abbildung eingetragen. Diese gibt ein anschauliches Bild über die Zunahme der Druckfestigkeit mit dem Alter.

Untersuchung der von Biebrich eingelieferten Mörtelkörper.

Würfel von 10 cm Seite auf Druckfestigkeit.

Körper in Achterform auf Zugfestigkeit.

a) Cement von Ehingen.

1. Mörtel, ausgesiebt aus „Maschinenbeton 1 : 2^{1/2} : 5“.¹⁾

Bezeichnung	Zusammensetzung des Betons, aus dem der Mörtel stammt	Wasserzusatz %	Druckfestigkeit in kg/qcm								Zugfestigkeit in kg/qcm			
			nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 2 Jahren		nach 6 Jahren		nach 28 Tagen		nach 100 Tagen	
			Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	nach 28 Tagen	nach 100 Tagen	nach 2 Jahren	nach 6 Jahren
Reihe I No. 1	1 Cement	3,3	2,35	329	2,35	450	2,34	531	2,34	576	36,0	56,0	45,0	58,0
	2,5 Sand		2,37	369	2,37	446	2,33	555	2,36	713	36,0	47,0	39,5	58,0
	2,25 Feinkiessteine		2,36	378	2,37	401	2,34	524	2,36	779	33,0	44,0	41,0	67,5
	3,0 Grobkiessteine		2,36	359,0	2,36	432,0	2,34	536,7	2,35	689	31,5	51,5	46,5	60,5
Reihe II No. 1	1 Cement	3,7	2,32	378	2,35	433	2,35	589	2,34	494	34,0	35,5	35,0	58,0
	2,5 Sand		2,32	350	2,34	379	2,33	549	2,34	531	35,0	36,0	37,5	52,5
	2,25 Feinschotter		2,32	367	—	—	2,34	541	2,33	575	29,0	33,5	36,5	67,0
	3,0 Maschinengrobschotter		2,32	365,0	2,35	406,0	2,34	559,7	2,34	533	30,5	41,5	41,5	48,0
Reihe III No. 1	1 Cement	3,5	2,33	407	2,31	392	2,37	619	2,36	698	33,0	39,0	40,5	53,0
	2,5 Sand		2,37	447	2,28	360	2,34	527	2,32	611	35,0	37,0	39,5	57,5
	2,25 Feinkiessteine		2,32	360	2,34	455	2,37	647	2,34	638	38,5	42,5	44,5	52,5
	3,0 Maschinengrobschotter		2,34	405,0	2,31	402,0	2,36	597,7	2,34	649	39,5	38,1	42,2	52,3
Reihe IV No. 1	1 Cement	3,5	2,30	326	2,32	437	2,33	460	2,32	623	30,0	46,0	38,5	51,0
	2,5 Sand		2,30	366	2,30	384	2,32	476	2,32	614	32,5	40,0	38,5	49,0
	2,25 Feinkiessteine		2,31	334	2,31	428	2,32	499	2,32	552	32,0	33,0	37,5	50,5
	3,0 Handschlagagrobschotter		2,30	342,0	2,31	416,0	2,32	478,3	2,32	596	32,5	37,5	41,0	47,5
Reihe V No. 1	1 Cement	3,5	2,37	361	2,37	415	2,36	560	2,34	674	37,0	55,0	44,5	59,5
	2,5 Sand		2,36	364	2,37	355	2,37	480	2,35	595	30,0	40,0	41,5	52,0
	2,25 Feinkiessteine		2,37	357	2,36	466	2,38	580	2,35	596	36,5	40,0	45,5	67,0
	3,0 Handschlagagrobschotter		2,37	361,0	2,37	412,0	2,37	540,0	2,35	622	34,7	46,3	43,6	60,1
Reihe IX a No. 1	1 Cement	3,5	2,35	397	2,35	549	2,38	623	2,37	542	37,5	40,5	46,0	56,0
	2,5 Sand		2,35	392	2,36	523	2,39	625	2,36	541	36,5	34,5	47,5	65,5
	2,25 Feinkiessteine		2,35	401	2,33	462	2,37	570	2,36	494	31,5	38,0	43,5	48,0
	3,0 Maschinengrobschotter		2,35	397,0	2,35	511,0	2,38	606,0	2,36	526	37,0	49,5	36,0	65,0
Reihe IX b No. 1	1 Cement	4,4	2,36	328	2,34	434	2,38	504	2,35	466	33,0	46,0	38,0	51,5
	2,5 Sand		2,36	312	2,34	429	2,38	496	2,34	494	33,0	41,0	31,5	49,0
	2,25 Feinkiessteine		2,36	342	2,35	396	2,37	494	2,34	523	30,5	44,0	40,5	39,5
	3,0 Grobkiessteine		2,36	327,0	2,34	420,0	2,38	498,0	2,34	494	29,5	35,0	40,5	49,0
Reihe IX b No. 1	1 Cement	4,8	2,30	298	2,31	388	2,33	442	2,29	550	30,0	43,5	34,0	49,0
	2,5 Sand		2,31	313	2,30	378	2,32	413	2,30	559	33,0	48,0	36,0	44,0
	2,25 Feinschotter		2,30	314	2,30	389	2,31	459	2,31	564	36,0	47,0	42,5	56,5
	3,0 Maschinengrobschotter		2,30	308,0	2,30	385,0	2,32	438,0	2,30	558	32,3	46,5	38,9	50,1

2. Mörtel, ausgesiebt aus „Handbeton 1 : 2^{1/2} : 5“.

Reihe VII No. 1	1 Cement	3,4	2,31	284	2,28	310	2,33	469	2,29	587	32,0	45,0	36,0	47,5
	2,5 Sand		2,30	307	2,30	431	2,32	460	2,30	608	32,0	42,0	28,0	41,0
	2,25 Feinkiessteine		2,31	294	2,30	323	2,31	486	2,30	630	32,5	39,0	32,0	47,5
	3,0 Grobkiessteine		2,31	295,0	2,29	355,0	2,32	471,7	2,30	608	31,0	42,8	32,8	45,9

¹⁾ Durch Aussieben mit einem Sieb von 7 mm Maschenweite.

Bezeichnung	Zusammensetzung des Betons, aus dem der Mörtel stammt	Wasser-zusatz %	Druckfestigkeit in kg/qcm								Zugfestigkeit in kg/qcm			
			nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 2 Jahren		nach 6 Jahren		nach 28 Tagen		nach 100 Tagen	
			Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	nach 2 Jahren	nach 6 Jahren	nach 2 Jahren	nach 6 Jahren
Reihe VIII No. 1	1 Cement	3,8									31,0	38,0	39,0	—
	2,5 Sand		2,25	253	2,25	312	2,29	414	—	—	31,5	33,5	33,5	—
	2,25 Feinschotter		2,26	261	2,25	336	2,28	392	2,25	374	29,0	38,5	39,0	48,5
	3,0 Maschinengrobschotter		2,26	274	2,25	304	2,29	400	2,25	374	27,0	33,5	40,5	37,5
			2,26	263,0	2,25	317,0	2,29	402,0	2,25	374	30,2	36,4	38,4	43,0

3. Mörtel, ausgesiebt aus „Maschinenbeton 1:4:8“.

Reihe I No. 2	1 Cement	3,0									23,0	42,0	37,0	42,5
	4 Sand		2,31	261	2,30	264	2,31	318	2,32	514	21,5	41,5	37,0	41,0
	3,6 Feinkiessteine		2,29	311	2,32	298	2,30	317	2,31	386	23,5	37,0	32,0	41,5
	4,8 Grobkiessteine		2,29	267	2,32	213	2,30	335	2,31	455	23,5	39,0	35,5	37,5
			2,30	280,0	2,31	258,0	2,30	323,3	2,31	452	23,1	38,3	35,3	41,2
Reihe II No. 2	1 Cement	3,5									16,5	30,5	27,0	38,5
	4 Sand		2,32	230	2,27	199	2,31	343	2,30	407	26,0	29,5	35,5	33,0
	3,6 Feinschotter		2,28	157	2,32	259	2,29	268	2,30	425	22,0	26,5	29,5	36,0
	4,8 Maschinengrobschotter		2,28	160	2,31	287	2,30	276	2,29	407	19,0	27,5	30,5	46,5
			2,29	182,0	2,30	248,0	2,30	295,7	2,30	413	21,0	27,8	30,4	39,4
Reihe III No. 2	1 Cement	3,3									23,5	30,0	31,0	34,0
	4 Sand		2,27	198,0	2,30	243,0	2,31	305,0	2,29	412	19,5	30,5	31,5	33,0
	3,6 Feinkiessteine										20,5	25,5	29,0	42,5
	4,8 Maschinengrobschotter										21,5	28,5	27,0	33,5
	1 Cement		2,27	198,0	2,29	200,0	2,29	286,7	2,28	381	23,0	27,5	29,5	36,5
	4 Sand		2,27	151	2,29	199	2,29	271	2,29	392	20,0	31,5	33,0	40,5
			2,29	153	2,31	203	2,30	317	2,28	385	19,5	29,0	31,5	35,0
			2,27	160	2,31	198	2,29	272	2,28	367	23,0	35,0	28,5	43,0
			2,28	155,0	2,30	200,0	2,29	286,7	2,28	381	21,4	32,5	30,5	38,4
Reihe IV No. 2	1 Cement	3,3									23,0	31,5	31,0	36,0
	4 Sand		2,32	222	2,31	259	2,31	339	2,28	416	26,5	42,0	28,0	42,0
	3,6 Feinkiessteine		2,31	208	2,32	258	2,34	345	2,30	419	24,0	30,0	35,5	44,5
	4,8 Handschlagagrobschotter		2,29	228	2,29	265	2,34	330	2,29	437	24,5	46,5	26,0	38,0
			2,31	219,0	2,31	261,0	2,33	338,0	2,29	424	23,2	36,6	30,7	40,1
Reihe V No. 2	1 Cement	3,3									23,5	31,5	31,0	45,0
	4 Sand		2,28	235	2,29	261	2,30	310	2,32	503	26,0	33,5	29,5	37,5
	3,6 Feinkiessteine		2,30	229	2,29	282	2,33	369	2,32	439	23,5	31,0	31,0	38,5
	4,8 Maschinengrobschotter		2,31	246	2,30	257	2,32	299	2,32	380	21,0	31,5	33,5	43,0
			2,30	237,0	2,29	267,0	2,32	326,0	2,32	441	24,0	31,6	30,4	41,2
Reihe IX a No. 2	1 Cement	4,4									25,0	30,5	29,5	38,5
	4 Sand		2,29	169	2,31	212	2,32	274	2,29	346	20,5	37,0	25,5	36,0
	3,6 Feinkiessteine		2,30	177	2,30	209	2,33	295	2,30	346	21,0	37,5	31,0	46,5
	4,8 Grobkiessteine		2,29	175	2,30	213	2,33	289	2,30	367	23,5	36,5	24,5	43,5
			2,29	174,0	2,30	211,0	2,33	286,0	2,30	353	22,7	35,3	27,9	40,0
Reihe IX b No. 2	1 Cement	4,8									25,0	40,0	33,5	35,5
	4 Sand		2,25	165	2,22	202	2,28	274	2,26	335	24,0	29,0	30,0	44,5
	3,6 Feinschotter		2,25	150	2,23	196	2,29	272	2,25	315	20,0	33,0	24,0	42,0
	4,8 Maschinengrobschotter		2,25	149	2,23	194	2,28	255	2,26	327	23,0	38,5	32,5	38,5
			2,25	155,0	2,23	197,0	2,28	267,0	2,26	326	22,8	34,5	29,9	39,0

4. Mörtel, ausgesiebt aus „Handbeton 1:4:8“.

Reihe VII No. 2	1 Cement	3,2									25,0	35,5	28,5	43,5
	4 Sand		2,26	217	2,26	279	2,28	282	2,24	411	18,5	38,5	27,5	32,0
	3,6 Feinkiessteine		2,29	221	2,27	296	2,29	328	2,24	408	22,0	35,0	29,5	35,5
	4,8 Grobkiessteine		2,29	216	2,25	292	2,27	318	2,24	367	27,5	30,0	29,5	46,0
			2,28	218,0	2,26	289,0	2,28	309,3	2,24	395	23,8	35,2	28,0	39,3
Reihe VIII No. 2	1 Cement	3,6									25,0	39,5	33,0	—
	4 Sand		2,25	159	2,21	230	2,26	264	—	—	19,0	38,0	29,5	—
	3,6 Feinschotter		2,25	171	2,21	217	2,26	263	2,23	344	20,0	39,5	28,5	—
	4,8 Maschinengrobschotter		2,25	166	2,21	227	2,25	260	2,22	344	21,5	39,0	33,0	44,0
			2,25	165,0	2,21	225,0	2,26	262,3	2,23	344	21,1	39,3	31,0	43,0

b) Cement von Stettin.

1. Mörtel, ausgesiebt aus „Maschinenbeton 1:2 $\frac{1}{2}$:5“.

Bezeichnung	Zusammensetzung des Betons, aus dem der Mörtel stammt	Wasserzusatz %	Druckfestigkeit in kg/qcm						Zugfestigkeit in kg/qcm		
			nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 2 Jahren		nach 28 Tagen	nach 100 Tagen	nach 2 Jahren
			Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit			
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,3	2,31	294,0	2,32	332,0	2,33	415,0	33,5 28,0 30,8	34,0 37,0 35,5	36,0 42,5 39,3
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5	2,34	241,0	2,34	387,0	2,37	575,0	31,0 28,5 29,8	33,5 40,5 37,0	39,0 36,0 37,5
		4,55	2,33	180,0	2,27	267,0	2,31	396,0	21,0 25,5 23,3	40,0 31,0 35,5	37,5 39,5 38,5
Reihe I No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,0	2,34	114,0	2,28	193,0	2,32	261,0	22,5 23,5 23,0	31,0 43,0 37,0	32,0 34,0 33,0
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3	2,32	110,0	2,26	193,0	2,32	265,0	14,9 17,2 16,1	34,5 32,5 33,5	34,0 44,5 39,3
		4,6	2,24	99,0	2,19	146,0	2,25	222,0	13,5 16,8 15,2	34,5 25,5 30,0	33,5 34,5 34,0

S. 61

Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckelastizität.

Cement von Ehingen.

Die Prüfung erfolgte in einer stehenden Maschine. Die Versuchskörper (Cylinder von rund 25 cm Durchmesser und 1 m Länge) waren durch Hobeln mit genau parallelen Stirnflächen (Druckflächen) versehen worden, so daß bei der vorhandenen Kugellagerung der Druckplatten eine gleichmäßige Druckverteilung zu erwarten stand. Die Zusammendrückungen wurden auf eine ursprüngliche Länge von 75 cm gemessen. Die hierzu benützte Meßvorrichtung findet sich beschrieben in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1895, S. 489 u. f., sowie in derselben Zeitschrift 1898, S. 35 u. f. und in C. Bach, „Elastizität und Festigkeit“, 4. Aufl. S. 112 u. f., 5. Aufl. S. 115 u. f.

¹⁾ Bei der Prüfung der im Jahr 1902 und 1908 eingelieferten Probekörper wurde Belastung und Entlastung (von je $1\frac{1}{2}$ Min. Grenzwerte sind in den Zusammenstellungen angegeben.

²⁾ Bei der Prüfung der in den Jahren 1903 und 1904 eingelieferten Betonzyylinder fand auf jeder Belastungsstufe nur einmägige
³⁾ Die Lagerung der Körper erfolgte nach dem Programm bis zur Einlieferung an die Materialprüfungsanstalt in feuchtem zweiten Prüfungen erfolgten vorwiegend im Sommer 1904.

⁴⁾ In Fig. 4 sind die gesamten, die bleibenden und die federnden Zusammendrückungen zeichnerisch dargestellt: als wag-
Von der Wiedergabe der graphischen Darstellungen des elastischen Verhaltens sämtlicher Versuchskörper muß mit Rücksicht
Versuche über die Elastizität von Beton". Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1895, S. 489 u. f.

¹ „Versuche über die Elastizität von Beton“, Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1895, S. 489 u. f.
² „Versuche über die Elastizität und Druckfestigkeit von Cement, Cementmörtel und Beton“, Zeitschrift des Vereines

Dauer) so oft wiederholt, bis sich die gesamten, bleibenden und federnden Zusammendrückungen nicht mehr änderten, also je einen bestimmten Grenzwert erreicht hatten. Diese

Sande. Während der Zeit, welche zwischen der ersten und zweiten Prüfung verstrich, lagerten die Cylinder im Freien und waren dort den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die

rechte Ordinaten zu den Belastungen als senkrechte Abscissen. Wie ersichtlich verlaufen die Linienzüge nahezu als Gerade, auf die Kosten dieser Schrift abgesehen werden. Solche Darstellungen mit ausführlicher Besprechung finden sich in den Verfassers Abhandlungen.

deutscher Ingenieure 1896, S. 1381 u. f.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904						Körper eingeliefert im Jahre 1908					
					Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr	Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Raumgewicht im Alter von rund 2 Jahren	Belastungsstufen	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 6½ Jahren	Belastungsstufen	Prüfung im Alter von rund 6½ Jahren														
					ge-samte 100 Tagen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung						Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm						Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm						Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung											
					kg/qcm	kg/qcm		ge-samte 100 Tagen	blei-bende 2 Jahren	federnde	ge-samte 100 Tagen	blei-bende 2 Jahren	federnde	ge-samte 100 Tagen	kg/qcm	ge-samte 100 Tagen	blei-bende 2 Jahren	federnde	ge-samte 100 Tagen	kg/qcm	ge-samte 100 Tagen	blei-bende 2 Jahren	federnde	ge-samte 100 Tagen	kg/qcm	ge-samte 100 Tagen	blei-bende 2 Jahren	federnde												
Reihe III	1 Cement 2,5 Sand	a	4,0	10	2,47	—	0,16—8,28 0,16—16,41 0,16—24,53 0,16—32,65 0,16—40,78	1,68 3,67 5,79 7,87 9,91 ¹⁾	0,11 0,33 0,66 0,92 1,10 ¹⁾	1,57 3,34 5,13 6,95 8,81 ¹⁾	1 : 465 100					0,16—20,33 0,16—30,42 0,16—40,51 0,16—50,60 0,16—60,69	4,04 6,20 8,32 ¹⁾ 10,45 12,67	0,34 0,43 0,50 ¹⁾ 0,58 0,65	3,70 5,77 7,82 ¹⁾ 9,87 12,02	1 : 489 500				0,16—20,51 0,16—30,69 0,16—40,87 0,16—51,04 0,16—61,22	3,70 5,65 7,66 ¹⁾ 9,66 11,67	0,03 0,05 0,11 ¹⁾ 0,15 0,21	3,67 5,60 7,55 ¹⁾ 9,51 11,46	1 : 498 700				0,18—20,58 0,18—30,79 0,18—41,00 0,18—51,19 0,18—61,39	3,44 5,19 6,96 ¹⁾ 8,76 10,61	0,01 0,03 0,05 ¹⁾ 0,08 0,11	3,43 5,16 6,91 ¹⁾ 8,68 10,50	1 : 534 600				
							0,16—8,15 0,16—16,14 0,16—24,12 0,16—32,11 0,16—40,10	1,62 3,25 5,22 7,23 9,14	0,09 0,11 0,31 0,48 0,52	1,53 3,14 4,91 6,75 8,62	1 : 469 500	1,65 3,39 5,22 6,96 8,71	0,08 0,15 0,29 0,35 0,41	1,57 3,24 4,93 6,61 8,30	1 : 457 100				0,16—20,17 0,16—30,18 0,16—40,19 0,16—50,20 0,16—60,21	3,92 5,98 8,16 10,32 12,50	0,20 0,35 0,45 0,57 0,67	3,72 5,73 7,69 9,65 11,63	1 : 498 600				0,18—20,58 0,18—30,79 0,18—41,00 0,18—51,19 0,18—61,39	3,44 5,19 6,96 ¹⁾ 8,76 10,61	0,01 0,03 0,05 ¹⁾ 0,08 0,11	3,43 5,16 6,91 ¹⁾ 8,68 10,50	1 : 513 800									
							0,16—8,27 0,16—16,39 0,16—24,51 0,16—32,62 0,16—40,74	1,61 3,48 5,40 7,41 9,45	0,04 0,10 0,15 0,28 0,42	1,57 3,38 5,25 7,13 9,03	1 : 465 100				0,16—101,05 0,16—101,33 0,16—102,20 0,16—102,66 0,16—103,30	21,65 20,03 20,36 20,75 19,69	1,02 20,63 19,75 20,01 19,75	20,63 20,03 19,75 20,01 19,75	1 : 439 100				0,18—20,58 0,18—30,79 0,18—41,00 0,18—51,19 0,18—61,39	3,44 5,19 6,96 ¹⁾ 8,76 10,61	0,01 0,03 0,05 ¹⁾ 0,08 0,11	3,43 5,16 6,91 ¹⁾ 8,68 10,50	1 : 513 800													
							0,16—8,23 0,16—16,31 0,16—24,39 0,16—32,47 0,16—40,54	1,69 3,55 5,56 7,53 9,58	0,14 0,23 0,41 0,53 0,70	1,55 3,32 5,15 7,00 8,88	1 : 469 100	1,67 3,41 5,23 6,99 8,90	0,02 0,06 0,11 0,13 0,24	1,65 3,35 5,12 6,86 8,66	1 : 440 500				0,16—20,08 0,16—30,04 0,16—40,00 0,16—49,97 0,16—59,93	4,31 6,61 8,93 11,27 13,64	0,29 0,40 0,51 0,61 0,72	4,02 6,21 7,98 10,66 12,92	1 : 445 300				0,18—20,82 0,18—31,13 0,18—41,45 0,18—51,77 0,18—61,17	3,73 5,60 7,48 9,40 12,35	0,02 0,03 0,05 0,09 0,12	3,71 5,57 7,43 9,31 11,22	1 : 500 200									
							0,16—8,23 0,16—16,31 0,16—24,39 0,16—32,47 0,16—40,54	1,69 3,55 5,56 7,53 9,58	0,14 0,23 0,41 0,53 0,70	1,55 3,32 5,15 7,00 8,88	1 : 469 100	1,67 3,41 5,23 6,99 8,90	0,02 0,06 0,11 0,13 0,24	1,65 3,35 5,12 6,86 8,66	1 : 440 500				0,16—20,58 0,16—30,79 0,16—41,00 0,16—51,21 0,16—61,42	21,58 20,79 20,05 19,31 18,50	1,22 20,36 19,75 19,01 18,20	18,94 19,69 19,75 19,01 18,20	1 : 475 300				0,18—20,82 0,18—31,13 0,18—41,45 0,18—51,77 0,18—62,09	3,73 5,60 7,48 9,40 11,38	0,02 0,03 0,05 0,09 0,16	3,71 5,57 7,43 9,31 11,22	1 : 485 900									
Reihe IV	1 Cement 2,5 Sand	a	5,7	7	2,44	—	0,16—8,16 0,16—16,17 0,16—24,18 0,16—32,18 0,16—40,19	1,68 3,53 5,43 7,41 9,48	0,07 0,13 0,21 0,30 0,44	1,61 3,40 5,22 7,11 9,04	1 : 447 600				0,16—20,40 0,16—30,52 0,16—40,64 0,16—50,77 0,16—60,89	4,19 6,42 8,76 11,16 13,52	0,18 0,22 0,28 0,38 0,51	4,01 5,92 8,48 10,66 13,01	1 : 454 700				0,16—20,13 0,16—30,12 0,16—40,10 0,16—50,09 0,16—60,07	4,04 6,20 8,35 10,53 12,72	0,16 0,31 0,41 0,55 0,66	3,88 5,89 7,94 9,98 12,06	1 : 464 100				0,18—20,45 0,18—30,59 0,18—40,73 0,18—50,37 0,18—61,01	3,42 5,12 6,85 8,64 10,45	0,02 0,03 0,05 0,09 0,13	3,40 5,09 6,80 8,55 10,32	1 : 536 800					
							0,16—8,20 0,16—16,25 0,16—24,29 0,16—32,34 0,16—40,38	1,75 3,91 5,90 8,17 10,53	0,20 0,57 0,76 1,15 1,57	1,55 3,34 5,14 7,02 8,96	1 : 467 200	1,67 3,36 5,07 6,87 8,63	0,05 0,08 0,09 0,16 0,19	1,62 3,28 4,98 6,71 8,44	1 : 445 800				0,16—																					

¹⁾ In Fig. 5 sind diese Werte als Ordinaten zu dem zugehörigen Alter als Abscissen eingetragen. Der Verlauf der Züge der gesamten und der bleibenden Zusammendrückungen.

bezogenen Linie, gültig für die federnden Zusammendrückungen, lässt deutlich die Abnahme der letzteren mit wachsendem Alter erkennen. Ganz das gleiche zeigen die Linien-

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904																
					Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen				Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr				Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 2 Jahren		Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 6½ Jahren		Prüfung im Alter von rund 6½ Jahren												
					Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung												
					100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde											
Reihe V No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinen-grobschotter	a	4,2	7	2,48	2,47		0,16—8,14	1,61	0,02	1,59	1 : 452 300	1,73	0,10	1,63	1 : 441 500	3,48	0,15	3,33	2,49	0,16—20,22	4,24	0,23	4,01	1 : 451 300	0,16—20,45	4,10	0,10	4,00	1 : 456 700	0,17—20,02	3,68	0,02	3,66	1 : 489 500										
								0,16—16,12	3,40	0,04	3,36		5,22	0,20	5,02		11,21	0,55	10,66	2,49	0,16—30,25	6,48	0,33	6,15		0,16—30,60	6,33	0,19	6,14		0,17—29,94	5,53	0,04	5,49											
								0,16—24,10	5,38	0,12	5,26		7,03	0,30	6,73		12,60	0,67	12,93	2,49	0,16—40,28	8,82	0,42	8,40		0,16—40,74	8,58	0,27	8,31		0,17—39,87	7,42	0,08	7,34											
								0,16—32,09	7,42	0,22	7,20		8,84	0,37	8,47	1 : 424 900	18,02	0,79	15,23	2,49	0,16—50,32	11,21	0,55	10,66		0,16—50,89	10,78	0,33	10,45		0,17—49,79	9,32	0,12	9,20											
								0,16—40,07	9,53	0,36	9,17	1 : 392 200	10,61	1,01	9,60	1 : 430 900	23,52	1,25	22,27	2,49	0,16—60,35	12,21	0,67	12,93	1 : 406 400	0,16—61,03	13,00	0,41	12,59	1 : 431 300	0,17—59,71	11,27	0,18	11,09											
	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinen-grobschotter	b	4,2	7	2,46	—		0,16—8,25	1,80	0,11	1,69	1 : 430 900	1,77	0,00	1,77	1 : 407 200	3,56	0,00	3,56	2,49	0,16—20,15	4,21	0,16	4,05	1 : 444 000	4,03	0,10	3,93	1 : 457 400	0,16—20,45	4,10	0,10	4,00	1 : 456 700	0,17—79,56	15,38	0,38	15,00							
								0,16—16,53	3,88	0,31	3,57		8,18	0,21	7,97		11,34	0,44	10,90	2,49	0,16—30,14	6,57	0,29	6,28		0,16—30,60	6,33	0,19	6,14		0,17—89,48	17,54	0,51	17,03		0,17—99,40	19,72	0,62	19,10	1 : 468 900					
								0,16—24,41	6,02	0,51	5,51		10,26	0,23	10,03		13,72	0,55	13,17	2,49	0,16—40,13	8,94	0,39	8,55		0,16—40,74	8,58	0,27	8,31		0,17—69,63	13,29	0,27	13,02		0,17—101,62	22,11	0,93	21,18	1 : 431 300					
								0,16—32,49	8,27	0,75	7,52		12,36	0,25	12,11		16,14	0,61	15,53	2,49	0,16—50,13	11,34	0,44	10,90		0,16—50,89	10,78	0,33	10,45		0,17—101,62	22,11	0,93	21,18	1 : 431 300										
								0,16—40,58	10,61	1,01	9,60	1 : 379 000	18,60	0,32	18,28		23,66	1,08	22,58	2,49	0,16—100,48	12,21	0,67	12,93	1 : 406 400	0,16—61,03	13,00	0,41	12,59	1 : 431 300	0,17—101,62	22,11	0,93	21,18	1 : 431 300										
Reihe VI No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinen-grobschotter	a	5,7	3	2,43	2,42		0,16—8,18	2,19	0,47	1,72	1 : 420 100	1,77	0,00	1,77	1 : 407 200	3,56	0,00	3,56	2,49	0,16—20,16	4,41	0,14	4,27	1 : 422 100	4,25	0,03	4,22	1 : 427 100	0,15—20,28	4,28	0,06	4,22	1 : 429 900	0,18—20,68	3,92	0,05	3,87	1 : 477 700						
								0,16—16,21	4,36	0,74	3,62		8,68	0,12	8,56		11,77	0,50	11,27	2,49	0,16—40,16	9,29	0,38	8,91		0,15—40,41	8,81	0,12	8,69		0,18—41,19	7,93	0,11	7,82		0,18—51,44	10,03	0,15	9,88		0,18—61,69	12,15	0,18	11,97	
								0,16—24,23	6,63	1,08	5,55		13,24	0,25	12,99		14,25	0,62	13,63	2,49	0,16—50,16	11,77	0,50	11,27		0,15—50,48	11,10	0,15	10,95		0,														

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904												Körper eingeliefert im Jahre 1908																																																																																																								
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen				Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen				Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr				Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr				Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 2 Jahren				Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 6½ Jahren																																																																																																												
					Belastungsstufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung																																																																																																																
					100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	ge-samte blei-bende fe-dernde	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	ge-samte blei-bende fe-dernde	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	ge-samte blei-bende fe-dernde	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	ge-samte blei-bende fe-dernde	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	ge-samte blei-bende fe-dernde	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	ge-samte blei-bende fe-dernde	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	ge-samte blei-bende fe-dernde	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm																																																																																																														
Reihe VIII	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter	No. 1	3,5 Maschinen-grobschotter	a 3,6	10	2,43	2,41	0,15— 8,17 0,15—16,19 0,15—24,21 0,15—32,23 0,15—40,25	2,39 4,92 7,34 9,87 12,39	0,63 1,11 1,47 1,90 2,17	1,76 3,81 5,87 7,97 10,22	1: 410 100	1,91 3,95 5,99 8,06 10,21	0,01 0,14 0,16 0,21 0,28	1,90 3,81 5,83 7,85 9,93	1: 379 600 1: 363 200	2,40	2,39	0,15— 20,13 0,15— 30,11 0,15— 40,10 0,15— 50,08 0,15— 60,07	5,16 7,86 10,61 13,38 16,23	0,40 0,52 0,66 0,81 1,00	4,76 7,34 9,95 12,57 15,23	1: 377 900 1: 361 800	2,47	2,47	0,15— 20,40 0,15— 30,52 0,15— 40,64 0,15— 50,77 0,15— 60,88	4,04 6,18 8,30 10,50 12,65	0,18 0,27 0,36 0,49 0,56	3,51 5,35 7,94 10,13 12,09	1: 472 800	2,38	—	0,15— 20,46 0,15— 30,62 0,15— 40,77 0,15— 50,92 0,15— 61,08	6,11 9,25 12,39 15,56 18,94	0,31 0,51 0,64 0,71 0,90	5,80 8,74 11,75 14,85 18,04	1: 314 700 1: 355 900	2,41	—	0,15— 20,10 0,15— 30,06 0,15— 40,02 0,15— 49,98 0,15— 59,95	3,86 5,35 7,91 9,96 12,01	0,17 0,27 0,38 0,47 0,51	3,47 5,26 7,04 8,83 10,64	1: 522 800	2,44	2,42	0,15— 20,47 0,15— 30,62 0,15— 40,77 0,15— 50,93 0,15— 61,08	4,36 6,88 9,15 11,45 13,90	0,14 0,15 0,15 0,15 0,21	4,22 6,73 9,00 11,30 13,69	1: 432 800 1: 417 000	2,45	—	0,15— 20,49 0,15— 30,66 0,15— 40,83 0,15— 51,00 0,15— 61,17	4,17 6,41 8,66 10,84 13,11	0,09 0,20 0,26 0,29 0,37	4,08 5,67 8,40 10,55 12,74	1: 450 600	2,44	2,42	0,15— 20,13 0,15— 30,11 0,15— 40,10 0,15— 50,09 0,15— 60,07	4,45 6,78 9,19 11,64 14,14	0,17 0,24 0,30 0,43 0,55	4,28 6,54 8,89 11,21 13,55	1: 428 100 1: 397 600	2,45	—	0,15— 20,49 0,15— 30,66 0,15— 40,83 0,15— 51,00 0,15— 61,17	4,17 6,41 8,66 10,84 13,11	0,09 0,20 0,26 0,29 0,37	4,08 5,67 8,40 10,55 12,74	1: 471 100	2,43	—	0,15— 20,47 0,15— 30,62 0,15— 40,77 0,15— 50,93 0,15— 61,08	4,41 6,83 9,25 11,67 14,09	0,10 0,20 0,30 0,39 0,45	4,31 6,63 8,95 11,28 13,64	1: 417 000 1: 389 500	2,43	—	0,15— 20,10 0,15— 30,06 0,15— 40,02 0,15— 49,98 0,15— 59,95	3,86 5,35 7,91 9,96 12,01	0,06 0,08 0,13 0,17 0,21	3,80 5,77 7,78 9,79 11,80	1: 448 300	2,43	—	0,15— 20,13 0,15— 30,11 0,15— 40,10 0,15— 50,09 0,15— 60,07	4,45 6,78 9,19 11,64 14,14	0,17 0,24 0,30 0,39 0,51	4,28 6,54 8,89 11,21 13,55	1: 432 900 1: 437 100	2,44	—	0,15— 20,35 0,15— 30,45 0,15— 40,55 0,15— 50,64 0,15— 60,74	3,99 6,09 8,22 10,36 12,53	0,07 0,11 0,18 0,24 0,32	4,08 5,67 8,40 10,55 12,21	1: 464 100	2,43	—	0,15— 20,42 0,15— 30,54 0,15— 40,67 0,15— 50,80 0,15— 60,93	4,31 6,58 8,93 11,38 13,84	0,10 0,20 0,28 0,37 0,54	4,21 6,37 8,65 10,95 13,30	1: 432 900 1: 437 100	2,44	—	0,15— 20,42 0,15— 30,54 0,15— 40,67 0,15— 50,80 0,15— 60,93	4,31 6,58 8,93 11,38 13,84	0,08 0,20 0,28 0,37 0,54	4,16 6,37 8,65 10,95 13,30	1: 437 100 1: 416 300	2,44	—	0,15— 20,10 0,15— 30,07 0,15— 40,04 0,15— 50,01 0,15— 59,98	4,36 6,67 9,06 11,46 13,92	0,26 0,42 0,57 0,67 0,82	4,10 6,25 8,49 10,79 13,10	1: 437 900 1: 416 300	2,44	—	0,15— 20,35 0,15— 30,45 0,15— 40,55 0,15— 50,64 0,15— 60,74	3,99 6,09 8,22 10,36 12,53	0,07 0,11 0,18 0,24 0,32	4,08 5,67 8,40 10,55 12,21	1: 464 100	2,43	—	0,15— 20,42 0,15— 30,54 0,15— 40,67 0,15— 50,80 0,15— 60,93	4,31 6,58 8,93 11,38 13,84	0,10 0,20 0,28 0,37 0,54	4,21 6,37 8,65 10,95 13,30	1: 432 900 1: 437 100	2,43	—	0,15— 20,42 0,15— 30,54 0,15— 40,67 0,15— 50,80 0,15— 60,93	4,31 6,58 8,93 11,38 13,84	0,08 0,20 0,28 0,37 0,54	4,16 6,37 8,65 10,95 13,30	1: 437 100 1: 416 300	2,43	—	0,15— 20,10 0,15— 30,07 0,15— 40,04 0,15— 50,01 0,15— 59,98

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904												Körper eingeliefert im Jahre 1908											
					Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungsstufen		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungsstufen		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungsstufen		Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungsstufen		Prüfung im Alter von rund 6½ Jahren																
					Raumgewicht im Alter von rund		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Raumgewicht im Alter von rund		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Raumgewicht im Alter von rund		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Raumgewicht im Alter von rund		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung													
					100	2	kg/qcm	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	100	2	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde						
Reihe I	1 Cement 4 Sand	a	3,7	10	2,46	—	0,16— 8,21	2,01	0,15	1,86	1 : 390 200						0,15— 20,08	6,29	0,40	5,89	1 : 305 100					0,16— 20,98	5,14	0,15	4,99	1 : 373 400					0,17— 20,22	4,08	0,09	3,99	1 : 454 400													
							0,16—16,26	4,29	0,24	4,05						0,15— 30,04	9,88	0,66	9,22					0,16— 31,39	7,90	0,27	7,63					0,17— 30,25	6,14	0,13	6,01																	
							0,16—24,31	6,79	0,53	6,26						0,15— 40,00	13,64	0,99	12,65					0,16— 41,80	10,73	0,42	10,31					0,17— 40,27	8,22	0,17	8,05																	
							0,16—32,36	9,53	0,94	8,59	1 : 338 000					0,15— 49,96	17,42	1,36	16,06					0,16— 52,21	13,65	0,62	13,03					0,17— 50,29	10,37	0,24	10,13																	
															0,15— 59,93	21,38	1,84	19,54					0,16— 62,62	16,66	0,88	15,78					0,17— 60,32	12,55	0,29	12,26																		
	2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	b	3,7	10	2,47	2,45	0,16— 8,26	2,12	0,24	1,88	1 : 387 900	1,94	0,05	1,89	1 : 386 200	0,16— 20,40	5,13	0,41	4,72	1 : 386 000	4,58	0,09	4,49	1 : 405 400					0,16— 20,55	4,48	0,02	4,46	1 : 411 600																			
							0,16—16,37	4,52	0,46	4,06		4,07	0,13	3,94		0,16— 30,52	7,95	0,60	7,35		7,02	0,16	6,86					0,18— 30,73	6,86	0,05	6,81																					
							0,16—24,47	7,19	0,89	6,30		6,26	0,26	6,00		0,16— 40,64	10,76	0,79	9,97		9,48	0,23	9,25					0,18— 40,92	9,27	0,09	9,18																					
							0,16—32,57	10,34	1,73	8,61	1 : 338 900	8,52	0,46	8,06		0,16— 50,77	13,70	1,03	12,67		11,91	0,27	11,64					0,18— 51,10	11,76	0,16	11,60																					
							0,16—40,68	—	—	—		10,65	0,49	10,16	1 : 359 400	0,16— 60,89	16,75	1,34	15,41		14,39	0,33	14,06					0,18— 61,29	14,25	0,21	14,21																					
Reihe II	1 Cement 4 Sand	a	5,7	7	2,45	—	0,16— 8,42	2,24	0,06	2,18	1 : 340 800					0,16— 20,35	5,69	0,28	5,41	1 : 336 900	5,25	0,11	5,14	1 : 354 400					0,18— 20,55	4,48	0,02	4,46	1 : 379 800																			
							0,16—16,69	4,80	0,19	4,61					0,15— 30,44	8,81	0,48	8,33		8,09	0,20	7,89					0,18— 30,73	6,86	0,05	6,81																						
							0,16—24,96	7,67	0,52	7,15					0,15— 40,54	12,09	0,75	11,34		10,95	0,31	10,64					0,18— 40,92	9,27	0,09	9,18																						
							0,16—33,23	10,98	1,02	9,96	1 : 298 700					0,15— 50,64	15,51	1,08	14,43		13,83	0,51	13,32					0,18— 51,10	11,76	0,16	11,60																					
															0,15— 60,74	19,16	1,44	17,72		16,86	0,66	16,20					0,18— 61,29	14,25</td																								

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen Wasserzusatz %	Anzahl der Stampforschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902													
					Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen				Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen					
					Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	
					100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	
Reihe III	No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Maschinen-grobschotter	a 3,7 10	2,46 2,44	0,16—8,25	1,71	0,06	1,65	1 : 441 700	1,71	0,02	1,69	1 : 429 800	0,16—20,10	4,24	0,19	4,05	1 : 443 300
					0,16—16,33	3,65	0,13	3,52		3,53	0,06	3,47		0,16—30,07	6,51	0,34	6,17	
					0,16—24,41	5,74	0,24	5,50		5,41	0,14	5,27		0,16—40,04	8,98	0,48	8,50	
					0,16—32,49	7,97	0,49	7,48	1 : 389 400	7,29	0,19	7,10		0,16—50,01	11,39	0,60	10,79	
					0,16—40,58	—	—	—		9,15	0,22	8,93	1 : 406 900	0,16—59,98	13,86	0,78	13,08	
					0,16—8,14	1,78	0,07	1,71	1 : 420 800					0,16—69,95	16,36	0,93	15,43	
					0,16—16,12	3,63	0,18	3,45						0,16—79,92	18,95	1,13	17,82	
					0,16—24,10	5,90	0,61	5,29						0,16—89,89	21,63	1,32	20,31	
					0,16—32,09	8,25	1,04	7,21	1 : 399 000					0,16—99,86	24,31	1,54	22,77	1 : 394 300
					0,16—8,27	2,19	0,19	2,00	1 : 365 200	2,06	0,00	2,06	1 : 354 100	0,16—20,33	4,17	0,16	4,01	1 : 453 000
Reihe IV	No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Handschlag-grobschotter	a 5,55 7	2,42 2,38	0,16—16,38	4,60	0,39	4,21		4,14	0,00	4,14		0,16—20,10	5,02	0,39	4,63	1 : 387 700
					0,16—24,49	7,13	0,69	6,44		6,26	0,01	6,25		0,16—30,07	7,65	0,53	7,12	
					0,16—32,60	9,78	1,00	8,78	1 : 332 800	8,38	0,01	8,37		0,16—50,01	13,07	0,87	12,20	
					0,16—40,71	—	—	—		10,60	0,04	10,56	1 : 345 500	0,16—59,98	15,93	1,07	14,86	
					0,16—8,27	1,98	0,17	1,81	1 : 403 400					0,16—69,95	18,82	1,28	17,54	
					0,16—16,39	4,26	0,49	3,77						0,16—79,92	21,89	1,55	20,34	
					0,16—24,51	6,68	0,85	5,83						0,16—89,89	25,09	1,87	23,22	
					0,16—32,62	9,07	1,14	7,93	1 : 368 500					0,16—99,86	28,28	2,17	26,11	1 : 343 700
					0,16—8,22	1,84	0,12	1,72	1 : 421 900					0,16—20,30	4,67	0,30	4,37	1 : 414 800
					0,16—16,29	3,97	0,31	3,66						0,16—30,37	7,09	0,41	6,68	
Reihe IV	No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Handschlag-grobschotter	b 5,55 7	2,45 —	0,16—24,35	6,12	0,48	5,64						0,16—40,45	9,72	0,58	9,14	
					0,16—32,41	8,54	0,83	7,71	1 : 376 600					0,16—50,52	12,28	0,74	11,54	
					0,16—8,11	1,82	0,05	1,77	1 : 404 500	2,07	0,17	1,90	1 : 376 600	0,16—60,84	14,00	0,91	13,09	
					0,16—16,06	4,04	0,36	3,68		4,19	0,29	3,90		0,16—70,95	16,51	1,07	15,44	
					0,16—24,01	6,22	0,57	5,65		6,30	0,38	5,92		0,16—81,06	19,14	1,25	17,89	
					0,16—31,96	8,58	0,89	7,69	1 : 372 400	8,38	0,53	7,85	1 : 363 900	0,16—91,18	21,76	1,50	20,26	
					0,16—39,91	—	—	—		10,43	0,60	9,83		0,16—101,29	24,52	1,76	22,76	1 : 400 200
					0,16—8,22	1,84	0,12	1,72	1 : 421 900					0,16—20,13	4,46	0,21	4,25	1 : 423 400
					0,16—16,29	3,97	0,31	3,66						0,16—30,12	6,90	0,34	6,56	
					0,16—24,14	6,06	0,73	5,33						0,16—40,10	9,36	0,48	8,88	
Reihe IV	No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Handschlag-grobschotter	b 5,55 7	2,45 2,44	0,16—32,14	8,67	1,43	7,24	1 : 396 700	7,26	0,20	7,06	1 : 404 500	0,16—60,30	13,95	0,97	12,98	1 : 443 900
					0,16—40,13	—	—	—		9,09	0,23	8,86		0,16—70,32	16,52	1,20	15,32	
					0,16—8,14	1,70	0,05	1,65	1 : 435 100					0,16—80,35	19,21	1,42	17,79	
					0,16—16,13	3,66	0,21	3,45						0,16—90,37	21,75	1,57	20,18	

Untersuchung der in Biebrich her-

a) Cement
1. „Maschinen-

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902											
					Raumgewicht im Alter von rund		Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen				Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				
					100 Tagen	2 Jahren		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung			
					kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	a	3,3	nicht be- kannt	2,45	2,43	0,16— 8,36 0,16—16,57 0,16—24,78 0,16—32,99 0,16—41,20	2,07 4,39 6,78 9,16 11,69 ¹⁾	0,18 0,38 0,57 0,72 0,97 ¹⁾	1,89 4,01 6,21 8,44 10,72 ¹⁾	1 : 390 700	1,87 3,91 5,93 7,97 9,98	0,00 0,03 0,03 0,04 0,04	1,87 3,88 5,90 7,93 9,94	1 : 395 200	
					2,46	—	0,16— 8,36 0,16—16,56 0,16—24,76 0,16—32,96 0,16—41,17	2,02 4,23 6,51 8,85 11,30	0,12 0,20 0,30 0,40 0,55	1,90 4,03 6,21 8,45 10,75	1 : 388 200	1 : 344 800	1 : 372 100			
					2,41	—	0,15— 8,41 0,15—16,66 0,15—24,92 0,15—33,17 0,15—41,43	2,30 4,84 7,46 10,23 13,16	0,22 0,49 0,74 1,09 1,54	2,08 4,35 6,72 9,14 11,62	1 : 357 100	1 : 319 500				
					2,39	2,37	0,15— 8,34 0,15—16,52 0,15—24,70 0,15—32,88 0,15—41,06	2,21 4,55 7,00 9,51 12,13	0,11 0,17 0,25 0,33 0,46	2,10 4,38 6,75 9,18 11,67	1 : 350 600	2,22 4,52 6,86 9,21 11,60	0,05 0,12 0,22 0,32 0,43	2,17 4,40 6,64 8,89 11,17	1 : 339 900	
					2,48	2,47	0,16— 8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,70 3,54 5,41 7,31 9,23	0,17 0,32 0,48 0,65 0,82	1,53 3,22 4,93 6,66 8,41	1 : 482 200	1,68 3,36 5,05 6,75 8,46	0,08 0,13 0,15 0,15 0,17	1,60 3,23 4,90 6,60 8,29	1 : 461 900	
Reihe II No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinen- grobschotter	a	3,7	nicht be- kannt	2,48	2,47	0,16— 8,25 0,16—16,34 0,16—24,43 0,16—32,52 0,16—40,61	1,48 3,12 4,90 6,71 8,49	0,02 0,03 0,15 0,28 0,36	1,46 3,09 4,75 6,43 8,13	1 : 498 400	1 : 438 500	1 : 445 600			
					2,48	—	0,16— 8,43 0,16—16,70 0,16—24,97 0,16—33,25 0,16—41,52	1,99 4,29 6,66 8,88 11,20	0,16 0,49 0,85 1,03 1,26	1,83 3,80 5,81 7,85 9,94	1 : 407 100	1,96 3,94 5,95 7,98 10,03	0,03 0,04 0,04 0,04 0,05	1,93 3,90 5,91 7,94 9,98	1 : 385 600	
					2,42	—	0,16— 8,22 0,16—16,28 0,16—24,35 0,16—32,41 0,16—40,48	1,87 3,76 5,72 7,74 9,87	0,10 0,12 0,16 0,21 0,28	1,77 3,64 5,56 7,53 9,59	1 : 409 800	1 : 374 800	1 : 378 300			
					2,43	2,41	0,16— 8,34 0,16—16,66 0,16—24,92 0,16—33,17 0,16—41,43	1,99 4,29 6,66 8,88 11,20	0,16 0,49 0,85 1,03 1,26	1,83 3,80 5,81 7,85 9,94	1 : 407 100	1,96 3,94 5,95 7,98 10,03	0,03 0,04 0,04 0,04 0,05	1,93 3,90 5,91 7,94 9,98	1 : 373 100	
					2,42	—	0,16— 8,34 0,16—16,66 0,16—24,92 0,16—33,17 0,16—41,43	1,99 4,29 6,66 8,88 11,20	0,16 0,49 0,85 1,03 1,26	1,83 3,80 5,81 7,85 9,94	1 : 407 100	1,96 3,94 5,95 7,98 10,03	0,03 0,04 0,04 0,04 0,05	1,93 3,90 5,91 7,94 9,98	1 : 373 100	

¹⁾ In Fig. 6 sind diese Werte als Ordinaten zu dem zugehörigen Alter als Abscissen eingetragen. Der Verlauf der außer gesamten und der bleibenden Zusammendrückungen.

gestellten Betonkörper auf Druckelastizität.

von Ehingen.
beton 1 : 2 $\frac{1}{2}$: 5.

Körper eingeliefert im Jahre 1903										Körper eingeliefert im Jahre 1904										Körper eingeliefert im Jahre 1908																			
Raumgewicht im Alter von rund	Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr					Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren					Raumgewicht	Belastungsstufen	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren					Raumgewicht	Belastungsstufen	Prüfung im Alter von rund 6½ Jahren																		
		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung					Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung					Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung																
		ge-samte	blei-bende	fe-dernde	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm																
1 Jahr	2½ Jahren	kg/qcm			Pressung			Pressung				Pressung			Pressung		Pressung		Pressung		Pressung		Pressung																
2,48	2,46	0,16— 20,42	5,54	0,39	5,15	1 : 354 500	4,53	0,06	4,47	1 : 407 800	0,16— 20,71	4,79	0,24	4,55	1 : 404 400	0,18— 20,63	4,25	0,05	4,20	1 : 438 900																			
		0,16— 30,55	7,77	0,58	7,19		6,89	0,11	6,78		0,16— 30,98	7,35	0,36	6,99		0,18— 30,86	6,36	0,06	6,30																				
		0,16— 40,68	10,53 ¹⁾	0,77 ¹⁾	9,76 ¹⁾		9,30	0,21	9,09		0,16— 41,26	9,88 ¹⁾	0,46 ¹⁾	9,42 ¹⁾		0,18— 41,08	8,48 ¹⁾	0,07 ¹⁾	8,41 ¹⁾																				
		0,16— 50,81	13,32	0,89	12,43		11,76	0,29	11,47		0,16— 51,54	12,49	0,60	11,89		0,18— 51,31	10,63	0,08	10,55																				
		0,16— 60,94	16,16	1,04	15,12		14,17	0,39	13,78		0,16— 61,81	15,05	0,69	14,36		0,18— 61,54	12,81	0,09	12,72																				
		0,16— 71,07	18,95	1,23	17,72		16,66	0,50	16,16		0,16— 72,09	17,68	0,84	16,84		0,18— 71,77	15,05	0,13	14,92																				
		0,16— 81,20	21,86	1,41	20,45		19,13	0,65	18,48		0,16— 82,36	20,38	1,01	19,37		0,18— 81,99	17,32	0,17	17,15																				
		0,16— 91,32	24,82	1,60	23,22		21,64	0,81	20,83		0,16— 92,64	23,03	1,11	21,92		0,18— 92,22	19,63	0,23	19,40																				
		0,16— 101,45	27,81	1,78	26,03	1 : 350 600	24,15	0,92	23,23	1 : 392 300	0,16— 102,91	25,73	1,25	24,48	1 : 375 800	0,18— 102,45	22,01	0,32	21,69	1 : 425 000																			
		0,16— 20,66	4,99	0,25	4,74	1 : 389 100																																	
2,46	—	0,16— 30,91	7,78	0,38	7,40																																		
		0,16— 41,16	10,54	0,51	10,03																																		
		0,16— 51,42	13,24	0,62	12,62																																		
		0,16— 61,67	16,10	0,77	15,33																																		
		0,16— 71,92	18,91	0,91	18,00																																		
		0,16— 82,17	21,81	1,08	20,73																																		
		0,16— 92,43	24,76	1,21	23,55																																		
		0,16— 102,68	27,64	1,36	26,28	1 : 351 000																																	
		0,15— 20,81	5,64	0,31	5,33	1 : 348 700	5,29	0,10	5,19	1 : 357 200	0,15— 20,43	5,10	0,12	4,98	1 : 365 700	0,18— 20,88	4,80	0,04	4,76	1 : 391 900																			
		0,15— 31,13	8,77	0,43	8,34		8,08	0,19	7,89		0,15— 30,57	7,75	0,24	7,51		0,18— 31,23	7,20	0,06	7,14																				
2,41	2,38	0,15— 41,46	11,78	0,57	11,21		10,87	0,26	10,61		0,15— 40,71	10,43	0,31	10,12		0,18— 41,58	9,62	0,08	9,54																				
		0,15— 51,79	14,91	0,68	14,23		13,76	0,40	13,36		0,15— 50,84	13,17	0,36	12,81		0,18— 51,93	12,09	0,11	11,98																				
		0,15— 62,11	18,20	0,89	17,31		16,61	0,53	16,08		0,15— 60,98	15,91	0,41	15,50		0,18— 62,27	14,57	0,13	14,44																				
		0,15— 72,44	21,48	1,09	20,39		19,46	0,64	18,82		0,15— 71,12	18,67	0,45	18,22		0,18— 72,62	17,14	0,18	16,96																				
		0,15— 82,77	24,77	1,28	23,49		22,45	0,83	21,62		0,15— 81,26	21,46	0,52	20,94		0,18— 82,97	19,82	0,23	19,59																				
		0,15— 93,09	28,18	1,52	26,66		25,49	1,05	24,44		0,15— 91,40	24,35	0,64	23,71		0,18— 93,32	22,47	0,28	22,19																				
		0,15— 103,42	31,69	1,75	29,94	1 : 310 300	28,54	1,29	27,25	1 : 340 000	0,15— 101,53	27,29	0,79	26,50	1 : 343 600	0,18— 103,67	25,12	0,32	24,80	1 : 376 100																			
		0,16— 20,53	4,03	0,22	3,81	1 : 481 400	3,88	0,09	3,79	1 : 483 800	0,16— 20,93	4,02	0,09	3,93	1 : 476 000	0,18— 20,80	3,55	0,02	3,53	1 : 525 800																			
		0,16— 30,71	6,25	0,33	5,92		5,88	0,14	5,74		0,16— 31,31	6,12	0,16	5,96		0,18— 31,11	5,33	0,03	5,30																				
2,45	2,47	0,16— 40,90	8,37	0,46	7,91		7,89	0,21	7,68		0,16— 41,70	8,21	0,22	7,99		0,18— 41,42	7,10	0,04	7,06																				
		0,16— 51,09	10,65	0,55	10,10		9,92	0,26	9,66		0,16— 52,08	10,33	0,26	10,07		0,18— 51,73	8,89	0,07	8,82																				
		0,16— 61,27	12,82	0,65	12,17		11,96	0,35	11,61		0,16— 62,47	12,45	0,31	12,14		0,18— 62,04	10,72	0,12	10,60																				
		0,16— 71,46	15,15	0,77	14,38		14,02	0,40	13,62		0,16— 72,85	14,60	0,36	14,24		0,18— 72,34	12,53	0,16	12,37																				
		0,16— 81,64	17,42	0,87	16,55		16,08	0,46	15,62		0,16— 83,23	16,77	0,42	16,35		0,18— 82,65	14,38	0,22	14,16																				
		0,16— 91,83	19,66	1,00	18,66		18,13	0,54	17,59		0,16— 93,62	18,92	0,50	18,42		0,18— 92,96	16,26	0,31	15,95																				
		0,16— 102,01	21,97	1,16	20,81	1 : 440 700	20,23	0,63	19,60	1 : 467 700	0,16— 104,00	21,09	0,58	20,51	1 : 456 000	0,18— 103,27	18,16	0,40	17,76	1 : 522 500																			
		0																																					

gezogenen Linie, gültig für die federnden Zusammendrückungen, läßt deutlich die Abnahme der letzteren mit wachsendem Alter erkennen. Ganz das gleiche zeigen die Linienzüge

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wassersatz%	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902															
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			
					Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		
					100 Tagen	2 Jahre		gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende		gesamte	bleibende	feinernde	
					kg/qcm	kg/qcm		kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm		kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	a 3,5	2,46	nicht bekannt	0,16— 8,29	1,71 0,11	1,60	1 : 457 600												
					0,16—16,43	3,66 0,22	3,44													
					0,16—24,56	5,62 0,31	5,31													
					0,16—32,70	7,62 0,42	7,20													
					0,16—40,83	9,68 0,56	9,12	1 : 401 600												
		b 3,5	2,48 2,46	nicht bekannt	0,16— 8,32	1,58 0,09	1,49	1 : 492 900	1,59 0,00	1,59	1 : 462 400									
					0,16—16,48	3,48 0,11	3,37		3,27 0,00	3,27										
					0,16—24,64	5,37 0,12	5,25		5,00 0,00	5,00										
					0,16—32,80	7,27 0,13	7,14	1 : 406 200	6,76 0,01	6,75										
					0,16—40,96	9,19 0,15	9,04	1 : 433 000	8,53 0,04	8,49	1 : 407 200									
Reihe IV No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Handschlag-grobschotter	a 4,55	2,46 2,44	nicht bekannt	0,16— 8,40	1,93 0,23	1,70	1 : 436 200	1,75 0,00	1,75	1 : 423 400									
					0,16—16,64	3,98 0,39	3,59		3,55 0,00	3,55										
					0,16—24,88	6,06 0,57	5,49		5,39 0,00	5,39										
					0,16—33,12	8,26 0,83	7,43		7,25 0,00	7,25										
					0,16—41,36	10,46 1,03	9,43	1 : 393 200	9,12 0,00	9,12	1 : 406 200									
		b 4,55	2,45 —	nicht bekannt	0,16— 8,34	1,90 0,25	1,65	1 : 445 900												
					0,16—16,52	3,97 0,42	3,55													
					0,16—24,70	6,10 0,59	5,51													
					0,16—32,88	8,35 0,87	7,48													
					0,16—41,07	10,64 1,19	9,45	1 : 389 400												

Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr	Belastungsstufen	Körper eingeliefert im Jahre 1903						Raumgewicht im Alter von rund 2 Jahren	Belastungsstufen	Körper eingeliefert im Jahre 1904						Raumgewicht im Alter von rund 6½ Jahren	Belastungsstufen	Körper eingeliefert im Jahre 1908										
		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren					Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr						Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren									
		Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung			Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung			Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung							
		1	2½	Jahr	Jahre	kg/qcm	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde			
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	a 4,55	2,48	nicht bekannt	0,16— 20,78	4,28 0,25	4,03	1 : 459 900	4,13 0,14	3,99	1 : 464 600	0,16— 20,83	4,13 0,04	4,09	1 : 455 600	0,18— 20,47	3,94	0,04	3,90	1 : 469 000	0,18— 30,61	5,93	0,08	5,85				

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz	Anzahl der Stampsichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902																										
					Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen		Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren		Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen		Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren																
							Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung				Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung												
					100 kg/qcm	2 Jahren	1 Jahr	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	gramm	1 Jahr	kg/qcm	1 Jahr	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	gramm											
Reihe V No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen-grobschotter	nicht be-kannt	a 3,5	2,47	0,16—8,32	1,79	0,11	1,68	1 : 437 200	1,73	0,01	1,72	1 : 427 100	2,47	0,16—20,84	4,59	0,18	4,41	1 : 422 300	2,48	0,16—20,53	4,42	0,15	4,27	1 : 429 100	2,46	0,18—20,63	4,02	0,07	3,95	1 : 467 400
					0,16—16,48	3,75	0,21	3,54		3,56	0,02	3,54			0,16—31,19	7,04	0,29	6,75			0,16—30,71	6,80	0,20	6,60			0,18—30,86	6,09	0,11	5,98	
					0,16—24,64	5,77	0,29	5,48		5,43	0,04	5,39			0,16—41,53	9,52	0,37	9,15			0,16—40,90	9,16	0,25	8,91			0,18—41,09	8,19	0,18	8,01	
					0,16—32,80	7,89	0,43	7,46		7,30	0,06	7,24			0,16—51,87	12,07	0,48	11,59			0,16—51,08	11,55	0,36	11,19			0,18—51,31	10,31	0,26	10,05	
					0,16—40,96	10,02	0,54	9,48	1 : 387 400	9,25	0,13	9,12	1 : 402 800		0,16—62,22	14,67	0,59	14,08			0,16—61,27	13,95	0,44	13,51			0,18—61,54	12,42	0,34	12,08	
Reihe VI No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen-grobschotter	nicht be-kannt	b 3,5	2,47	0,16—8,42	1,88	0,11	1,77	1 : 420 000					2,46	0,16—20,61	4,73	0,43	4,30	1 : 428 000	2,44	0,16—20,53	4,42	0,15	4,27	1 : 429 100	2,42	0,18—20,63	4,02	0,07	3,95	1 : 467 400
					0,16—16,68	3,86	0,23	3,63					0,16—30,84	7,16	0,56	6,60		0,16—30,71	6,80	0,20	6,60		0,18—30,86	6,09	0,11	5,98					
					0,16—24,94	5,88	0,34	5,54					0,16—41,07	9,64	0,65	8,99		0,16—40,90	9,16	0,25	8,91		0,18—41,09	8,19	0,18	8,01					
					0,16—33,20	7,92	0,43	7,49					0,16—51,29	12,13	0,76	11,37		0,16—51,08	11,55	0,36	11,19		0,18—51,31	10,31	0,26	10,05					
					0,16—41,46	10,18	0,61	9,52	1 : 390 400					0,16—62,22	14,67	0,59	14,08		0,16—61,27	13,95	0,44	13,51		0,18—61,54	12,42	0,34	12,08				
Reihe VI No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen-grobschotter	nicht be-kannt	a 5,4	2,42	0,15—8,27	1,87	0,07	1,80	1 : 405 900	1,91	0,00	1,91	1 : 382 400	2,42	0,16—20,72	5,26	0,37	4,89	1 : 378 400	2,44	0,16—20,78	4,72	0,06	4,66	1 : 396 600	2,42	0,18—20,85	4,58	0,04	4,54	1 : 410 000
					0,15—16,39	3,97	0,17	3,80		3,90	0,02	3,88			0,16—31,01	8,00	0,52	7,48			0,16—31,08	7,25	0,17	7,08			0,18—31,18	6,92	0,10	6,82	
					0,15—24,50	6,14	0,28	5,86		5,96	0,06	5,90			0,16—41,29	10,89	0,67	10,22			0,16—41,39	9,83	0,26	9,57			0,18—41,48	9,14	0,14	9,09	
					0,15—32,62	8,46	0,45	8,01		8,05	0,13	7,92			0,16—51,58	13,80	0,81	12,99			0,16—51,70	12,39	0,35	12,04			0,18—51,85	11,65	0,26	11,39	
					0,15—40,74	10,84	0,62	10,22	1 : 357 400	10,15	0,21	9,94	1 : 367 300		0,16—61,86	16,66	0,98	15,68			0,16—62,01	15,04	0,51	14,53			0,18—62,18	14,08	0,38	13,70	
Reihe IXa No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen-grobschotter	nicht be-kannt	b 5,4	2,41	0,15—8,42	2,04	0,12	1,92	1 : 387 300					2,41	0,16—20,84	4,86	0,16	4,70	1 : 396 000	2,43	0,16—20,78	4,72	0,06	4,66	1 : 396 600	2,42	0,18—20,85	4,58	0,04	4,54	1 : 410 000
					0,15—16,68	4,29	0,24	4,05					0,16—31,19	7,48	0,33	7,15		0,16—31,08	7,25	0,17	7,08		0,18—31,18	6,92	0,10	6,82					
					0,15—24,94	6,67	0,42	6,25					0,16—41,53	10,22	0,42	9,80		0,16—41,39	9,83	0,26	9,57		0,18—41,48	9,14	0,14	9,09					
					0,15—33,20	9,12	0,59	8,53					0,16—51,87	12,91	0,55	12,36		0,16—51,70	13,09	0,49	12,60		0,18—51,85	11,65	0,26	11,39					
					0,15—41,46	11,70	0,83	10,87	1 : 341 80																						

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904												Körper eingeliefert im Jahre 1908											
					Raumgewicht im Alter von rund von rund		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund von rund		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren			Raumgewicht im Alter von rund von rund		Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund von rund		Prüfung im Alter von rund 6½ Jahren			Raumgewicht im Alter von rund von rund		Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung		Raumgewicht im Alter von rund von rund		Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung		Raumgewicht im Alter von rund von rund		Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung		
					100	2	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	100	2	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	100	2	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	100	2	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	100	2	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	100	2	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in 1/200 cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung																		
					ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde												
Reihe I	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	a 3,0	2,45 2,42	nicht bekannt	0,16— 8,34	2,35	0,31	2,04	1 : 360 700	2,24	0,20	2,04	1 : 360 200	0,16— 20,33	5,46	0,27	5,19	1 : 350 600	5,05	0,03	5,02	1 : 362 000	0,16— 20,66	4,96	0,17	4,79	1 : 385 800	0,18— 20,66	4,45	0,06	4,39	1 : 419 100	0,18— 30,91	6,78	0,15	6,63																
					0,16—16,53	4,89	0,61	4,28		4,44	0,29	4,15		0,16— 30,42	8,37	0,46	7,91		7,69	0,05	7,64		0,16— 30,91	7,59	0,26	7,33		0,18— 30,91	6,78	0,15	6,63																					
					0,16—24,72	7,33	0,72	6,61		6,71	0,39	6,32		0,16— 40,51	11,39	0,67	10,72		10,35	0,08	10,27		0,16— 41,17	10,31	0,36	9,95		0,18— 41,15	9,10	0,20	8,90																					
					0,16—32,91	9,90	0,89	9,01	1 : 327 000	9,04	0,51	8,53		0,16— 50,60	14,50	0,81	13,69		13,02	0,12	12,90		0,16— 51,42	13,09	0,47	12,62		0,18— 51,40	11,46	0,28	11,18																					
					0,16—41,10	—	—	—		11,45	0,68	10,77	1 : 341 400	0,16— 60,69	17,61	0,99	16,62		15,67	0,17	15,50		0,16— 61,67	15,83	0,54	15,29		0,18— 61,64	13,85	0,36	13,49																					
		b 3,0	2,46 —	nicht bekannt	0,16— 8,44	2,12	0,07	2,05	1 : 363 700					0,16— 16,72	4,54	0,20	4,34		0,16— 20,87	24,35	1,50	22,85		0,16— 20,78	21,12	0,34	20,78		0,18— 71,88	16,30	0,47	15,83																				
					0,16—16,72	4,54	0,20	4,34					0,16— 25,00	7,03	0,32	6,71		0,16— 90,95	27,87	1,83	26,04		0,16— 92,43	24,84	1,02	23,82		0,18— 92,37	21,53	0,79	20,74																					
					0,16—33,28	9,67	0,48	9,19	1 : 323 500					0,16—101,04	31,54	2,16	29,38	1 : 309 700	26,80	0,65	26,15	1 : 347 600	0,16—102,68	27,95	1,19	26,76	1 : 345 400	0,18—102,61	24,40	1,09	23,31	1 : 394 800																				
					0,16— 8,45	2,48	0,12	2,36	1 : 316 000					0,16— 16,74	5,38	0,41	4,97		0,16— 20,68	6,23	0,47	5,76	1 : 320 300					0,16— 20,68	6,23	0,47	5,76																					
					0,16—16,74	5,38	0,41	4,97					0,16— 25,04	8,35	0,65	7,70		0,16— 41,07	10,82	0,34	10,48		0,16— 61,59	13,82	0,51	13,31		0,16— 61,59	17,07	0,74	16,33																					
Reihe II	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinen- grobschotter	a 5,0	2,39 2,34	nicht bekannt	0,16— 8,34	2,64	0,23	2,41	1 : 305 900	2,59	0,14	2,45	1 : 300 600	0,16— 16,52	5,59	0,51	5,08		0,16— 30,94	9,70	0,74	8,96		0,16— 30,67	6,24	0,24	6,00		0,18— 31,26	5,91	0,07	5,84																				
					0,16—24,70	8,91	1,05	7,86		5,07	0,19	4,88		0,16— 41,20	13,17	1,00	12,17		0,16— 41,32	11,79	0,43	11,36		0,18— 41,61	7,94	0,10	7,84																									

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902													
					Raumgewicht im Alter von rund von rund		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen				Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren							
					Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung		Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	
							ge- samte ge- samte blei- blei- dernde dernde	ge- samte ge- samte blei- blei- dernde dernde			ge- samte ge- samte blei- blei- dernde dernde							
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen- grobschotter	a	3,3	2,48	0,16— 8,44 0,16—16,72 0,16—25,00 0,16—33,28	1,97 0,26 1,71 4,06 0,40 3,66 6,25 0,61 5,64 8,58 0,89 7,69	1 : 435 300 1 : 387 200											
					nicht be- kannt													
		b	3,3	2,47	0,16— 8,39 0,16—16,61 0,16—24,84 0,16—33,07 0,16—41,29	1,87 0,15 1,72 3,94 0,28 3,66 6,19 0,52 5,67 8,39 0,66 7,73 — — —	1 : 430 800 1 : 383 300	1,81 0,03 1,78 3,66 0,04 3,62 5,57 0,05 5,52 7,56 0,07 7,49 9,60 0,09 9,51	1 : 415 30 1 : 388 90									
					nicht be- kannt													
Reihe IV No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Handschlag- grobschotter	a	4,6	2,45	2,42	0,16— 8,38 0,16—16,61 0,16—24,84 0,16—33,06 0,16—41,29	2,04 0,18 1,86 4,28 0,37 3,91 6,61 0,59 6,02 9,06 0,85 8,21 — — —	1 : 398 100 1 : 361 000	1,98 0,05 1,93 4,06 0,08 3,98 8,36 0,17 8,19 10,50 0,18 10,32	1 : 383 50 1 : 358 80								
		b	4,6	2,43	—	0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,03 0,09 1,94 4,34 0,21 4,13 6,75 0,37 6,38 9,36 0,65 8,71	1 : 377 900 1 : 336 700										

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904												Körper eingeliefert im Jahre 1908											
					Raumgewicht im Alter von rund von rund		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr				Zweite Prüfung im Alter von rund $2\frac{1}{2}$ Jahren				Raumgewicht im Alter von rund von rund		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr				Zweite Prüfung im Alter von rund $2\frac{1}{2}$ Jahren				Raumgewicht im Alter von rund von rund		Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Raumgewicht im Alter von rund von rund		Prüfung im Alter von rund $6\frac{1}{2}$ Jahren							
					Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung		Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung																				

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904												Körper eingeliefert im Jahre 1908																								
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen				Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen				Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr				Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr				Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 2 Jahren				Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Raumgewicht im Alter von rund 6½ Jahren				Prüfung im Alter von rund 6½ Jahren																								
					100	2	Jahren	kg/qcm	gesamte	blei-bende	fe-dernde	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	gesamte	blei-bende	fe-dernde	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	gesamte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	gesamte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	gesamte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	gesamte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm	gesamte	blei-bende	fe-dernde	kg/qcm																				
					1 Jahr	2½	Jahre												1 Jahr	2½	Jahre																																												
Reihe V	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	a 3,3	nicht bekannt	2,46	—			0,16— 8,42 0,16— 16,69 0,16— 24,96 0,16— 33,23	2,02 4,18 6,48 8,83	0,21 0,34 0,53 0,74	1,81 3,84 5,95 8,09	1 : 411 000 1 : 368 200																																																				
									0,16— 8,32 0,16— 16,48 0,16— 24,64 0,16— 32,80 0,16— 40,96	1,92 4,02 6,19 8,53 —	0,11 0,22 0,33 0,50 —	1,81 3,80 5,86 8,03 —	1 : 405 800 1 : 365 900	1,96 3,97 6,06 8,19 10,32	0,09 0,11 0,18 0,27 0,31	1,87 3,86 5,88 7,92 10,01	1 : 392 600 1 : 366 700																																																
									0,16— 8,31 0,16— 16,46 0,16— 24,62 0,16— 32,77 0,16— 40,93	2,30 4,90 7,68 10,67 —	0,14 0,39 0,72 1,15 —	2,16 4,51 6,96 9,52 —	1 : 339 800 1 : 308 200	2,33 4,54 6,88 9,28 11,77	0,04 0,07 0,09 0,14 0,23	2,19 4,47 6,79 9,14 11,54	1 : 334 900 1 : 317 600																																																
									0,15— 8,34 0,15— 16,53 0,15— 24,72 0,15— 32,91	2,17 4,54 7,07 9,77	0,12 0,22 0,38 0,62	2,05 4,32 6,69 9,15	1 : 359 600 1 : 322 300																																																				
									0,16— 8,43 0,16— 16,70 0,16— 24,97 0,16— 33,25	2,42 5,11 7,96 11,06	0,18 0,40 0,71 1,15	2,24 4,71 7,25 9,91	1 : 332 100 1 : 300 300																																																				
Reihe VI	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	b 3,3	nicht bekannt	2,44	2,43			0,16— 8,32 0,16— 16,48 0,16— 24,76 0,16— 32,96 0,16— 41,16	1,99 4,17 6,45 8,86 —	0,12 0,22 0,39 0,64 —	1,87 4,01 6,21 8,22 —	1 : 394 700 1 : 359 100	1,95 4,01 6,21 8,39 10,66	0,02 0,03 0,13 0,17 0,27	1,93 3,98 6,08 8,22 10,39	1 : 382 500 1 : 355 000																																																
									0,16— 8,31 0,16— 16,46 0,16— 24,62 0,16— 32,77 0,16— 40,93	2,39 5,2 7,68 10,67 —	0,14 0,39 0,72 1,15 —	2,16 4,51 6,96 9,52 —	1 : 339 800 1 : 308 200	2,33 4,54 6,88 9,28 11,77	0,04 0,07 0,09 0,14 0,23	2,19 4,47 6,79 9,14 11,54	1 : 334 900 1 : 317 600																																																

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz	Anzahl der Stempelschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												
					Raumgewicht im Alter von rund		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen				Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren						
					von rund		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		Federung der Längeneinheit auf das Kilo-gramm Pressung		
					100	2	Tagen	Jahren	gesamte	bleibende	fe-dernde	gesamte	bleibende	fe-dernde	gesamte	bleibende	fe-dernde
Reihe I	1. Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	a	3,3	nicht bekannt	0,16— 8,38	2,31	0,16	2,15	1 : 343 700	2,16	0,04	2,12	1 : 348 700	0,16— 20,56	5,06	0,43	4,63 1 : 397 100
					0,16— 16,60	4,85	0,30	4,55		4,43	0,07	4,36		0,16— 30,76	7,88	0,64	7,24
					0,16— 24,82	7,43	0,43	7,00		6,82	0,18	6,64		0,16— 40,97	10,64	0,80	9,84
					0,16— 33,04	10,15	0,58	9,57		9,21	0,27	8,94		0,16— 51,17	13,49	0,95	12,54
					0,16— 41,26	13,07	0,79	12,28	1 : 300 900	11,66	0,40	11,26	1 : 328 400	0,16— 61,37	16,36	1,14	15,22
		b	3,3	—	0,15— 8,38	2,18	0,11	2,07	1 : 357 800					0,16— 71,57	19,32	1,33	17,99
					0,15— 16,60	4,69	0,26	4,43					0,16— 81,77	22,34	1,56	20,78	
					0,15— 24,82	7,24	0,40	6,84					0,16— 91,98	25,46	1,82	23,64	
					0,15— 33,04	10,01	0,66	9,35					0,16— 102,18	28,65	2,08	26,57	
					0,15— 41,26	12,95	1,00	11,95	1 : 309 600					0,16— 20,51	5,11	0,28	4,83 1 : 379 900
No. 1	Reihe I	a	5,2	nicht bekannt	0,15— 8,41	2,50	0,14	2,36	1 : 315 500					0,16— 30,69	7,89	0,43	7,46
					0,15— 16,67	5,18	0,32	4,86					0,16— 40,86	10,63	0,59	10,04	
					0,15— 24,94	8,00	0,49	7,51					0,16— 51,04	13,50	0,74	12,76	
					0,15— 33,20	11,06	0,79	10,27					0,16— 61,22	16,48	0,86	15,62	
					0,15— 41,46	14,34	1,21	13,13	1 : 283 600					0,16— 71,40	19,45	1,03	18,42
		b	5,2	—	0,15— 8,41	2,41	0,15	2,26	1 : 329 200	2,29	0,04	2,25	1 : 330 500	0,16— 20,54	5,83	0,44	5,39 1 : 340 400
					0,15— 16,66	5,04	0,28	4,76		4,73	0,11	4,62		0,16— 30,73	9,02	0,66	8,36
					0,15— 24,92	7,67	0,37	7,30		7,27	0,26	7,01		0,16— 40,93	12,25	0,85	11,40
					0,15— 33,17	10,57	0,66	9,91		9,83	0,40	9,43		0,16— 51,12	15,51	1,05	14,46
					0,15— 41,42	13,50	0,90	12,60	1 : 295 000	12,52	0,64	11,88	1 : 312 800	0,16— 71,51	22,46	1,57	20,89
Reihe III	No. 1	a	3,5	nicht bekannt	0,16— 8,32	1,86	0,16	1,70	1 : 431 900	1,86	0,07	1,79	1 : 411 400	0,16— 20,81	4,34	0,16	4,18 1 : 445 200
					0,16— 16,48	3,90	0,34	3,56		3,83	0,15	3,68		0,16— 31,14	6,79	0,30	6,49
					0,16— 24,64	6,05	0,60	5,45		5,78	0,17	5,61		0,16— 41,46	9,15	0,44	8,71
					0,16— 32,80	8,25	0,81	7,44		7,76	0,19	7,57		0,16— 51,79	11,71	0,55	11,16
					0,16— 40,97	10,43	0,98	9,45	1 : 388 600	9,80	0,24	9,56	1 : 385 200	0,16— 62,12	14,27	0,63	13,64
		b	3,5	—	0,16— 8,40	1,88	0,08	1,80	1 : 412 700					0,16— 72,44	16,77	0,73	16,04
					0,16— 16,64	3,89	0,16	3,73					0,16— 82,77	19,43	0,86	18,57	
					0,16— 24,88	5,97	0,27	5,70					0,16— 93,09	22,03	1,04	20,99	
					0,16— 33,12	8,23	0,48	7,75					0,16— 103,42	24,73	1,17	23,56	
					0,16— 41,36	10,55	0,70	9,85	1 : 376 800					0,16— 20,58	4,49	0,33	4,16 1 : 441 800
Reihe III	No. 1	a	4,55	nicht bekannt	0,16— 8,43	1,93	0,16	1,77	1 : 420 700	1,91	0,01	1,90	1 : 391 200	0,16— 30,50	6,81	0,32	6,49
					0,16— 16,71	4,08	0,38	3,70		3,93	0,02	3,91		0,16— 40,61	9,26	0,42	8,84
					0,16— 24,98	6,36	0,62	5,74		6,01	0,07	5,94		0,16— 50,72	11,79	0,57	11,22
					0,16— 33,26	8,87	1,07	7,80		8,07	0,08	7,99		0,16— 60,84	14,27	0,70	13,57
					0,16— 41,53	11,18	1,27	9,91	1 : 375 900	10,20	0,17	10,08	1 : 370 700	0,16— 70,95	17,01	0,86	16,15
		b	4,55														






Körper eingeliefert im Jahre 1903										Körper eingeliefert im Jahre 1904										Körper eingeliefert im Jahre 1908										
Raum- gewicht im Alter von rund	Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr					Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren					Raumgewicht	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren					Raumgewicht	Prüfung im Alter von rund 6½ Jahren					Raumgewicht	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm					
		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm																				
		ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	kg/qcm
1 Jahr	2½ Jahren	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm	kg/qcm
2,46	—	0,16— 20,68	5,62	0,52	5,10	1 : 362 900										0,16— 20,89	5,08	0,12	4,96	1 : 375 900					0,18— 21,00	4,47	0,04	4,43	1 : 421 900	
		0,16— 30,94	8,72	0,74	7,98											0,16— 31,26	7,69	0,18	7,51						0,18— 31,41	6,77	0,08	6,69		
		0,16— 41,20	12,06	1,00	11,06											0,16— 41,63	10,40	0,27	10,13						0,18— 41,82	9,09	0,14	8,95		
		0,16— 51,46	15,36	1,32	14,04											0,16— 51,99	13,19	0,38	12,81						0,18— 52,23	11,46	0,23	11,23		
		0,16— 61,72	18,95	1,67	17,28											0,16— 62,36	16,03	0,46	15,57						0,18— 62,64	13,90	0,33	13,57		
		0,16— 71,98	22,58	2,08	20,50											0,16— 72,73	19,07	0,61	18,46						0,18— 73,05	16,49	0,50	15,99		
		0,16— 82,25	26,60	2,55	24,05											0,16— 83,09	22,07	0,74	21,33						0,18— 83,46	19,19	0,69	18,50		
		0,16— 92,51	30,80	3,13	27,67											0,16— 93,46	25,29	0,96	24,33						0,18— 93,87	22,04	0,93	21,11		
		0,16— 102,77	35,17	3,79	31,38	1 : 295 000										0,16— 103,83	28,58	1,14	27,44	1 : 339 800					0,18— 104,28	25,07	1,31	23,76	1 : 393 300	
		0,16— 20,61	5,53	0,23	5,30	1 : 347 100										0,16— 20,89	5,08	0,12	4,96	1 : 375 900					0,18— 21,00	4,47	0,04	4,43	1 : 421 900	
2,46	2,43	0,16— 30,84	8,57	0,43	8,14											0,16— 31,26	7,69	0,18	7,51						0,18— 31,41	6,77	0,08	6,69		
		0,16— 41,07	11,66	0,60	11,06											0,16— 41,63	10,40	0,27	10,13						0,18— 41,82	9,09	0,14	8,95		
		0,16— 51,29	15,10	0,85	14,25											0,16— 51,99	13,19	0,38	12,81						0,18— 52,23	11,46	0,23	11,23		
		0,16— 61,52	18,63	1,19	17,44											0,16— 62,36	16,03	0,46	15,57						0,18— 62,64	13,90	0,33	13,57		
		0,16— 71,75	22,45	1,60	20,85											0,16— 72,73	19,07	0,61	18,46						0,18— 73,05	16,49	0,50	15,99		
		0,16— 81,97	26,35	2,05	24,30											0,16— 83,09	22,07	0,74	21,33						0,18— 83,46	19,19	0,69	18,50		
		0,16— 92,20	30,48	2,57	27,91											0,16— 93,46	25,29	0,96	24,33						0,18— 93,87	22,04	0,93	21,11		
		0,16— 102,43	34,83	3,23	31,60	1 : 291 200										0,16— 103,83	28,58	1,14	27,44	1 : 339 800					0,18— 104,28	25,07	1,31	23,76	1 : 393 300	
		0,16— 20,59	6,34	0,52	5,82	1 : 316 000										0,16— 20,89	5,08	0,12	4,96	1 : 375 900					0,18— 21,00	4,47	0,04	4,43	1 : 421 900	
		0,16— 30,81	9,93	0,79	9,14											0,16— 31,26	7,69	0,18	7,51						0,18— 31,41	6,77	0,08	6,69		
2,40	2,35	0,16— 41,03	13,74	1,11	12,63											0,16— 41,63	10,40	0,27	10,13						0,18— 41,82	9,09	0,14	8,95		
		0,16— 51,25	17,74	1,56	16,18											0,16— 51,99	13,19	0,38	12,81						0,18— 52,23	11,46	0,23	11,23		
		0,16— 61,47	22,04	2,09	19,95											0,16— 62,36	16,03	0,46	15,57						0,18— 62,64	13,90	0,33	13,57		
		0,16— 71,69	26,63	2,78	23,85											0,16— 72,73	19,07	0,61	18,46						0,18— 73,05	16,49	0,50	15,99		
		0,16— 81,90	31,69	3,66	28,03											0,16— 83,09	22,07	0,74	21,33						0,18— 83,46	19,19	0,69	18,50		
		0,16— 92,12	37,53	4,83	32,70											0,16— 93,46	25,29	0,96	24,33						0,18— 93,87	22,04	0,93	21,11		
		0,16— 102,34	43,73	6,30	37,43	1 : 245 700										0,16— 103,83	28,58	1,14	27,44	1 : 339 800					0,18— 104,28	25,07	1,31	23,76	1 : 393 300	
		0,16— 20,61	4,70	0,27	4,43	1 : 415 600										0,16— 20,89	5,08	0,12	4,96	1 : 375 900					0,18— 21,00	4,47	0,04	4,43	1 : 421 900	
		0,16— 30,84	7,27	0,43	6,84											0,16— 31,26	7,69	0,18	7,51						0,18— 31,41	6,77	0,08	6,69		
2,48	2,45	0,16— 41,07	9,93	0,56	9,37											0,16— 41,63	10,40	0,27	10,13						0,18— 41,82	9,09	0,14	8,95		
		0,16— 51,29	12,69	0,73	11,96											0,16— 51,99	13,19	0,38	12,81						0,18— 52,23	11,46	0,23	11,23		
		0,16— 61,52	15,59	0,93	14,66											0,16— 62,36	16,03	0,46	15,57						0,18— 62,64	13,90	0,33	13,57		
		0,16— 71,75	18,64	1,16	17,48											0,16— 72,73	19,07	0,61	18,46						0,18— 73,05	16,49	0,50	15,99		
		0,16— 81,97	21,70	1,43	20,27											0,16— 82,43	19,27	0,86	18,41						0,18— 83,46	19,19	0,69	18,50		
		0,16— 92,20	25,14	1,84	23,30											0,16— 92,71	22,00	1,05	20,95						0,18— 93,46	22,04	0,93	21,11		
		0,16— 102,43	28,42	2,18	26,24	1 : 350 900										0,16— 103,00	24,84	1,29	23,55	1 : 391 800					0,18— 104,28	25,07	1,31	23,76	1 : 393 300	

c) Cement von Dyckerhoff & Söhne.

1. „Maschinenbeton 1 : 2^{1/2} : 5.“


Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												
					Raumgewicht im Alter von rund		Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren						
					100 Tagen	2 Jahren		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung						
Reihe IX b No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinen- grobschotter	a	4,6	nicht bekannt	2,49	2,48	0,16—8,37 0,16—16,59 0,16—24,80 0,16—33,01 0,16—41,23	1,56 3,38 5,26 7,24 9,29	0,07 0,20 0,36 0,56 0,73	1,49 3,18 4,90 6,68 8,56	1 : 495 900	1,64 3,40 5,21 6,98 8,79	0,03 0,07 0,15 0,18 0,25	1,61 3,33 5,06 6,80 8,54	1 : 458 800		
Reihe VII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	a	3,3	nicht bekannt	2,46	2,43	0,16—8,33 0,16—16,49 0,16—24,66 0,16—32,83 0,16—41,00	2,51 5,01 7,66 10,34 13,31	0,37 0,63 0,85 1,07 1,46	2,14 4,38 6,81 9,27 11,85	1 : 343 700	2,03 4,14 6,29 8,48 10,67	0,03 0,04 0,06 0,10 0,13	2,00 4,10 6,23 8,38 10,54	1 : 367 100		
Reihe VIII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinen- grobschotter	a	4,6	nicht bekannt	2,40	2,36	0,15—8,34 0,15—16,52 0,15—24,70 0,15—32,88 0,15—41,06	2,34 4,98 7,81 10,80 13,92	0,06 0,23 0,48 0,74 0,98	2,28 4,75 7,33 10,06 12,94	1 : 310 300	2,34 4,75 7,20 9,71 12,31	0,02 0,03 0,03 0,04 0,07	2,32 4,72 7,17 9,67 12,24	1 : 348 600		
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen- grobschotter	a	3,7	nicht bekannt	2,50	2,48	0,16—8,45 0,16—16,73 0,16—25,02 0,16—33,31 0,16—41,59	1,73 3,62 5,52 7,45 9,52	0,16 0,27 0,36 0,45 0,64	1,57 3,35 5,16 7,00 8,88	1 : 475 400	1,70 3,47 5,29 7,12 8,95	0,03 0,07 0,13 0,18 0,22	1,67 3,40 5,16 6,94 8,73	1 : 446 100		
Reihe VII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	a	3,1	nicht bekannt	2,42	2,38	0,16—8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80 0,16—40,96	2,80 5,80 9,43 12,72 —	0,38 0,68 1,44 1,79 —	2,42 5,12 7,99 10,93 —	1 : 303 200	2,41 4,98 7,68 10,48 13,31	0,08 0,13 0,20 0,36 0,53	2,33 4,85 7,48 10,12 12,78	1 : 314 500		
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinen- grobschotter	a	4,5	nicht bekannt	2,42	2,38	0,16—8,36 0,16—16,56 0,16—24,76 0,16—32,96 0,16—41,16	2,61 5,55 8,81 12,63 —	0,15 0,28 0,56 1,03 —	2,46 5,27 8,25 11,60 —	1 : 299 400	2,92 5,79 8,65 11,53 14,56	0,03 0,03 0,05 0,12 0,33	2,89 5,76 8,60 11,41 14,23	1 : 254 300		
Reihe VIII No. 2.	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinen- grobschotter	a	3,5	nicht bekannt	2,46	2,44	0,16—8,33 0,16—16,49 0,16—24,66 0,16—32,83 0,16—41,00	1,97 4,18 6,45 8,92 —	0,07 0,15 0,21 0,34 —	1,90 4,08 6,24 8,58 —	1 : 387 400	1,99 4,12 6,30 8,52 10,86	0,00 0,01 0,05 0,13 0,30	1,99 4,11 6,25 8,39 10,56	1 : 369 300		
		a	4,9	nicht bekannt	2,47	2,44	0,16—8,44 0,16—16,73 0,16—25,02 0,16—33,30 0,16—41,59	2,15 4,62 7,41 10,39 —	0,30 0,64 1,19 1,77 —	1,85 3,98 6,22 8,62 —	1 : 403 600	2,09 4,20 6,39 8,61 10,90	0,04 0,04 0,08 0,13 0,18	2,05 4,16 6,31 8,48 10,72	1 : 364 100		

3. „Handbeton 1 : 4 : 8.“





S. 61



WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

III
L. inw.

17990

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



III-307392

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000318273

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



III-307393

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000318274

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300715