



Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300715

X  
356



# Mitteilungen

tiber die

## Druckelastizität und Druckfestigkeit

von

Betonkörpern mit verschiedenem Wasserzusatz.

II. Teil.

Von

Dr. Ing. C. Bach,

K. Württembergischer Baudirektor,

Professor des Maschineningenieurwesens an der K. Technischen Hochschule Stuttgart.



STUTTGART.

1906.

Kommissionsverlag von Konrad Wittwer.

67026

26



# Mitteilungen

über die

# Druckelastizität und Druckfestigkeit

von

Betonkörpern mit verschiedenem Wasserzusatz.

## II. Teil.

Von

Dr. Ing. C. Bach,

K. Württembergischer Baudirektor,

Professor des Maschineningenieurwesens an der K. Technischen Hochschule Stuttgart.

F. Nr. 25607



STUTTGART.

1906.

Kommissionsverlag von Konrad Wittwer.

7.19 2  
28



## Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Vorwort . . . . .	3
A. Untersuchung des zur Herstellung der Versuchskörper verwendeten Ehinger Cements	5
B. Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit . . . .	6
C. Untersuchung der in Biebrich hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit	
a) Cement von Ehingen . . . . .	9
b) Cement von Stettin . . . . .	11
D. Untersuchung der von Biebrich eingelieferten Mörtelkörper auf Druck- und Zugfestigkeit	
a) Cement von Ehingen . . . . .	12
b) Cement von Stettin . . . . .	14
E. Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckelastizität . . . .	15
F. Untersuchung der in Biebrich hergestellten Betonkörper auf Druckelastizität	
a) Cement von Ehingen . . . . .	32
b) Cement von Stettin . . . . .	44
c) Cement von Dyckerhoff & Söhne . . . . .	48



III - 307392

RECHTSTUDE

## Vorwort.

Unter „Mitteilungen über die Herstellung von Betonkörpern mit verschiedenem Wasserzusatz, sowie über die Druckfestigkeit und Druckelastizität derselben“ habe ich 1903 über die Ergebnisse von Versuchen berichtet, in Bezug auf welche die Einleitung der genannten Schrift folgendes enthält:

„Die am 31. Mai 1901 in Berlin stattgefundenen Verhandlungen der erweiterten Kommission des deutschen Beton-Vereins, betreffend die Vereinbarung einheitlicher Prüfungsmethoden für Beton, führten u. a. zur Erhebung der Frage, ob es zweckmäßiger sei, den Beton plastisch oder erdfeucht, d. h. mit mehr oder weniger Wasser, aufzubereiten. Zur Beantwortung dieser Frage fanden später unter Teilnahme des Unterzeichneten mehrfache Besprechungen statt: zwischen dem Vertreter der K. Württ. Ministerialabteilung für Straßen- und Wasserbau Herrn Baurat Reihling, Herrn Baurat Braun, welcher auf Grund seiner Erfahrungen für größeren Wasserzusatz bei den Berliner Verhandlungen eingetreten war, Herrn Eugen Dyckerhoff in Biebrich und Herrn Fabrikdirektor Hoch in Ehingen. Schließlich einigte man sich auf die Durchführung von Versuchen, welche zunächst die Herstellung von Betonkörpern mit verschiedenem Wasserzusatz und sodann die Ermittlung der Druckfestigkeit und Druckelastizität derselben vorsahen. Hierbei war den beiden zuletzt genannten Herrn als Vertretern ihrer Firmen, welche den Aufwand für die Herstellung und Transport der Versuchskörper, also den größten Teil der Kosten zu tragen hatten, in den meisten Fällen die Entscheidung überlassen worden. Die Kosten für die Prüfung der Versuchskörper im Alter von 28 und rund 100 Tagen hatte das K. Württ. Ministerium des Innern, Abteilung für den Straßen- und Wasserbau, übernommen.“

Der für die Herstellung der Probekörper, nämlich

Würfel von 30 cm Seite zur Bestimmung der Druckfestigkeit,

Cylinder von 25 cm Durchmesser und 1 m Länge zur Bestimmung der Druckelastizität aufgestellte Arbeitsplan, ist unter I, S. 4 u. f. aufgeführt.

Über die tatsächliche Herstellung der Probekörper wird unter II, S. 8 u. f. berichtet. Die Wiedergabe dieser Berichte erscheint angezeigt, da in Einzelheiten von dem Programm abgewichen worden ist.

Unter III, S. 14 u. f. findet sich der Bericht über die Ergebnisse der Versuche, welche in der Materialprüfungsanstalt der K. Technischen Hochschule Stuttgart durchgeführt worden sind.

Mit Rücksicht darauf, daß diese Ergebnisse, welche sich auf die Untersuchung der Betonkörper im Alter von 28 und rund 100 Tagen erstrecken, von den Beteiligten verschieden gedeutet werden, schlug der Unterzeichnete in der Besprechung vom 9. Januar 1903, an der sich außer ihm beteiligten:

Herr Eugen Dyckerhoff,

„ Fabrikdirektor Hoch,

„ Baurat Braun,

„ „ Reihling

vorbehältlich der Zustimmung des K. Ministeriums des Innern, Abteilung für den Straßen- und Wasserbau, die Drucklegung einer Schrift vor, welche enthält:

I. den vereinbarten Arbeitsplan,

II. die Berichte über die tatsächliche Herstellung der Probekörper

1. von Ehingen,

2. „ Biebrich,

III. Bericht über die Ergebnisse der Versuche, welche in der Materialprüfungsanstalt der K. Technischen Hochschule Stuttgart durchgeführt worden sind,

IV. die Ansichtsaußerungen

1. von Herrn Hoch,

2. „ „ Eugen Dyckerhoff,

3. „ „ Baurat Braun.

Dieser Vorschlag fand einhellig Zustimmung und demgemäß wird im Einverständnis mit der K. Ministerialabteilung für Straßen- und Wasserbau, welche sich ihre Stellungnahme zur Sache für später vorbehält, die vorliegende Schrift der Öffentlichkeit übergeben.“

Die jetzt vorliegenden Mitteilungen enthalten die Versuchsergebnisse, erlangt mit den damals hergestellten Körpern im Alter von rund 1 und 2 Jahren. Um die Beurteilung zu erleichtern, ist Verschiedenes aus den ersten Mitteilungen übernommen worden, insbesondere sind die früheren Ergebnisse, betreffend die Druckfestigkeit für Körper im Alter von 28 und rund 100 Tagen, sowie die Druckelastizität der rund 100 Tage alten Körper wieder mit aufgenommen.

Hinsichtlich der Beurteilung der erlangten Versuchsergebnisse, die verschieden gedeutet worden sind und in der Tat die Frage: mit welchem Wasserzusatz ist bei der Herstellung von Beton zu arbeiten? auch nicht beantworten,<sup>1)</sup> darf auf die in der ersten Schrift unter IV enthaltenen Ansichtsäußerungen verwiesen werden.

Die Verantwortlichkeit des Unterzeichneten erstreckt sich nur auf die Prüfung der eingelieferten Körper.

Die Ergebnisse der sonst in der Materialprüfungsanstalt der K. Technischen Hochschule zu Stuttgart mit Körpern, welche in der Anstalt selbst hergestellt worden sind, durchgeführten Versuche deuten hinsichtlich des Einflusses des Wasserzusatzes in der großen Mehrzahl der Fälle darauf hin, daß bei geeigneter Zusammensetzung des Betons die geringste Wassermenge, welche eben noch ausreicht, um einen vollkommenen Stampfbeton zu erzeugen, die größte Festigkeit liefert.<sup>2)</sup> Die Herstellung von Betonkörpern mit dem Mindestmaß an Wasserzusatz erfordert sehr geübte Arbeiter sowie große Aufmerksamkeit und birgt fortgesetzt die Gefahr in sich, daß der Beton nicht durch seine ganze Masse hindurch gut ausfällt. Durch größeren Wasserzusatz wird ermöglicht, daß auch weniger geübte Arbeiter einen guten Beton erzeugen. Die Sicherheit, daß ein durchaus guter Beton hergestellt wird, ist eine weitergehende, wenn man mit einem Überschuß von Wasser über das bezeichnete Mindestmaß hinaus arbeitet, ganz abgesehen davon, daß auf der Baustelle der wechselnde Grad der Trockenheit des Sandes, des Kieses oder Schotters, der Atmosphäre sowie die wechselnde Höhe der Temperatur der letzteren, der Zustand der Schalung usw. an und für sich schon mehr oder minder erheblichen Wasserüberschuß fordern können.

Die Sachlage ist hier ähnlich wie bei der Verbrennung in unseren Feuerungen für Dampfkessel usw. Wird die Vollkommenheit der Verbrennung mit dem geringsten Luftüberschuß erreicht, so ergibt sich für die Verbrennungstemperatur und für den Wirkungsgrad der Anlage der Höchstwert. Wird mit größerem Luftüberschuß gearbeitet, so sinken die Temperatur und der Wirkungsgrad. Andererseits besteht beim Arbeiten mit geringem Luftüberschuß die Gefahr, daß die Verbrennung unvollkommen oder unvollständig erfolgt, in so hohem Maße, daß man in der Regel vorzieht, mit etwas größerem Luftüberschuß zu arbeiten, um die Vollkommenheit der Verbrennung und damit die Wirtschaftlichkeit des Betriebes nach Möglichkeit zu sichern.

Stuttgart, Ende September 1906.

C. Bach.

<sup>1)</sup> Wenn trotzdem die Versuchsergebnisse, für welche von den Beteiligten ziemlich große Geldmittel aufgewendet worden sind, veröffentlicht werden, so geschieht dies, weil den ermittelten Zahlen auch ohne, daß sie die gestellte Frage beantworten, ein bedeutender Wert innewohnt.

<sup>2)</sup> Dies gilt auch hinsichtlich des Gleitwiderstandes, den einbetonierte Eisen dem Herausziehen oder Hinausdrücken entgegensezt. Vergl. C. Bach, Versuche über den Gleitwiderstand einbetonierten Eisens, Berlin 1905 oder Mitteilungen über Forschungsarbeiten, Heft 22.

## A. Untersuchung des zur Herstellung der Versuchskörper verwendeten Cements von Ehingen.

### Erhärtungsbeginn, Temperaturerhöhung, Bindezeit.

(Mittel aus 3 Versuchen.)

Der Cement wurde bei durchschnittlich . . . . . 17,0° C. Lufttemperatur mit . . . . . 26,0 % Wasser von der durchschnittlichen Temperatur . . . . . 15,6° C. angemacht.

Er begann nach durchschnittlich . . . . . 4 Stunden 15 Minuten zu erhärten und ergab eine Erhöhung

der Temperatur von durchschnittlich . . . . . 3,9° C. über diejenige des Wassers und des Cementes (vor der Vermischung).

Die Bindezeit betrug durchschnittlich . . . . . 10 Stunden.

### Volumenbeständigkeit.

Die normengemäßen Kuchen auf Glasplatten zeigten nach 28 Tagen weder Kantenrisse noch Verkrümmungen.

### Feinheit der Mahlung.

Die angestellte Siebprobe ergab im Mittel aus 3 Versuchen

auf dem Siebe von 900 Maschen auf 1 qcm	0,47 % Rückstand,
" " " 4900 "	" 1 " 19,0 % "

### Gewicht des Cementes.

Es wiegt 1 Liter

im eingesiebten (losen) Zustand . . . . .	1,150 kg
im vollständig eingerüttelten Zustand . . . . .	1,742 "

### Druckfestigkeit.

Zusammensetzung der mittelst des Hammerapparates hergestellten Probekörper:

1 kg Cement, 3 kg Normalsand, 0,33 kg Wasser.

Alter: 1 Tag an der Luft, 6 Tage unter Wasser.

Bezeichnung	Gewicht G kg	Abmessungen			Volumen a b h ccm	Raum- gewicht 1000 G a b h	Quer- schnitt a b qcm	Bruchbelastung	
		Seite a cm	Seite b cm	Höhe h cm				beobachtet kg	auf 1 qcm kg
1	0,793	7,12	7,10	7,07	358	2,22	50,6	14 150	280
2	0,792	7,13	7,07	7,07	356	2,22	50,4	14 850	295
3	0,798	7,16	7,11	7,07	360	2,22	50,9	13 900	273
4	0,800	7,12	7,16	7,09	362	2,21	51,0	14 200	278
5	0,795	7,15	7,08	7,07	358	2,22	50,6	14 900	294
								Durchschnitt 284,0.	

### Zugfestigkeit.

Zusammensetzung, Herstellung und Alter der Probekörper wie oben.

$(24,5 + 24,0 + 25,0 + 24,5 + 25,0 + 24,0 + 22,5 + 24,5 + 23,5 + 22,5) : 10$

Durchschnitt 24,0 kg/qcm.

**Druckfestigkeit.**

Zusammensetzung der mittelst des Hammerapparates hergestellten Probekörper:

1 kg Cement, 3 kg Normalsand, 0,33 kg Wasser.

Alter: 1 Tag an der Luft, 27 Tage unter Wasser.

Bezeichnung	Gewicht G kg	Abmessungen			Volumen a b h ccm	Raum- gewicht 1000 G a b h qcm	Quer- schnitt a b qcm	Bruchbelastung	
		Seite a em	Seite b em	Höhe h em				beobachtet kg	auf 1 qcm kg
1	0,802	7,19	7,08	7,07	360	2,23	50,9	17 650	347
2	0,802	7,19	7,08	7,07	360	2,23	50,9	17 650	347
3	0,800	7,13	7,12	7,08	360	2,22	50,8	17 250	340
4	0,799	7,14	7,08	7,07	358	2,23	50,6	17 550	347
5	0,807	7,15	7,15	7,10	363	2,22	51,1	17 500	342

Durchschnitt 344,6.

**Zugfestigkeit.**

Zusammensetzung, Herstellung und Alter der Probekörper wie oben.

$$(26,5 + 27,0 + 26,5 + 26,0 + 26,5 + 27,0 + 26,5 + 26,0 + 26,5 + 28,5) : 10$$

Durchschnitt 26,7 kg/qcm.

**B. Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit.**

Die Versuchskörper (Würfel von rund 30 cm Seite) wurden vor dem Zerdrücken durch Hobeln je mit 2 parallelen Druckflächen versehen. Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Herstellung usw. siehe die im Vorwort bezeichnete Schrift, welche 1903 erschienen ist. Diese Bemerkung gilt auch für alle übrigen Körper.

Die Ergebnisse sind in den folgenden Zusammenstellungen niedergelegt.

**Cement von Ehingen.**

1. „Maschinenbeton<sup>1)</sup> 1 : 2<sup>1/2</sup> : 5.“

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasser- zusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm							
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren	
				Raum- gewicht	Festig- keit	Raum- gewicht	Festig- keit	Raum- gewicht	Festig- keit	Raum- gewicht	Festig- keit
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	4,0	3	2,37	207	2,38	270	2,39	275	2,40	324
				2,39	284	2,39	286	2,41	300	2,41	353
				2,39	245	2,39	253	2,41	303		
		5,7	2	2,38	245,3	2,39	269,7	2,40	292,7	2,41	338,5
				2,39	216	2,42	276	2,44	342	2,43	405
				2,39	219	2,42	282	2,42	308	2,43	422
Reihe II No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinengrobschotter	4,1	3	2,39	226	2,43	279	2,43	329,7	2,43	413,5
				2,39	220,3	2,42	279,0	2,43	329,7	2,43	413,5
				2,43	273	2,44	314	2,48	388	2,46	477
		5,7	2	2,41	250	2,41	279	2,44	343	2,44	422
				2,42	267	2,42	244	2,42	263	2,48	405
				2,42	263,3	2,42	279,0	2,45	331,3	2,46	434,7
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinengrobschotter	4,0	3	2,42	269	2,45	349	2,44	375	2,46	479
				2,42	273	2,45	346	2,44	389	2,46	455
				2,42	278	2,44	327	2,44	398		
		5,7	2	2,42	273,3	2,45	340,7	2,44	387,3	2,46	467,0
				2,41	285	2,41	326	2,42	363	2,44	365
				2,42	270	2,40	345	2,44	370	2,43	388
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinengrobschotter	4,0	3	2,41	279	2,41	333	2,45	432	2,45	413
				2,41	278,0	2,41	334,7	2,44	388,3	2,44	388,7
				2,41	269	2,43	365	2,45	422	2,44	454
		5,7	2	2,42	297	2,41	349	2,44	427	2,45	480
				2,42	287	2,42	336	2,44	398		
				2,42	284,3	2,42	350,0	2,44	415,7	2,45	467,0

<sup>1)</sup> Mit der Maschine gemischt.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm							
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe IV	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Handschlaggrobschotter	4,2	3	2,40	279	2,40	306	2,40	289	2,44	370
				2,39	264	2,40	336	2,41	333	2,45	408
				2,39	284	2,40	300	2,42	349	2,45	388
		5,7	2	2,39	275,7	2,40	314,0	2,41	323,7	2,45	388,7
				2,40	273	2,41	324	2,42	364	2,45	456
				2,41	270	2,42	340	2,42	362	2,45	458
				2,41	289	2,41	327	2,43	353	—	—
Reihe V	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinengrobschotter	4,2	2	2,41	277,3	2,41	330,3	2,42	359,7	2,45	457,0
				2,39	294	2,38	325	2,42	342	2,43	363
				2,38	264	2,37	270	2,42	366	2,43	330
				2,38	248	2,40	330	2,39	314	2,42	328
Reihe VI	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinengrobschotter	5,7	1	2,38	268,7	2,38	308,3	2,41	340,7	2,43	340,3
				2,40	279	2,40	329	2,41	360	2,42	449
				2,40	252	2,40	336	2,41	361	2,43	448
				2,40	264	2,40	324	2,41	360	—	—
Reihe VII	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	4,0	3	2,39	252	2,40	294	2,40	315	2,39	327
				2,38	241	2,40	301	2,40	303	2,40	290
				2,38	252	2,39	294	2,39	299	2,39	353
		5,7	2	2,38	248,3	2,40	296,3	2,40	305,7	2,39	323,3
				2,38	220	2,39	270	2,41	313	2,39	344
				2,38	216	2,39	270	2,40	318	2,40	328
Reihe VIII	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinengrobschotter	3,6	3	2,38	215	2,39	284	2,40	304	—	—
				2,38	217,0	2,39	274,7	2,40	311,7	2,40	336,0
				2,37	219	2,37	271	2,39	306	2,43	442
		5,7	2	2,36	227	2,37	313	2,39	347	2,44	425
				2,38	232	2,37	265	2,39	298	—	—
				2,37	226,0	2,37	283,0	2,39	317,0	2,44	433,5
Reihe IX a	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	4,85	3	2,43	277	2,42	330	2,45	361	2,42	391
				2,42	292	2,42	339	2,45	358	2,43	433
				2,44	269	2,44	321	2,45	374	2,43	454
		5,7	2	2,43	293	2,43	330,0	2,45	364,3	2,43	426,0
				2,38	231,7	2,40	285,7	2,41	313,7	2,42	383,5
				2,38	208	2,39	281	2,41	308	2,41	379
Reihe IX b	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinengrobschotter	4,85	3	2,39	248	2,40	281	2,40	327	2,42	388
				2,38	239	2,40	295	2,41	306	—	—
				2,38	231,7	2,40	285,7	2,41	313,7	2,42	383,5
		5,7	3	2,43	296	2,43	347	2,44	393	2,41	385
				2,43	308	2,42	349	2,46	412	—	—
				2,43	306,0	2,43	351,7	2,45	389,7	2,42	396,5

## 3. „Maschinenbeton 1 : 4 : 8.“

Reihe I	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	3,7	3	2,40	217	2,37	224	2,38	255	2,42	330
				2,39	193	2,36	200	2,39	225	2,40	313
				2,40	214	2,36	185	2,40	249	—	—
		5,55	2	2,40	208,0	2,36	203,0	2,39	243,0	2,41	321,5
				2,38	148	2,39	213	2,40	242	2,41	307
				2,40	149	2,40	210	2,40	236	2,41	294
Reihe II	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	4,62	3	2,40	159	2,40	209	2,41	232	—	—
				2,39	152,0	2,40	210,7	2,40	236,7	2,41	300,5
				2,41	209	2,42	249	2,40	251	2,45	380
		5,55	2	2,43	233	2,43	263	2,43	318	2,42	285
				2,43	272	2,41	242	2,42	321	2,44	383
				2,42	238,0	2,42	251,3	2,42	296,7	2,44	349,5
Reihe II	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	3,7	3	2,36	172	2,42	289	2,41	251	2,40	253
				2,40	215	2,39	250	2,38	220	2,41	248
				2,38	192	2,43	294	2,36	208	—	—
		5,55	2	2,38	193,0	2,41	277,7	2,38	226,3	2,41	250,5
				2,42	202	2,42	254	2,45	306	2,44	346
				2,42	197	2,43	254	2,46	312	2,46	370
				2,43	201	2,42	259	2,45	301	—	—
				2,42	200,0	2,42	255,7	2,45	306,3	2,45	358,0

<sup>1)</sup> Mit der Hand gemischt.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampforschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm							
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Maschinengrobschotter	3,7	3	2,44	242	2,42	259	2,41	275	2,44	333
				2,42	230	2,41	249	2,42	319	2,46	320
				2,41	234	2,42	264	2,42	304	—	—
				2,42	235,7	2,42	257,3	2,42	299,3	2,45	326,5
				2,39	158	2,40	210	2,39	245	2,43	332
		5,55	2	2,39	153	2,39	210	2,40	250	2,43	327
				2,40	160	2,40	207	2,41	250	—	—
				2,39	157,0	2,40	209,0	2,40	248,3	2,43	329,5
				2,45	240	2,44	276	2,44	311	2,45	401
				2,42	226	2,45	271	2,44	317	2,46	405
		4,62	3	2,45	242	2,44	271	2,42	304	2,45	391
				2,44	236,0	2,44	272,7	2,43	310,7	2,45	399,0
Reihe IV No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Handschlaggrobschotter	3,7	3	2,42	242	2,40	270	2,38	233	2,41	301
				2,40	236	2,40	249	2,42	286	2,43	302
				2,38	215	2,39	246	2,41	259	—	—
				2,40	231,0	2,40	255,0	2,40	259,3	2,42	301,5
				2,42	218	2,42	252	2,43	299	2,44	385
		5,55	2	2,41	200	2,41	282	2,44	297	2,44	382
				2,42	237	2,42	262	2,45	308	—	—
				2,42	218,3	2,42	265,3	2,44	301,3	2,44	383,5
				2,36	180	—	—	2,37	210	2,39	282
				2,33	168	2,39	272	2,37	208	2,42	321
Reihe V No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Maschinengrobschotter	3,7	2	2,35	171	2,37	245	2,40	249	2,38	276
				2,35	173,0	2,38	258,5	2,38	222,3	2,40	293,0
				2,37	195	2,39	281	2,40	295	2,42	346
				2,38	205	2,39	283	2,40	284	2,42	341
				2,38	189	2,37	260	2,43	296	—	—
Reihe VI No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Maschinengrobschotter	5,55	1	2,38	196,3	2,38	274,7	2,41	291,7	2,42	343,5
				2,37	174,3	2,37	189,3	2,38	250,3	2,34	231,7
				2,37	153	2,37	188	2,37	229	2,38	242
				2,37	159	2,37	177	2,37	200	2,39	245
				2,38	157	2,36	193	2,39	227	—	—
		5,55	2	2,37	156,3	2,37	186,0	2,38	218,7	2,39	243,5
				2,36	163	2,38	219	2,34	202	2,39	291
				2,32	188	2,34	169	2,35	198	2,36	261
				2,35	171	2,34	194	2,35	222	2,39	294
				2,34	174,0	2,35	194,0	2,35	207,3	2,38	282,0
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	5,55	2	2,41	214	2,40	240	2,42	271	2,42	338
				2,40	211	2,41	236	2,42	270	2,41	291
				2,41	207	2,41	255	2,41	262	2,42	307
				2,41	210,7	2,41	243,7	2,42	267,7	2,42	312,0
				2,38	190	2,39	229	2,39	249	2,41	284
		4,62	3	2,37	178	2,38	226	2,38	256	2,40	296
				2,36	183	2,35	220	2,38	251	—	—
				2,37	183,7	2,37	225,0	2,38	252,0	2,41	290,0
				2,38	212	2,40	271	2,39	286	2,41	331
				2,37	212	2,38	254	2,39	282	2,41	347
Reihe IX b No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	4,62	3	2,39	241	2,36	244	2,40	282	—	—
				2,38	221,7	2,38	256,3	2,39	283,3	2,41	339,0

## 4. „Handbeton 1 : 4 : 8.“

		3,7	3	2,36	163	2,36	192	2,39	267	2,32	214
				2,38	185	2,37	206	2,38	248	2,34	235
				2,36	175	2,37	170	2,37	236	2,36	246
Reihe VII No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	5,55	2	2,37	174,3	2,37	189,3	2,38	250,3	2,34	231,7
				2,37	153	2,37	188	2,37	229	2,38	242
				2,37	159	2,37	177	2,37	200	2,39	245
				2,38	157	2,36	193	2,39	227	—	—
				2,37	156,3	2,37	186,0	2,38	218,7	2,39	243,5
		5,55	3	2,36	163	2,38	219	2,34	202	2,39	291
				2,32	188	2,34	169	2,35	198	2,36	261
				2,35	171	2,34	194	2,35	222	2,39	294
				2,34	174,0	2,35	194,0	2,35	207,3	2,38	282,0
				2,41	214	2,40	240	2,42	271	2,42	338
Reihe IX a No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	4,62	2	2,40	211	2,41	236	2,42	270	2,41	291
				2,41	207	2,41	255	2,41	262	2,42	307
				2,41	210,7	2,41	243,7	2,42	267,7	2,42	312,0
				2,38	190	2,39	229	2,39	249	2,41	284
				2,37	178	2,38	226	2,38	256	2,40	296
Reihe IX b No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	4,62	3	2,36	183	2,35	220	2,38	251	—	—
				2,37	183,7	2,37	225,0	2,38	252,0	2,41	290,0
				2,38	212	2,40	271	2,39	286	2,41	331
				2,37	212	2,38	254	2,39	282	2,41	347
				2,39	241	2,36	244	2,40	282	—	—
Reihe IX b No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter 5,6 Maschinengrobschotter	4,62	3	2,38	221,7	2,38	256,3	2,39	283,3	2,41	339,0

# C. Untersuchung der in Biebrich hergestellten Betonkörper auf Druckfestigkeit.

## a) Cement von Ehingen.

### 1. „Maschinenbeton 1 : 2<sup>1/2</sup> : 5.“

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm							
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,3	3	2,41	284	2,41	333	2,42	338	2,44	446
				2,41	287	2,40	312	2,42	371	2,44	451
				2,41	285,5	2,41	322,5	2,42	343,3	2,44	448,5
		5,2	*)	2,39	245	2,40	281	2,40	337	2,43	391
				2,39	238	2,39	280	2,41	316	2,42	409
				2,39	241,5	2,40	280,5	2,41	328,0	2,43	400,0
Reihe II No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	3,7	3	2,44	369	2,45	362	2,45	476	2,47	523
				2,44	384	2,43	374	2,45	462	2,46	477
				2,44	351,5	2,44	368,0	2,45	464,3	2,46	512,7
		5,6	*)	2,41	267	2,40	304	2,41	332	—	—
				2,39	251	2,40	300	2,41	336	2,43	421
				2,40	259,0	2,40	302,0	2,41	330,3	2,45	418,5
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5	3	2,42	327	2,43	362	2,44	412	2,45	498
				2,41	299	2,41	353	2,43	512	2,44	443
				2,42	313,0	2,42	357,5	2,44	457,7	2,44	487,7
		4,55	2	2,41	281	2,43	358	2,44	360	2,44	450
				2,42	283	2,41	329	2,45	368	2,45	448
				2,42	282,0	2,42	343,5	2,44	399	—	—
Reihe IV No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Handschlaggrobschotter	3,5	3	2,43	328	2,43	339	2,44	456	2,45	506
				2,42	316	2,44	326	2,43	453	2,44	509
				2,43	322,0	2,44	332,5	2,44	453,0	2,45	507,5
		5,4	*)	2,39	273	2,40	292	2,40	320	2,43	432
				2,42	259	2,40	299	2,42	312	2,41	423
				2,40	266,0	2,40	295,5	2,41	341	—	—
Reihe V No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5	2	2,41	309	2,42	364	2,42	494	2,43	441
				2,42	317	2,41	353	2,43	513	2,44	483
		4,55	2	2,42	313,0	2,42	358,5	2,43	464	2,41	466
				2,42	313,0	2,42	358,5	2,43	490,3	2,43	463,3
Reihe VI No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	5,4	1	2,40	255	2,41	288	2,40	297	2,41	427
				2,39	238	2,41	290	2,40	307	2,42	390
				2,40	246,5	2,41	289,0	2,41	300,7	2,41	420
Reihe IX a No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	4,4	2	2,42	273	2,42	283	2,42	342	2,43	434
				2,42	285	2,42	302	2,42	337	2,43	394
				2,42	279,0	2,42	292,5	2,42	346	2,42	451
Reihe IX b No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	4,8	2	2,42	280	2,44	332	2,44	342	2,44	445
				2,43	276	2,43	322	2,43	357	2,45	498
		5,3	2	2,43	278,0	2,44	327,0	2,43	363	2,43	475
				2,43	278,0	2,44	327,0	2,43	354,0	2,44	472,7

### 2. „Handbeton 1 : 2<sup>1/2</sup> : 5.“

Reihe VII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,4	3	—	2,38	216	2,39	244	2,39	263	2,42	325
				2,38	222,5	2,40	234,3	2,39	291,7	2,42	339,0	
				2,28	229	2,41	257	2,39	319	2,42	353	
		5,3	*)	2,38	222,5	2,40	234,3	2,39	291,7	2,42	339,0	
				2,38	211	2,39	221	2,39	255	2,40	336	
				2,38	214	2,38	248	2,41	264	2,41	338	
				2,38	212,5	2,39	234,5	2,39	268,3	2,41	337,0	

\*) Nach Angabe wurde beim „plastischen“ Beton die Betonmasse während des allmählichen Einfüllens in die Form fortgesetzt gestampft.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm										
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren				
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit			
Reihe VIII	No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	3,8	3	2,40	235	—	—	2,43	314	2,43	402		
					2,41	265	2,40	265	2,42	303	2,43	402		
					2,40	243	2,42	275	2,43	346	—	—		
		1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	5,7	*)	2,40	247,7	2,41	270,0	2,43	321,0	2,43	402,0		
					2,40	238	2,41	254	2,42	309	2,43	405		
					2,41	239	2,42	270	2,44	333	2,42	382		
						2,41	238,5	2,42	262,0	2,44	323,7	2,43	393,5	
3. „Maschinenbeton 1 : 4 : 8.“														
Reihe I	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,0	3	2,41	227	2,41	251	2,42	286	2,43	363		
					2,42	233	2,41	256	2,43	274	2,43	340		
					2,41	230,0	2,41	253,5	2,42	283,0	2,43	351,5		
		1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	5,0	*)	2,39	155	2,38	195	2,39	214	2,42	260		
					2,39	153	2,39	208	2,41	232	2,42	288		
					2,39	154,0	2,39	201,5	2,40	225,0	2,42	274,0		
Reihe II	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,5	3	2,45	263	2,42	257	2,44	332	2,47	417		
					2,43	244	2,45	279	2,44	345	2,45	386		
					2,44	253,5	2,44	268,0	2,44	337,3	2,46	401,5		
		1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Handschlaggrobschotter	5,4	*)	2,40	169	2,39	216	2,41	244	2,44	312		
					2,41	174	2,41	216	2,41	239	2,44	300		
					2,40	171,5	2,40	216,0	2,41	239,0	2,44	306,0		
Reihe III	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3	3	2,43	264	2,42	281	2,43	305	2,45	392		
					2,42	243	2,42	271	2,42	317	2,44	376		
					2,42	253,5	2,42	276,0	2,43	308,7	2,45	384,0		
		1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	4,6	2	2,40	187	2,41	212	2,41	243	2,43	327		
					2,41	187	2,39	220	2,42	248	2,43	323		
					2,40	187,0	2,40	216,0	2,41	250,7	2,43	325,0		
Reihe IV	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Handschlaggrobschotter	3,3	3	2,43	254	2,42	268	2,44	300	2,44	408		
					2,43	259	2,43	273	2,44	306	2,45	429		
					2,43	256,5	2,43	270,5	2,43	304,3	2,45	418,5		
		1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Handschlaggrobschotter	5,2	*)	2,40	158	—	—	2,38	227	2,39	272		
					2,39	151	2,38	185	2,39	207	2,40	297		
					2,38	152	2,37	179	2,39	217	—	—		
Reihe V	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3	2	2,43	153,7	2,38	182,0	2,39	217,0	2,40	284,5		
					2,43	257	2,41	264	2,42	308	2,44	377		
					2,43	261	2,43	282	2,44	306	2,43	382		
					2,43	259,0	2,42	273,0	2,44	306,7	2,44	379,5		
Reihe VI	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	5,2	1	2,40	171	2,38	192	2,39	250	2,41	294		
					2,37	163	2,41	197	2,40	242	2,41	283		
					2,39	167,0	2,40	194,5	2,40	240,3	2,41	288,5		
					2,39	171	—	—	2,40	229	—	—		
Reihe IX a	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	4,4	2	2,40	189	2,40	217	2,39	233	2,42	305		
					2,40	185	2,39	214	2,41	240	2,41	305		
					2,40	187,0	2,40	215,5	2,40	236,7	2,42	305,0		
					2,38	165	—	—	2,42	227	2,42	307		
Reihe IX b	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	4,8	2	2,40	187	2,41	210	2,42	253	2,42	300		
					2,39	170	2,43	219	2,41	233	—	—		
					2,39	174,0	2,42	214,5	2,42	237,7	2,42	303,5		
					2,39	174	2,42	214,5	2,42	237,7	2,42	303,5		
4. „Handbeton 1 : 4 : 8.“														
Reihe VII	No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,2	3	2,37	155	—	—	2,39	217	2,42	254		
					2,37	138	2,37	167	2,38	194	2,40	240		
					2,38	166	2,37	165	2,39	203	—	—		
		1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	5,1	*)	2,37	153,0	2,37	166,0	2,39	204,7	2,41	247,0		
					2,38	135	2,38	159	2,38	185	2,40	216		
					2,38	136	2,38	166	2,40	187	2,39	232		
						2,38	135,5	2,38	162,5	2,39	184,7	2,40	224	

\*) Nach Angabe wurde beim „plastischen“ Beton die Betonmasse während des allmählichen Einfüllens in die Form fortgesetzt gestampft.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Druckfestigkeit in kg/qcm							
				nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 1 Jahr		nach 2 Jahren	
				Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	3,6	3	2,40	219	2,40	251	2,43	275	2,42	274
				2,39	188	2,41	209	2,41	229	2,45	351
				2,41	209	2,42	216	2,41	260	2,44	291
		5,5	*)	2,40	205,3	2,41	225,3	2,42	254,7	2,44	305,3
				2,38	163	2,40	194	2,42	227	2,43	283
				2,38	149	2,42	202	2,42	217	—	275
				2,38	156,0	2,41	198,0	2,42	221,0	2,43	279,0

## b) Cement von Stettin.

1. „Maschinenbeton 1 : 2<sup>1/2</sup> : 5.“

Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,3	3	2,41	229	2,42	325	2,44	335	2,45	404
				2,43	220	2,42	317	2,43	336	2,45	433
				2,42	224,5	2,42	321,0	2,43	334,3	2,45	418,5
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	5,2	*)	2,40	164	2,40	251	2,42	266	2,41	377
				2,39	162	2,39	237	2,41	270	2,42	400
				2,40	163,0	2,40	244,0	2,41	276,6	2,42	388,5
		4,55	2	2,45	266	2,44	354	2,46	374	2,47	481
				2,44	270	2,44	343	2,45	426	2,45	475
				2,44	268,0	2,44	348,5	2,45	418,3	2,46	478,0
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,5	3	2,43	213	2,42	283	2,43	338	2,46	438
				2,42	217	2,42	285	2,42	317	2,43	417
				2,42	215,0	2,42	284,0	2,43	331,0	2,45	427,5

## 2. „Maschinenbeton 1 : 4 : 8.“

Reihe I No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,0	3	2,43	178	2,41	231	2,43	255	2,45	354
				2,43	173	2,41	237	2,43	259	2,45	352
				2,43	175,5	2,41	234,0	2,43	257,3	2,45	353,0
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	5,0	*)	2,39	93	2,38	143	2,39	177	2,41	272
				2,39	86	2,39	144	2,40	176	2,41	248
				2,39	89,5	2,39	143,5	2,40	175,0	2,41	260,0
		4,6	2	2,44	195	2,44	265	2,43	300	2,46	371
				2,44	189	2,42	248	2,44	285	—	357
				2,44	192,0	2,43	256,5	2,44	291,3	2,46	364,0

\*) Nach Angabe wurde beim „plastischen“ Beton die Betonmasse während des allmählichen Einfüllens in die Form fortgesetzt gestampft.

## D. Untersuchung der von Biebrich eingelieferten Mörtelkörper.

Würfel von 10 cm Seite auf Druckfestigkeit.

Körper in Achterform auf Zugfestigkeit.

### a) Cement von Ehingen.

1. Mörtel, ausgesiebt aus „Maschinenbeton 1 : 2 $\frac{1}{2}$  : 5“.<sup>1)</sup>

Bezeichnung	Zusammensetzung des Betons, aus dem der Mörtel stammt	Wasserzusatz %	Druckfestigkeit in kg/qcm						Zugfestigkeit in kg/qcm		
			nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 2 Jahren		nach 28 Tagen	nach 100 Tagen	nach 2 Jahren
			Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	nach 28 Tagen	nach 100 Tagen	nach 2 Jahren
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,3	2,35	329	2,35	450	2,34	531	36,0	56,0	45,0
			2,37	369	2,37	446	2,33	555	33,0	44,0	41,0
			2,36	378	2,37	401	2,34	524	31,5	40,5	46,0
			2,36	<b>359,0</b>	2,36	<b>432,0</b>	2,34	<b>536,7</b>	<b>33,9</b>	<b>47,8</b>	<b>43,6</b>
Reihe II No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	3,7	2,32	378	2,35	433	2,35	589	34,0	35,5	35,0
			2,32	350	2,34	379	2,33	549	33,0	31,0	37,5
			2,32	367	—	—	2,34	541	30,5	29,0	36,5
			2,32	<b>365,0</b>	2,35	<b>406,0</b>	2,34	<b>559,7</b>	<b>32,3</b>	<b>35,5</b>	<b>39,9</b>
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5	2,33	407	2,31	392	2,37	619	33,0	39,0	40,5
			2,37	447	2,28	360	2,34	527	35,0	37,0	39,5
			2,32	360	2,34	455	2,37	647	45,0	42,5	44,5
			2,34	<b>405,0</b>	2,31	<b>402,0</b>	2,36	<b>597,7</b>	<b>39,5</b>	<b>38,1</b>	<b>42,2</b>
		4,55	2,30	326	2,32	437	2,33	460	30,0	40,0	38,5
			2,30	366	2,30	384	2,32	476	32,5	37,5	38,0
			2,31	334	2,31	428	2,32	499	32,0	33,0	37,5
			2,30	<b>342,0</b>	2,31	<b>416,0</b>	2,32	<b>478,3</b>	<b>32,0</b>	<b>38,8</b>	<b>38,7</b>
Reihe IV No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Handschlaggrobschotter	3,5	2,37	361	2,37	415	2,36	560	33,0	51,5	46,5
			2,36	364	2,37	355	2,37	480	37,0	55,0	44,5
			2,37	357	2,36	466	2,38	580	37,0	45,0	40,0
			2,37	<b>361,0</b>	2,37	<b>412,0</b>	2,37	<b>540,0</b>	<b>34,7</b>	<b>46,3</b>	<b>43,6</b>
Reihe V No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5	2,35	397	2,35	549	2,38	623	36,5	40,5	47,5
			2,35	392	2,36	523	2,39	625	30,0	48,0	48,5
			2,35	401	2,33	462	2,37	570	31,5	38,0	43,5
			2,35	<b>397,0</b>	2,35	<b>511,0</b>	2,38	<b>606,0</b>	<b>34,5</b>	<b>42,1</b>	<b>44,3</b>
Reihe IX a No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	4,4	2,36	328	2,34	434	2,38	504	33,0	46,0	38,0
			2,36	312	2,34	429	2,38	496	32,5	41,0	31,5
			2,36	342	2,35	396	2,37	494	29,5	29,0	42,0
			2,36	<b>327,0</b>	2,34	<b>420,0</b>	2,38	<b>498,0</b>	<b>30,3</b>	<b>39,0</b>	<b>38,5</b>
Reihe IX b No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	4,8	2,30	298	2,31	388	2,33	442	30,0	43,5	36,0
			2,31	313	2,30	378	2,32	413	26,5	48,0	42,5
			2,30	314	2,30	389	2,31	459	36,0	47,0	39,0
			2,30	<b>308,0</b>	2,30	<b>385,0</b>	2,32	<b>438,0</b>	<b>32,3</b>	<b>46,5</b>	<b>38,9</b>

2. Mörtel, ausgesiebt aus „Handbeton 1 : 2 $\frac{1}{2}$  : 5“.

Reihe VII No. 1	1 Cement	3,4	2,31	284	2,28	310	2,33	469	32,0	45,0	36,0
	2,5 Sand		2,30	307	2,30	431	2,32	460	28,5	42,5	30,0
	2,25 Feinkiessteine		2,31	313	2,30	378	2,32	413	33,0	42,0	28,0
	3,0 Grobkiessteine		2,31	294	2,30	323	2,31	486	29,0	45,5	38,0
			2,31	<b>295,0</b>	2,29	<b>355,0</b>	2,32	<b>471,7</b>	<b>31,0</b>	<b>42,8</b>	<b>32,8</b>

<sup>1)</sup> Durch Aussieben mit einem Sieb von 7 mm Maschenweite.

Bezeichnung	Zusammensetzung des Betons, aus dem der Mörtel stammt	Wasserzusatz %	Druckfestigkeit in kg/qcm						Zugfestigkeit in kg/qcm		
			nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 2 Jahren		nach 28 Tagen	nach 100 Tagen	nach 2 Jahren
			Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	nach 28 Tagen	nach 100 Tagen	nach 2 Jahren
Reihe VIII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinengrobschotter	3,8	2,25 2,26 2,26	253 261 274	2,25 2,25 2,25	312 336 304	2,29 2,28 2,29	414 392 400	31,0 32,5 27,0	38,0 38,5 33,5	39,0 40,0 40,5
			2,26	263,0	2,25	317,0	2,29	402,0	30,2	36,4	38,4

3. Mörtel, ausgesiebt aus „Maschinenbeton 1 : 4 : 8“.

Reihe I No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,0	2,31 2,29 2,29	261 311 267	2,30 2,32 2,32	264 298 213	2,31 2,30 2,30	318 317 335	23,0 23,5 24,0	42,0 37,0 32,0	37,0 37,0 35,0
									21,5 23,5 24,0	41,5 37,0 32,0	37,0 37,0 35,0
									16,5 22,0 21,5	30,5 26,5 25,0	27,0 35,5 29,5
									26,0 22,0 21,5	29,5 26,5 25,0	27,0 29,5 29,5
Reihe II No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	3,5	2,32 2,28 2,28	230 157 160	2,27 2,32 2,31	199 259 287	2,31 2,29 2,30	343 268 276	23,5 21,0 21,0	32,0 27,8 27,8	31,0 30,4
									23,5 20,5 24,0	30,0 25,5 28,5	31,0 31,5 27,0
									19,5 24,0 23,5	30,5 28,5 35,0	31,5 31,5 29,5
									23,0 21,5 23,0	30,0 25,5 27,5	31,0 29,5 29,5
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3	2,27 2,24 2,31	224 180 189	2,31 2,30 2,29	299 232 199	2,32 2,29 2,31	348 261 306	23,5 20,5 23,5	30,0 25,5 35,0	31,0 29,0 29,5
									19,5 24,0 23,5	30,5 28,5 35,0	31,5 27,0 29,5
									23,0 20,0 23,0	30,0 31,5 33,0	31,0 29,5 29,5
			4,6	2,27 2,29 2,27	151 153 160	2,29 2,31 2,31	199 203 198	2,29 2,30 2,29	271 317 272	21,5 19,5 23,0	39,5 29,0 35,0
Reihe IV No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Handschlaggrobschotter	3,3	2,32 2,31 2,29	222 208 228	2,31 2,32 2,29	259 258 265	2,31 2,34 2,34	339 345 330	23,0 24,0 24,5	31,5 30,0 46,5	31,0 28,0 26,0
									26,5 18,0 24,5	42,0 33,0 46,5	28,0 35,5 30,7
									23,0 20,0 23,0	30,0 31,5 33,0	31,0 29,5 30,7
			2,31	219,0	2,31	261,0	2,33	338,0	23,2	36,6	30,7
Reihe V No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3	2,28 2,30 2,31	235 229 246	2,29 2,29 2,30	261 282 257	2,30 2,33 2,32	310 369 299	23,5 26,0 23,5	31,5 33,5 31,0	31,0 29,5 33,5
									26,0 23,5 21,0	33,5 31,0 31,5	29,5 27,0 33,5
									23,0 20,0 21,0	30,5 27,5 31,5	31,0 29,5 33,5
			2,30	237,0	2,29	267,0	2,32	326,0	24,0	31,6	30,4
Reihe IX a No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	4,4	2,29 2,30 2,29	169 177 175	2,31 2,30 2,30	212 209 213	2,32 2,33 2,33	274 295 289	25,0 21,0 23,5	30,5 29,0 35,0	29,5 29,0 29,0
									23,5 21,0 23,5	35,0 37,5 36,5	29,0 31,0 24,5
									20,5 21,0 23,5	37,0 37,5 36,5	29,0 31,0 24,5
			2,29	174,0	2,30	211,0	2,33	286,0	22,7	35,3	27,9
Reihe IX b No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	4,8	2,25 2,25 2,25	165 150 149	2,22 2,23 2,23	202 196 194	2,28 2,29 2,28	274 272 255	21,5 25,5 23,0	40,0 32,0 38,5	33,5 29,5 32,5
									24,0 20,0 23,0	29,0 33,0 38,5	30,0 24,0 32,5
									21,5 19,0 22,0	40,0 33,0 37,0	33,5 29,5 29,5
			2,25	155,0	2,23	197,0	2,28	267,0	22,8	34,5	29,9

4. Mörtel, ausgesiebt aus „Handbeton 1 : 4 : 8“.

Reihe VII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,2	2,26 2,29 2,29	217		279		282		25,0 18,5 22,0	35,5 38,5 35,0	28,5 27,5 29,5
				2,26	296	2,29	328	2,27	318	27,5 26,0	30,0 37,0	29,5 25,0
				2,26	292	2,27	318	2,28	309,3	23,8	35,2	28,0
				2,26	218,0	2,26	289,0	2,28	309,3	23,8	35,2	28,0
			2,28	218,0		289,0		309,3		25,0 19,0 22,0	39,5 38,0 35,0	33,0 29,5 29,5
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinengrobschotter	3,6	2,25 2,25 2,25	159		2,21		2,26		25,0 20,0 21,5	39,5 35,5 39,0	29,5 28,5 33,0
				2,25	171	2,21	217	2,26	263	21,5	39,0	31,0
				2,25	166	2,21	227	2,25	260	20,0	40,5	31,0
			2,25	165,0	2,21	225,0	2,26	262,3	21,1	39,3	31,0	

## b) Cement von Stettin.

1. Mörtel, ausgesiebt aus „Maschinenbeton 1 : 2<sup>1/2</sup> : 5“.

Bezeichnung	Zusammensetzung des Betons, aus dem der Mörtel stammt	Wasserzusatz %	Druckfestigkeit in kg/qcm						Zugfestigkeit in kg/qcm		
			nach 28 Tagen		nach 100 Tagen		nach 2 Jahren		nach 28 Tagen	nach 100 Tagen	nach 2 Jahren
			Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit	Raumgewicht	Festigkeit			
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	3,3	2,31	294,0	2,32	332,0	2,33	415,0	33,5 28,0 30,8	34,0 37,0 35,5	36,0 42,5 39,3
Reihe III No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinengrobschotter	3,5 4,55	2,34 2,33	241,0 180,0	2,34 2,27	387,0 267,0	2,37 2,31	575,0 396,0	31,0 28,5 29,8 21,0 23,3	33,5 40,5 37,0 40,0 35,5	39,0 36,0 37,5 37,5 38,5

2. Mörtel, ausgesiebt aus „Maschinenbeton 1 : 4 : 8“.

Reihe I No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	3,0	2,34	114,0	2,28	193,0	2,32	261,0	22,5 23,5	31,0 43,0	32,0 34,0
									23,0	37,0	33,0
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinengrobschotter	3,3 4,6	2,32 2,24	110,0 99,0	2,26	193,0 146,0	2,32 2,25	265,0 222,0	14,9 17,2 16,1	34,5 32,5 33,5	34,0 44,5 39,3
									13,5 16,8 15,2	34,5 25,5 30,0	33,5 34,5 34,0

## E. Untersuchung der in Ehingen hergestellten Betonkörper auf Druckelastizität.<sup>1)</sup>

### Cement von Ehingen.

Die Prüfung erfolgte in einer stehenden Maschine. Die Versuchskörper (Cylinder von rund 25 cm Durchmesser und 1 m Länge) waren durch Hobeln mit genau parallelen Stirnflächen (Druckflächen) versehen worden, so daß bei der vorhandenen Kugellagerung der Druckplatten eine gleichmäßige Druckverteilung zu erwarten stand. Die Zusammendrückungen wurden auf eine ursprüngliche Länge von 75 cm gemessen. Die hierzu benützte Meßvorrichtung findet sich beschrieben in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1895, S. 489 u. f., sowie in derselben Zeitschrift 1898, S. 35 u. f. und in C. Bach, „Elastizität und Festigkeit“, 4. Aufl. S. 112 u. f., 5. Aufl. S. 115 u. f.

<sup>1)</sup> Von der Wiedergabe der graphischen Darstellungen des elastischen Verhaltens der einzelnen Versuchskörper muß mit Rücksicht auf die Kosten dieser Schrift abgesehen werden. Solche Darstellungen mit ausführlicher Besprechung finden sich in den Verfassers Abhandlungen:

„Versuche über die Elastizität von Beton“, Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1895, S. 489 u. f.

„Versuche über die Elastizität und Druckfestigkeit von Cement, Cementmörtel und Beton“, Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1896, S. 1381 u. f.

usw.

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902 <sup>1)</sup>																									
					Raumgewicht im Alter von rund rund		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund rund		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr															
							Belastungs- stufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung				Belastungs- stufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm													
					100	2	kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	1	2½	kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde											
Reihe I	1 Cement 2,5 Sand No. 1 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	a	4,0	10	2,43	—	0,15—8,10 0,15—16,04 0,15—23,99 0,15—31,93 0,15—39,88	2,11 4,55 7,08 9,73 12,53	0,16 0,32 0,48 0,65 0,96	1,95 4,23 6,60 9,08 11,57	1: 368 500 1: 310 400						0,16—20,10 0,16—30,07 0,16—40,04 0,16—50,01 0,16—59,98	4,93 7,65 10,39 13,20 15,85	0,35 0,54 0,69 0,83 1,00	4,58 7,11 8,98 12,37 14,85	1: 392 200 1: 351 700	4,39 6,65 8,98 11,36 13,72	0,08 0,16 0,23 0,33 0,39	4,31 6,49 8,75 11,03 13,33	1: 416 200 1: 399 800	0,16—20,13 0,16—30,12 0,16—40,10 0,16—50,09 0,16—60,07	4,72 7,09 9,60 12,14 14,67	0,07 0,10 0,18 0,27 0,35	4,65 6,99 9,42 11,87 14,32	1: 387 900
							0,15—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	16,80 19,88 21,85	1: 369 700						
							0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							
							0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							
							0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							
		b	4,0	10	2,46	2,45	0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							
							0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							
							0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							
							0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							
							0,16—8,35 0,16—16,53 0,16—24,72 0,16—32,91 0,16—41,10	1,94 4,20 6,56 9,05 11,54	0,11 0,27 0,45 0,68 0,90	1,83 3,93 6,11 8,37 10,64	1: 402 900 1: 346 400	1,95 3,93 5,95 7,94 9,93	0,01 0,02 0,03 0,03 0,04	1,94 3,91 5,92 7,91 9,89	1: 379 600 1: 372 200	18,36 24,43 27,32	0,49 22,85 25,54	17,87 20,14 22,43	18,36 20,69 23,06	0,49 0,55 0,63	17,27 19,88 22,43	0,47 19,31 24,40	1: 369 700							

<sup>1)</sup> Bei der Pr



Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902																															
					Raumgewicht im Alter von rund von rund		Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund von rund			Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Raumgewicht kg/qcm	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren														
					100	2		100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100																
					kg/qcm	kg/qcm		gesamte	blei- bende	fe- dernde	gesamte	blei- bende	fe- dernde	gesamte	blei- bende	fe- dernde	gesamte	blei- bende	fe- dernde																	
Reihe V No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinen- grobschotter	a	4,2	7	2,48	2,47	0,16— 8,14 0,16—16,12 0,16—24,10 0,16—32,09 0,16—40,07	1,61 3,40 5,38 7,42 9,53	0,02 0,04 0,12 0,22 0,36	1,59 3,36 5,26 7,20 9,17	1 : 452 300	1,73 3,48 5,22 7,03 8,84	0,10 0,15 0,20 0,30 0,37	1,63 3,33 5,02 6,73 8,47	1 : 441 500	2,48	—	0,16— 20,22 0,16—30,25 0,16—40,28 0,16—50,32 0,16—60,35 0,16—70,38 0,16—80,41 0,16—90,44 0,16—100,48	4,24 6,48 8,82 11,21 13,60 16,02 18,49 20,99 23,52	0,23 0,33 0,42 0,55 0,67 0,79 0,94 1,10 1,25	4,01 6,15 8,40 10,66 12,93 15,23 17,55 19,89 22,27	1 : 451 300	2,49	—	0,16— 20,45 0,16—30,60 0,16—40,74 0,16—50,89 0,16—61,03 0,16—71,18 0,16—81,33 0,16—91,47 0,16—101,62	4,10 6,33 8,58 10,78 13,00 15,32 17,54 19,79 22,11	0,10 0,19 0,27 0,33 0,41 0,58 0,66 0,77 0,93	4,00 6,14 8,31 10,45 12,59 14,74 16,88 19,02 21,18	1 : 456 700							
							0,16— 8,25 0,16—16,33 0,16—24,41 0,16—32,49 0,16—40,58	1,80 3,88 6,02 8,27 10,61	0,11 0,31 0,51 0,75 1,01	1,69 3,57 5,51 7,52 9,60	1 : 430 900	1 : 431 300																								
							0,16— 8,25 0,16—16,33 0,16—24,41 0,16—32,49 0,16—40,58	1,80 3,88 6,02 8,27 10,61	0,11 0,31 0,51 0,75 1,01	1,69 3,57 5,51 7,52 9,60	1 : 379 000	1 : 398 100																								
							0,16— 8,18 0,16—16,21 0,16—24,23 0,16—32,26 0,16—40,28	2,19 4,36 6,63 9,12 11,63	0,47 0,74 1,08 1,60 2,07	1,72 3,62 5,55 7,52 9,56	1 : 420 100	1,77 3,56 5,42 7,38 9,29	0,00 0,00 0,00 0,08 0,10	1,77 3,56 5,42 7,30 9,19	1 : 407 200			1 : 440 600																		
							0,16— 8,18 0,16—16,21 0,16—24,23 0,16—32,26 0,16—40,28	2,19 4,36 6,63 9,12 11,63	0,47 0,74 1,08 1,60 2,07	1,72 3,62 5,55 7,52 9,56	1 : 378 100	1,77 3,56 5,42 7,30 9,19	0,00 0,00 0,00 0,08 0,10	1,77 3,56 5,42 7,30 9,19	1 : 393 000			1 : 422 100																		
Reihe VI No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Maschinen- grobschotter	b	4,2	7	2,46	—	0,16— 8,24 0,16—16,32 0,16—24,41 0,16—32,49 0,16—40,58	2,21 4,44 6,93 9,54 12,28	0,51 0,82 1,37 1,99 2,68	1,70 3,62 5,56 7,55 9,60	1 : 427 700	1 : 422 600																								
							0,16— 8,24 0,16—16,32 0,16—24,41 0,16—32,49 0,16—40,58	2,21 4,44 6,93 9,54 12,28	0,51 0,82 1,37 1,99 2,68	1,70 3,62 5,56 7,55 9,60	1 : 378 800	1 : 383 200																								
							0,16— 8,19 0,16—16,22 0,16—24,25 0,16—32,28 0,16—40,32	2,31 4,81 7,38 10,15 13,06	0,14 0,25 0,36 0,62 0,84	2,17 4,56 7,02 9,53 12,22	1 : 333 100	1 : 386 500																								
							0,15— 8,21 0,15—16,26 0,15—24,31 0,15—32,36 0,15—40,41	2,36 5,08 8,11 11,07 14,04	0,21 0,44 0,77 1,02 1,27	2,15 4,64 7,34 10,05 12,77	1 : 337 200	2,27 4,65 7,06 9,41 11,87	0,07 0,10 0,16 0,19 0,30	2,20 4,55 6,90 9,22 11,57	1 : 312 500			1 : 323 000																		
							0,15— 8,19 0,15—16,22 0,15—24,25 0,15—32,28 0,15—40,32	2,31 4,81 7,38 10,15 13,06	0,14 0,25 0,36 0,62 0,84	2,17 4,56 7,02 9,53 12,22	1 : 295 600	1 : 317 500																								
Reihe VII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	a	4,0	10	2,43	2,41	0,15— 8,21 0,15—16,26 0,15—24,31 0,15—32,36 0,15—40,41	2,36 5,08 8,11 11,07 14,04	0,21 0,44 0,77 1,02 1,27	2,15 4,64 7,34 10,05 12,77	1 : 350 200	2,18 4,46 7,06 9,49 11,92	0,04 0,09 0,16 0,50 0,59	2,14 4,37 6,60 8,99 11,33	1 : 343 200	2,43	2,43	0,16— 20,43 0,16—30,57 0,16—40,71 0,16—50,85 0,16—60,98	5,58 8,53 11,51 14,54 17,63	0,37 0,53 0,68 0,83 1,00	5,21 8,00 10,83 13,71 16,63	1 : 349 800	2,43	—	0,16— 20,47 0,16—30,62 0,16—40,77 0,16—50,93 0,16—61,08	4,93 6,44 8,68 10,95 12,40	0,09 0,07 0,12 0,18 0,21	4,84 6,56 8,56 10,77 12,55	1 : 375 900	2,43	—	0,16— 20,47 0,16—30,62 0,16—40,77 0,16—50,93 0,16—61,08	4,98 6,56 8,81 11,97 15,76	0,11 0,10 0,12 0,15 0,64	4,87 6,46 8,69 10,95 15,12	1 : 373 600
							0,15— 8,30 0,15—16,45 0,15—24,60 0,15—32,75 0,15—40,90	2,18 4,68 7,32 10,24 13,22	0,08 0,19 0,39 0,75 1,14	2,10 4,49 6,93 9,49 12,08	1 : 304 400	2,18 4,46 6,85 9,49 11,92	0,04 0,09 0,18 0,50 0,																							

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz	Anzahl der Stempelschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902																								
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr													
					Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung												
					100 Tagen	2 Jahren		ge-samte	blei-bende	fe-dernde	ge-samte	blei-bende	fe-dernde	ge-samte	blei-bende	ge-samte	blei-bende	fe-dernde											
					kg/qcm	kg/qcm																							
Reihe VIII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinen-grobschotter	a	3,6	10	2,43	2,41	0,15—8,17	2,39	0,63	1,76	1 : 410 100	1,91	0,01	1,90	1 : 379 600	0,15—20,13	5,16	0,40	4,76	1 : 377 900	5,05	0,09	4,96	1 : 361 800	0,16—20,40	4,04	0,18	3,86	1 : 472 800
							0,15—16,19	4,92	1,11	3,81		3,95	0,14	3,81		0,15—30,11	7,86	0,52	7,34		7,79	0,21	7,58		0,16—30,52	6,18	0,27	5,91	
							0,15—24,21	7,34	1,47	5,87		5,99	0,16	5,83		0,15—40,10	10,61	0,66	9,95		10,41	0,29	10,12		0,16—40,64	8,30	0,36	7,94	
							0,15—32,23	9,87	1,90	7,97		8,06	0,21	7,85		0,15—50,08	13,38	0,81	12,57		13,00	0,41	12,59		0,16—50,77	10,50	0,49	10,01	
							0,15—40,25	12,39	2,17	10,22	1 : 353 100	10,21	0,28	9,93	1 : 363 200	0,15—70,06	16,23	1,00	15,23		15,65	0,51	15,14		0,16—60,89	12,65	0,56	12,09	
	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinen-grobschotter	b	3,6	10	2,41	—	0,15—8,27	2,34	0,44	1,90	1 : 386 200					0,15—80,04	22,17	1,42	20,75		21,01	0,80	20,21		0,16—71,01	14,81	0,64	14,17	
							0,15—16,39	4,90	0,83	4,07						0,15—90,03	25,25	1,70	23,55		23,61	0,93	22,68		0,16—81,13	17,06	0,79	16,27	
							0,15—24,50	7,42	1,10	6,32						0,15—100,01	28,46	2,03	26,43	1 : 340 200	26,29	1,09	25,20	1 : 355 900	0,16—91,25	19,30	0,92	18,38	
							0,15—32,62	10,03	1,40	8,63						0,15—101,68	33,72	2,09	31,63	1 : 288 500					0,16—101,37	21,52	1,06	20,46	1 : 446 000
							0,15—40,74	12,85	1,87	10,98	1 : 334 000																		
Reihe IXa No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	a	5,7	7	2,42	—	0,16—8,11	1,87	0,03	1,84	1 : 389 000					0,16—20,47	4,36	0,14	4,22	1 : 432 800									
							0,16—16,07	3,89	0,07	3,82						0,16—30,62	6,88	0,15	6,73										
							0,16—24,03	6,23	0,35	5,88						0,16—40,77	9,15	0,15	9,00										
							0,16—31,98	8,56	0,61	7,95						0,16—50,93	11,45	0,15	11,30										
							0,16—39,94	11,13	1,05	10,08	1 : 356 100					0,16—61,08	13,90	0,21	13,69										
	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinkiessteine 3,5 Grobkiessteine	b	5,7	7	2,44	2,43	0,16—8,24	1,72	0,02	1,70	1 : 428 100	1,87	0,07	1,80	1 : 404 400	0,16—20,13	4,45	0,17	4,28	1 : 420 100	4,41	0,10	4,31	1 : 417 000	0,16—20,49	4,17	0,09	4,08	1 : 450 600
							0,16—16,32	3,72	0,11	3,61		3,82	0,16	3,66		0,16—40,10	9,19	0,30	8,89		9,25	0,30	8,95		0,16—40,83	8,66	0,26	8,40	
							0,16—24,41	6,16	0,56	5,60		5,77	0,20	5,57		0,16—50,09	11,64	0,43	11,21		11,67	0,39	11,28		0,16—51,00	10,84	0,29	10,55	
							0,16—32,49	8,32	0,71	7,61		7,70	0,23	7,47		0,16—60,07	14,14	0,59	13,55	1 : 397 600	14,09	0,45	13,64		0,16—61,17	13,11	0,37	12,74	
							0,16—40,58	10,69	1,05	9,64	1 : 377 700	9,76	0,35	9,41	1 : 387 000	0,16—70,06	16,71	0,71	16,00		16,51	0,51	16,00		0,16—80,04	15,48	0,49	14,99	
Reihe IXb No. 1	1 Cement 2,5 Sand 1,75 Feinschotter 3,5 Maschinen-grobschotter	a	4,85	—	2,43	—	0,16—8,16	2,07	0,21	1,86	1 : 386 800					0,16—8,19	18,83	0,80	18,03		18,97	0,61	18,36		0,16—81,51	17,89	0,61	17,28	

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz	Anzahl der Stampfsliechten	Körper eingeliefert im Jahre 1902																										
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren			Belastungsstufen	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren							
					im Alter von rund 100 Tagen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung									
					100	2		gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende		gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde						
					kg/qcm	Jahren											kg/qcm								kg/qcm						
Reihe I	1 Cement 4 Sand	a	3,7	10	2,46	—	0,16— 8,21 0,16—16,26 0,16—24,31 0,16—32,36	2,01 4,29 6,79 9,53	0,15 0,24 0,53 0,94	1,86 4,05 6,26 8,59	1 : 390 200 1 : 338 000						2,41	0,15— 20,08 0,15—30,04 0,15—40,00 0,15—49,96 0,15—59,98	6,29 9,88 13,64 17,42 21,38	0,40 0,66 0,99 1,36 1,84	5,89 9,22 12,65 16,06 19,54	1 : 305 100 1 : 257 700				2,48	0,16— 20,98 0,16—31,39 0,16—41,80 0,16—52,21 0,16—62,62	5,14 7,90 10,73 13,65 16,66	0,15 0,27 0,42 0,62 0,88	4,99 7,63 10,31 13,03 15,78	1 : 373 400
							0,16— 8,26 0,16—16,37 0,16—24,47 0,16—32,57 0,16—40,68	2,12 4,52 7,19 10,34 —	0,24 0,46 0,89 1,73 —	1,88 4,06 6,30 8,61 —	1 : 387 900 1 : 338 900	1,94 4,07 6,26 8,52 10,65	0,05 0,13 0,26 0,46 0,49	1,89 3,94 6,00 8,06 10,16	1 : 386 200 1 : 359 400				0,16— 20,40 0,16—30,52 0,16—40,64 0,16—50,77 0,16—60,89	5,13 7,95 10,76 13,70 16,75	0,41 0,60 0,79 1,03 1,34	4,72 7,35 9,97 12,67 15,41	1 : 386 000 1 : 405 400				0,16— 20,40 0,16—30,52 0,16—40,64 0,16—50,77 0,16—60,89	5,13 7,95 10,76 13,70 16,75	0,41 0,60 0,79 1,03 1,34	21,45 24,35 27,28 1 : 341 500	
							0,16— 8,42 0,16—16,69 0,16—24,96 0,16—33,23	2,24 4,80 7,67 10,98	0,06 0,19 0,52 1,02	2,18 4,61 7,15 9,96	1 : 340 800 1 : 298 700					0,15— 20,35 0,15—30,44 0,15—40,54 0,15—50,64 0,15—60,74	5,69 8,81 12,09 15,51 19,16	0,28 0,48 0,75 1,08 1,44	5,41 8,33 11,34 13,83 17,72	1 : 336 900 1 : 285 700				0,15— 20,57 0,15—30,78 0,15—40,99 0,15—51,20 0,15—61,42	5,02 7,66 10,46 13,36 16,34	0,11 0,23 0,41 0,60 0,86	4,91 7,43 10,05 12,76 15,48	1 : 374 600			
							0,15— 8,30 0,15—16,44 0,15—24,58 0,15—32,72 0,15—40,86	2,36 5,06 8,02 11,45 —	0,13 0,38 0,70 1,35 —	2,23 4,68 7,32 10,10 —	1 : 328 800 1 : 290 100	2,29 4,60 6,99 9,38 11,83	0,06 0,08 0,11 0,12 0,16	2,23 4,52 6,88 9,26 11,67	1 : 327 900 1 : 313 300				0,15— 20,22 0,15—30,25 0,15—40,28 0,15—50,32 0,15—60,35	5,60 8,73 11,96 15,33 18,78	0,31 0,52 0,78 1,10 1,40	5,29 8,21 11,18 14,23 17,38	1 : 341 300 1 : 328 400				0,15— 20,22 0,15—30,25 0,15—40,28 0,15—50,32 0,15—60,35	5,60 8,73 11,96 15,33 18,78	0,31 0,52 0,78 1,10 1,40	21,02 23,95 26,99 1 : 340 800	
							0,16— 8,15 0,16—16,15 0,16—24,14 0,16—32,14 0,16—40,13	1,54 3,38 5,30 7,49 —	0,15 0,35 0,57 1,00 —	1,39 3,03 4,73 6,49 —	1 : 517 900 1 : 444 000	1,63 3,30 4,99 6,71 8,41	0,07 0,09 0,11 0,15 0,17	1,56 3,21 4,88 6,56 8,24	1 : 460 800 1 : 436 400				0,16— 20,27 0,16—30,33 0,16—40,38 0,16—50,44 0,16—60,49	4,26 6,47 8,63 11,15 13,46	0,40 0,46 0,53 0,67 0,88	3,86 6,01 8,10 10,48 12,63	1 : 468 600 1 : 413 200				0,16— 20,30 0,16—30,38 0,16—40,45 0,16—50,52 0,16—60,59	3,77 5,72 7,75 9,85 11,95	0,05 0,10 0,19 0,31 0,42	3,72 5,62 7,56 9,54 11,53	1 : 487 300
	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter	b	3,7	10	2,40	2,36	0,16— 8,18 0,16—16,20 0,16—24,22 0,16—32,24	1,66 3,60 5,81 7,95	0,05 0,18 0,55 0,81	1,61 3,42 5,26 7,14	1 : 448 100 1 : 404 100					0,16— 20,35 0,16—30,45 0,16—40,55 0,16—50,64 0,16—60,74	4,22 6,49 8,78 11,13 13,51	0,36 0,54 0,68 0,86 1,00	3,86 5,95 8,10 10,27 12,51	1 : 471 100 1 : 464 700				0,16— 20,35 0,16—30,45 0,16—40,55 0,16—50,64 0,16—60,74	4,22 6,49 8,78 11,13 13,51	0,36 0,54 0,68 0,86 1,00	14,23 16,32 18,43 20,52 22,78	1 : 459 000			
							0,16— 8,33 0,16—16,51 0,16—24,68 0,16—32,86 0,16—41,04	1,70 3,54 5,50 7,58 —	0,07 0,17 0,33 0,54 —	1,63 3,37 5,17 7,04 —	1 : 451 000 1 : 417 900	1,68 3,41 5,15 7,01 8,83	0,00 0,00 0,00 0,10 0,15	1,68 3,41 5,15 6,91 8,68	1 : 436 900 1 : 423 100				0,16— 20,11 0,16—30,09 0,16—40,07 0,16—50,05 0,16—60,03	4,06 6,26 8,57 10,86 13,26	0,12 0,24 0,38 0,49 0,60	3,94 6,02 8,19 10,37 12,66	1 : 456 100 1 : 457 100				0,16— 20,49 0,16—30,66 0,16—40,83 0,16—51,00 0,16—61,17	4,18 6,34 8,55 10,91 13,15	0,06 0,11 0,17 0,23 0,32	4,12 6,23 8,38 10,68 	



						0,15— 8,17 0,15—16,19 0,15—24,21 0,15—32,23	2,14 4,25 6,52 8,94	0,17 0,23 0,38 0,57	1,97 4,02 6,14 8,37	1 : 366 600 1 : 345 200					
Reihe VI	1 Cement														
No. 2	4 Sand														
	2,8 Feinkiessteine														
	5,6 Maschinen- grobschotter	b	5,55	3	2,42	2,39	0,15— 8,16 0,15—16,17 0,15—24,17 0,15—32,18 0,15—40,18	2,15 4,58 7,20 9,98 —	0,15 0,43 0,85 1,37 —	2,00 4,15 6,35 8,61 —	1 : 360 400 1 : 334 800	2,01 4,12 6,28 8,43 10,62	0,03 0,06 0,10 0,12 0,15	1,98 4,06 6,18 8,31 10,47	1 : 363 600 1 : 343 700

		0,16— 20,42	5,16	0,24	4,92	1 : 371 000				0,15— 20,54	4,41	0,07	4,34	1 : 420 400	
		0,16— 30,54	7,97	0,41	7,56					0,15— 30,74	6,78	0,16	6,62		
		0,16— 40,67	10,87	0,57	10,30					0,15— 40,93	9,15	0,23	8,92		
		0,16— 50,80	13,92	0,77	13,15					0,15— 51,12	11,52	0,31	11,21		
2,41	—	0,16— 60,93	17,04	0,98	16,06					2,42	0,15— 61,32	14,04	0,47	13,57	
		0,16— 71,06	20,32	1,28	19,04						0,15— 71,51	16,60	0,60	16,00	
		0,16— 81,19	23,83	1,60	22,23						0,15— 81,70	19,16	0,75	18,41	
		0,16— 91,32	27,46	1,98	25,48						0,15— 91,90	21,90	1,05	20,85	
		0,16— 101,45	31,31	2,48	28,83	1 : 316 500					0,15— 102,09	24,65	1,38	23,27	1 : 392 000
		0,16— 20,33	4,72	0,17	4,55	1 : 398 900	4,56	0,09	4,47	1 : 405 900					
		0,16— 30,42	7,40	0,32	7,08		6,95	0,16	6,79						
		0,16— 40,51	10,07	0,49	9,58		9,37	0,27	9,10						
		0,16— 50,60	12,91	0,68	12,23		11,81	0,34	11,47						
2,43	2,40	0,16— 60,69	15,67	0,87	14,80		14,32	0,44	13,88						
		0,16— 70,78	18,61	1,12	17,49		16,80	0,54	16,26						
		0,16— 80,87	21,65	1,37	20,28		19,42	0,72	18,70						
		0,16— 90,95	24,80	1,70	23,10		22,03	0,91	21,12						
		0,16— 101,04	28,04	2,06	25,98	1 : 349 400	24,74	1,12	23,62	1 : 384 100					

#### 4. „Hand-

Reihe VII No. 2	a	3,7	10	2,35	2,32	0,15— 8,16	3,22	0,32	2,90	1 : 248 800	3,04	0,02	3,02	1 : 238 600					
						0,15—16,18	7,00	0,72	6,28		6,25	0,10	6,15						
						0,15—24,19	11,27	1,42	9,85		9,55	0,24	9,31						
						0,15—32,20	15,84	2,28	13,56	1 : 212 900	12,69	0,29	12,40						
						0,15—40,22	—	—	—		16,03	0,57	15,46	1 : 233 100					
	b	3,7	10	2,36	—	0,15— 8,25	2,89	0,17	2,72	1 : 268 300									
						0,15—16,35	6,38	0,48	5,90										
						0,15—24,44	10,13	0,98	9,15										
						0,15—32,54	14,15	1,58	12,57	1 : 232 200									
1 Cement 4 Sand																			
2,8 Feinkiessteine																			
5,6 Grobkiessteine																			
a	5,55	7	2,38	2,35	—	0,15— 8,19	2,68	0,20	2,48	1 : 291 400	2,88	0,26	2,62	1 : 275 400					
						0,15—16,23	5,91	0,54	5,37		5,72	0,40	5,32						
						0,15—24,27	9,73	1,35	8,38		8,62	0,56	8,06						
						0,15—32,31	14,04	2,38	11,66	1 : 247 900	11,70	0,82	10,88						
						0,15—40,34	—	—	—		15,23	1,44	13,79	1 : 261 500					
b	5,55	7	2,37	—	—	0,15— 8,24	2,60	0,15	2,45	1 : 297 400									
						0,15—16,32	5,62	0,40	5,22										
						0,15—24,40	9,02	0,84	8,18										
						0,15—32,49	12,79	1,41	11,38	1 : 255 900									

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902																								
					Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Belastungsstufen	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren										
					Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung							
					100	2		gesamte	bleibende	fe dernde	gesamte	bleibende	fe dernde		1	2½	kg/qcm	gesamte	bleibende	fe dernde	gesamte	bleibende	fe dernde						
					Tagen	Jahren									Jahr	Jahren													
Reihe VIII	No. 2	5,6 Maschinengrobschotter	a 3,7	10	2,35	2,34	0,15—8,08	2,38	0,21	2,17	1 : 329 700	2,39	0,14	2,25	1 : 317 500	2,41	—	0,15—20,13	4,85	0,19	4,66	1 : 385 300	2,43	—	0,15—20,41	4,36	0,10	4,26	1 : 429 300
							0,15—16,01	5,15	0,51	4,64		4,89	0,36	4,53					0,15—30,11	7,49	0,36	7,13			0,15—30,54	6,65	0,20	6,45	
							0,15—23,95	8,31	1,06	7,25		7,48	0,56	6,92					0,15—40,10	10,36	0,53	9,83			0,15—40,67	9,05	0,34	8,71	
							0,15—31,88	11,62	1,68	9,94	1 : 288 000	10,21	0,87	9,34					0,15—50,08	13,12	0,69	12,43			0,15—50,80	11,44	0,50	10,94	
							0,15—39,81	—	—	—	12,83	1,07	11,76	1 : 303 800	0,15—60,07			16,03	0,89	15,14		0,15—60,93	13,97		0,64	13,33			
	No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinschotter	b 3,7	10	2,38	—	0,15—8,22	2,27	0,17	2,10	1 : 345 700					2,40	2,39	0,15—70,06	19,04	1,11	17,93		2,43	—	0,15—71,06	16,62	0,85	15,77	
							0,15—16,30	4,84	0,35	4,49									0,15—80,04	22,00	1,38	20,62			0,15—81,19	19,24	1,07	18,17	
							0,15—24,37	7,53	0,60	6,93									0,15—90,03	25,38	1,76	23,62			0,15—91,32	21,88	1,30	20,58	
							0,15—32,44	10,43	0,95	9,48	1 : 306 400								0,15—100,01	28,82	2,22	26,60	1 : 337 400		0,15—101,45	24,64	1,64	23,00	1 : 397 500
Reihe IX a	No. 2	1 Cement 4 Sand 2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	a 4,62	10	2,43	2,39	0,15—8,17	3,67	0,59	3,08	1 : 234 500					2,43	—	0,16—20,16	4,82	0,19	4,63	1 : 388 900	2,41	—	0,15—20,19	4,77	0,21	4,56	1 : 393 700
							0,15—16,19	8,21	2,38	5,83									0,16—30,16	7,51	0,40	7,11			0,15—30,20	7,40	0,38	7,02	
							0,15—24,21	12,12	3,50	8,62									0,16—40,16	10,32	0,60	9,72			0,15—40,22	10,00	0,58	9,42	
							0,15—32,23	15,98	4,55	11,43	1 : 252 800								0,16—50,16	13,33	0,89	12,44			0,15—50,23	12,62	0,80	11,82	
																			0,16—60,16	16,56	1,23	15,33			0,15—60,25	15,41	1,07	14,34	
	No. 2	2,8 Feinkiessteine 5,6 Grobkiessteine	b 4,62	10	2,42	2,39	0,15—8,20	2,15	0,11	2,04	1 : 355 300	2,13	0,00	2,13	1 : 339 600	2,42	2,41	0,16—70,16	19,94	1,61	18,33		2,43	—	0,15—70,27	18,33	1,33	17,00	
							0,15—16,24	4,53	0,25	4,28		4,52	0,19	4,33					0,16—80,16	23,54	2,06	21,48			0,15—80,28	21,20	1,63	19,57	
							0,15—24,29	7,23	0,52	6,71		6,89	0,29	6,60					0,16—90,16	27,45	2,61	24,84			0,15—90,30	24,26	2,04	22,22	
							0,15—32,33	10,03	0,80	9,23	1 : 313 900	9,37	0,45	8,92					0,16—100,16	31,74	3,25	28,49	1 : 316 000		0,15—100,31	27,39	2,47	24,92	1 : 360 000

## F. Untersuchung der in Biebrich her-

a) Cement  
1. „Maschinen-

gestellten Betonkörper auf Druckelastizität.

von Ehingen.

**beton 1:2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>:5.“**

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903																					
					Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen						Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren						Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr						Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren		Raumgewicht im Alter von rund 2 Jahren		Prüfung im Alter von rund 2 Jahren							
					Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Belastungsstufen		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm									
					100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	Pressung	100 Tagen	2 Jahren	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	Pressung	1 Jahr	2½ Jahren	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	Pressung	1 Jahr	2½ Jahren	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde	Pressung						
Reihe III	No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine	3,0 Maschinen-grobschotter	a	3,5	nicht be-kannt	2,46	0,16— 8,29 0,16—16,43 0,16—24,56 0,16—32,70 0,16—40,83	1,71 3,66 5,62 7,62 9,68	0,11 0,22 0,31 0,42 0,56	1,60 3,44 5,31 7,20 9,12	1 : 457 600 1 : 401 600													0,16— 20,78 0,16—31,09 0,16—41,40 0,16—51,71 0,16—62,01	4,28 6,69 9,05 11,41 13,87	0,25 0,41 0,53 0,62 0,75	4,03 6,28 8,52 10,79 13,12	1 : 459 900 1 : 408 200	4,13 6,30 8,48 10,71 12,91	0,14 0,21 0,28 0,40 0,50	3,99 6,09 8,20 10,31 12,41	1 : 464 600 1 : 441 600	0,16— 20,85 0,16—31,19 0,16—41,53 0,16—51,88 0,16—62,22	4,13 6,33 8,55 10,81 12,99	0,04 0,11 0,16 0,21 0,31	4,09 6,22 8,39 10,60 12,68	1 : 455 600
								0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80 0,16—40,96	1,58 3,48 5,37 7,27 9,19	0,09 0,11 0,12 0,13 0,15	1,49 3,37 5,25 6,76 8,49	1 : 492 900 1 : 406 200	1,59 3,27 5,00 6,76 8,53	0,00 0,00 0,00 0,01 0,04	1,59 3,27 5,00 6,75 8,49	1 : 462 400 1 : 433 000	0,16— 20,86 0,16—31,21 0,16—41,56 0,16—51,91 0,16—62,26	4,35 6,77 9,13 11,55 13,96	0,20 0,38 0,48 0,59 0,69	4,15 6,39 8,65 10,96 13,27	1 : 448 900 1 : 407 200	4,13 6,30 8,48 10,71 12,91	0,14 0,21 0,28 0,40 0,50	3,99 6,09 8,20 10,31 12,41	1 : 441 600 1 : 423 900	0,16— 20,85 0,16—31,19 0,16—41,53 0,16—51,88 0,16—62,22	4,13 6,33 8,55 10,81 12,68	0,04 0,11 0,16 0,21 0,31	4,09 6,22 8,39 10,60 12,68	1 : 455 600								
								0,16— 8,40 0,16—16,64 0,16—24,88 0,16—33,12 0,16—41,36	1,93 3,98 6,06 8,26 10,46	0,23 0,39 0,57 0,83 1,03	1,70 3,59 5,49 7,43 9,43	1 : 436 200 1 : 393 200	1,75 3,55 5,39 7,25 9,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,75 3,55 5,39 7,25 9,12	1 : 423 400 1 : 406 200	0,16— 20,78 0,16—31,08 0,16—41,39 0,16—51,70 0,16—62,01	4,38 6,84 9,25 11,59 14,08	0,26 0,41 0,54 0,65 0,79	4,12 6,43 8,71 10,94 13,29	1 : 450 000 1 : 405 000	4,13 6,30 8,48 10,71 12,91	0,14 0,21 0,28 0,40 0,50	3,99 6,09 8,20 10,31 12,41	1 : 441 600 1 : 420 000	0,16— 20,78 0,16—31,19 0,16—41,53 0,16—51,88 0,16—61,96	4,13 6,33 8,55 10,81 13,08	0,04 0,11 0,16 0,21 0,31	4,09 6,22 8,39 10,60 12,68	1 : 455 600								
								0,16— 8,34 0,16—16,52 0,16—24,70 0,16—32,88 0,16—41,07	1,90 3,97 6,10 8,35 10,64	0,25 0,42 0,59 0,87 1,19	1,65 3,55 5,51 7,48 9,45	1 : 445 900 1 : 389 400													0,16— 20,78 0,16—31,08 0,16—41,39 0,16—51,70 0,16—62,01	4,38 6,84 9,25 11,59 14,08	0,26 0,41 0,54 0,65 0,79	4,12 6,43 8,71 10,94 13,29	1 : 450 000 1 : 405 000	4,13 6,30 8,48 10,71 12,91	0,14 0,21 0,28 0,40 0,50	3,99 6,09 8,20 10,31 12,41	1 : 441 600 1 : 420 000	0,16— 20,78 0,16—31,19 0,16—41,53 0,16—51,88 0,16—61,96	4,13 6,33 8,55 10,81 13,08	0,04 0,11 0,16 0,21 0,31	4,09 6,22 8,39 10,60 12,68	1 : 455 600
								0,16— 8,39 0,16—16,61 0,16—24,84 0,16—33,07 0,16—41,29	1,78 3,79 5,86 7,90 9,96	0,18 0,42 0,68 0,85 1,02	1,60 3,37 5,18 7,05 8,94	1 : 462 600 1 : 413 700													0,16— 20,78 0,16—31,08 0,16—41,39 0,16—51,70 0,16—62,01	4,35 6,84 9,25 11,59 14,08	0,21 0,41 0,54 0,65 0,79	4,14 6,43 8,71 10,94 13,29	1 : 444 500 1 : 405 000	4,13 6,30 8,48 10,71 12,91	0,14 0,21 0,28 0,40 0,50	3,99 6,09 8,20 10,31 12,41	1 : 441 600 1 : 420 000	0,16— 20,78 0,16—31,19 0,16—41,53 0,16—51,88 0,16—61,96	4,13 6,33 8,55 10,81 13,08	0,04 0,11 0,16 0,21 0,31	4,09 6,22 8,39 10,60 12,68	1 : 455 600
Reihe IV	No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine	a	3,5	nicht be-kannt	2,48	—	0,16— 8,24 0,16—16,31 0,16—24,39 0,16—32,47 0,16—40,55	1,62 3,42 5,29 7,24 9,27	0,08 0,14 0,22 0,34 0,51	1,54 3,28 5,07 6,90 8,76	1 : 471 800 1 : 414 600	1,59 3,25 4,97 6,72 8,49	0,00 0,01 0,03 0,04 0,07	1,59 3,24 4,94 6,68 8,42	1 : 455 900 1 : 430 800	0,16— 20,63 0,16—30,86 0,16—41,10 0,16—51,33 0,16—61,57	4,35 6,68 9,08 11,37 13,77	0,21 0,34 0,45<br																			

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903																
					Raumgewicht im Alter von rund von rund		Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Belastungs- stufen	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren									
					100 Tagen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo- gramm Pressung						Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm													
					ge- samte	blei- bende		ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende		ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde											
Reihe V	No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen- grobschotter	a	nicht be- kannt	3,5	2,47	2,45	0,16— 8,32	1,79	0,11	1,68	1 : 437 200	1,73	0,01	1,72	1 : 427 100	2,47	Raumgewicht im Alter von rund von rund			Belastungs- stufen			Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			2,48	Raumgewicht im Alter von rund 2 Jahren		
								0,16—16,48	3,75	0,21	3,54		3,56	0,02	3,54			0,16— 20,84	4,59	0,18	4,41	1 : 422 300	0,16— 20,53				4,42	0,15	4,27	1 : 429 100			
								0,16—24,64	5,77	0,29	5,48		5,43	0,04	5,39			0,16— 31,19	7,04	0,29	6,75		0,16— 30,71				6,80	0,20	6,60				
								0,16—32,80	7,89	0,43	7,46		7,30	0,06	7,24			0,16— 41,53	9,52	0,37	9,15		0,16— 40,90				9,16	0,25	8,91				
								0,16—40,96	10,02	0,54	9,48	1 : 387 400	9,25	0,13	9,12	1 : 402 800		0,16— 51,87	12,07	0,48	11,59		0,16— 51,08				11,55	0,36	11,19				
	No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen- grobschotter	b	nicht be- kannt	3,5	2,47	—	0,16— 8,42	1,88	0,11	1,77	1 : 420 000						0,16—62,22	14,67	0,59	14,08		0,16— 61,27				13,95	0,44	13,51				
								0,16—16,68	3,86	0,23	3,63					0,16—82,90	20,05	0,89	19,16		0,16— 71,45	16,35	0,53	15,82									
								0,16—24,94	5,88	0,34	5,54					0,16—93,25	22,75	1,01	21,74		0,16— 81,64	18,79	0,68	18,11									
								0,16—33,20	7,92	0,43	7,49					0,16—103,59	25,51	1,17	24,84	1 : 382 600	0,16— 91,83	21,19	0,76	20,43	1 : 401 600								
								0,16—41,46	10,13	0,61	9,52	1 : 390 400					0,16—20,61	4,73	0,43	4,80	1 : 428 000	0,16—102,01	23,68	0,87	22,81								
Reihe VI	No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen- grobschotter	a	nicht be- kannt	5,4	2,42	2,40	0,15— 8,27	1,87	0,07	1,80	1 : 405 900	1,91	0,00	1,91	1 : 382 400	0,16— 20,72	5,26	0,37	4,89	1 : 378 400	0,16— 20,78	4,72	0,06	4,66	1 : 396 600							
								0,15—16,39	3,97	0,17	3,80		3,90	0,02	3,88		0,16—31,01	8,00	0,52	7,48		0,16— 31,08	7,25	0,17	7,08								
								0,15—24,50	6,14	0,28	5,86		5,96	0,06	5,90		0,16—41,29	10,89	0,67	10,22		0,16— 41,39	9,83	0,26	9,57								
								0,15—32,62	8,46	0,45	8,01		8,05	0,13	7,92		0,16—51,58	13,80	0,81	12,99		0,16— 51,70	12,39	0,35	12,04								
								0,15—40,74	10,84	0,62	10,22	1 : 357 400	10,15	0,21	9,94	1 : 367 300	0,16—61,86	16,66	0,98	15,68		0,16— 62,01	15,04	0,51	14,53								
	No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	b	nicht be- kannt	5,4	2,41	—	0,15— 8,42	2,04	0,12	1,92	1 : 387 300					0,16—72,14	19,66	1,20	18,46		0,16— 72,32	17,75	0,69	17,06								
								0,15—16,68	4,29	0,24	4,05					0,16—82,43																	

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper eingeliefert im Jahre 1902													
		Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Raum- gewicht im Alter von rund		Belastungs- stufen kg/qcm	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				
					100 Tagen			2 Jahren		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung		
					ge- samte	blei- bende		fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde				
Reihe I	1 Cement 4 Sand	a	3,0	nicht be- kannt	2,45	2,42	0,16— 8,34	2,35	0,31	2,04	1 : 360 700	2,24	0,20	2,04	1 : 360 200
							0,16—16,53	4,89	0,61	4,28		4,44	0,29	4,15	
							0,16—24,72	7,33	0,72	6,61		6,71	0,39	6,32	
							0,16—32,91	9,90	0,89	9,01	1 : 327 000	9,04	0,51	8,53	
							0,16—41,10	—	—	—		11,45	0,68	10,77	1 : 341 400
		b	3,0	nicht be- kannt	2,46	—	0,16— 8,44	2,12	0,07	2,05	1 : 363 700				
							0,16—16,72	4,54	0,20	4,34					
							0,16—25,00	7,03	0,32	6,71					
							0,16—33,28	9,67	0,48	9,19	1 : 323 500				
No. 2	3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	a	5,0	nicht be- kannt	2,39	2,34	0,15— 8,34	2,64	0,23	2,41	1 : 305 900	2,59	0,14	2,45	1 : 300 600
							0,15—16,52	5,59	0,51	5,08		5,07	0,19	4,88	
							0,15—24,70	8,91	1,05	7,86		7,59	0,22	7,37	
							0,15—32,88	12,33	1,55	10,78	1 : 273 300	10,20	0,24	9,96	
							0,15—41,06	—	—	—		12,95	0,28	12,67	1 : 290 800
		b	5,0	nicht be- kannt	2,41	—	0,16— 8,45	2,48	0,12	2,36	1 : 316 000				
							0,16—16,74	5,38	0,41	4,97					
							0,16—25,04	8,35	0,65	7,70					
							0,16—33,33	11,45	0,94	10,51	1 : 283 900				

beton 1 : 4 : 8.“

Körper eingeliefert im Jahre 1903												Körper eingeliefert im Jahre 1904																						
Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr						Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren						Raumgewicht		Prüfung im Alter von rund 2 Jahren																		
		Belastungsstufen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Belastungsstufen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Belastungsstufen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Belastungsstufen														
1 Jahr	2½ Jahre	kg/qcm	gesamte	bleibende	federnde	Pressung	gesamte	bleibende	federnde	Pressung	gesamte	bleibende	federnde	kg/qcm	gesamte	bleibende	federnde	Pressung	gesamte	bleibende	federnde	Pressung												
2,45	2,43	0,16— 20,33	5,46	0,27	5,19	1 : 350 600	5,05	0,03	5,02	1 : 362 000	2,46	0,16— 20,66	4,96	0,17	4,79	1 : 385 800	0,16— 30,42	8,37	0,46	7,91	7,69	0,05	7,64	0,16— 30,91	7,59	0,26	7,33							
		0,16— 40,51	11,39	0,67	10,72		10,35	0,08	10,27			0,16— 41,17	10,31	0,36	9,95		0,16— 40,51	11,39	0,67	10,72	10,35	0,08	10,27	0,16— 51,42	13,09	0,47	12,62							
		0,16— 50,60	14,50	0,81	13,69		13,02	0,12	12,90			0,16— 61,67	15,83	0,54	15,29		0,16— 60,69	17,61	0,99	16,62	15,67	0,17	15,50	0,16— 71,92	18,76	0,69	18,07							
		0,16— 60,78	20,91	1,21	19,70		18,37	0,23	18,14			0,16— 82,18	21,75	0,82	20,93		0,16— 80,87	24,35	1,50	22,85	21,12	0,34	20,78	0,16— 92,43	24,84	1,02	23,82							
		0,16— 90,95	27,87	1,83	26,04		23,94	0,47	23,47			0,16— 102,68	27,95	1,19	26,76	1 : 345 400	0,16— 101,04	31,54	2,16	29,38	26,80	0,65	26,15	1 : 347 600	0,16— 102,43	30,47	1,99	28,48	1 : 323 100	0,16— 20,61	5,89	0,20	5,69	1 : 323 300
		0,16— 30,84	8,07	0,28	7,79																													
		0,16— 41,07	10,82	0,34	10,48																													
		0,16— 51,29	13,82	0,51	13,31																													
		0,16— 61,52	17,07	0,74	16,33																													
		0,16— 71,75	20,18	1,00	19,18																													
		0,16— 81,97	23,59	1,29	22,30																													
		0,16— 92,20	26,96	1,64	25,32																													
		0,16— 102,43	30,47	1,99	28,48	1 : 323 100																												
2,41	2,36	0,15— 20,68	6,23	0,47	5,76	1 : 320 300	5,74	0,16	5,58	1 : 330 100	2,42	0,15— 20,74	5,74	0,16	5,58	1 : 330 400	0,15— 30,94	9,70	0,74	8,96	8,78	0,26	8,52	0,15— 31,03	8,75	0,28	8,47							
		0,15— 41,20	13,17	1,00	12,17		11,87	0,37	11,50			0,15— 41,32	11,79	0,43	11,36		0,15— 41,46	16,80	1,25	15,55	15,06	0,52	14,54	0,15— 51,62	14,92	0,56	14,36							
		0,15— 61,72	20,54	1,58	18,96		18,31	0,73	17,58			0,15— 61,91	18,20	0,73	17,47		0,15— 71,98	24,54	1,99	22,55	21,63	0,99	20,64	0,15— 72,20	21,62	0,97	20,65							
		0,15— 82,24	28,72	2,48	26,24		25,09	1,32	23,77			0,15— 82,49	25,18	1,22	23,96		0,15— 92,50	33,14	3,02	30,12	28,78	1,76	27,02	0,15— 92,79	28,92	1,55	27,37							
		0,15— 102,76	37,75	3,65	34,10	1 : 270 400	32,44	2,23	30,21	1 : 304 900		0,15— 103,08	32,89	1,92	30,97	1 : 297 600	0,15— 20,46	6,03	0,22	5,81	1 : 313 800													
		0,15— 30,62	9,42	0,49	8,93																													
		0,15— 40,77	12,98	0,71	12,27																													
		0,15— 50,93	16,66	0,96	15,70																													
		0,15— 61,08	20,48	1,30	19,18																													
		0,15— 71,23	24,54	1,75	22,79																													
49	—	0,15— 81,39	28,82	2,18	26,64																													
		0,15— 91,54	33,38	2,74	30,64																													
		0,15— 101,70	38,30	3,46	34,84	1 : 261 600																												
		0,16— 20,85	4,16	0,17	3,99	1 : 466 900																												
		0,16— 31,19	6,50	0,31	6,19																													
		0,16— 41,53	8,86	0,44	8,42																													
		0,16— 51,88	11,30	0,58	10,72																													
		0,16— 62,22	13,78	0,72	13,06																													
		0,16— 72,56	16,32	0,89	15,43																													
		0,16— 82,91	18,92	1,11	17,81																													
49	2,46	0,16— 93,25	21,62	1,33	20,29																													
		0,16— 103,59	24,32	1,57	22,75	1 : 409 300																												
		0,16— 20,79	4,29	0,30	3,99	1 : 464 700	4,29	0,07	4,22	1 : 439 400	2,42	0,16— 20,50	4,09	0,12	3,97	1 : 458 900	0,16— 31,11	6,72	0,44	6,28	6,49	0,12	6,37	0,16— 40,83	8,39	0,33	8,06							
		0,16— 41,43	9,07	0,58	8,49					0,16— 51,00	10,59	0,41	10,18		0,16— 51,54	13,33	0,87	12,46	12,60	0,25	12,35	0,16— 61,17	12,85	0,54	12,31									
		0,16— 51,75	11,56	0,73	10,83					0,16— 71,34	15,09	0,67	14,42		0,16— 62,07	14,12	0,89	13,23	11,05	0,28	10,77	0,16— 81,51	17,42	0,78	16,64									
		0,16— 72,38	16,63	1,10	15,53					0,16— 91,68	19,80	0,95	18,85		0,16— 82,70	19,25	1,31	17,94	15,73	0,46	15,27	0,16— 101,85	22,21	1,15	21,06									
		0,16— 83,02	21,95	1,55	20,40					0,16— 20,59	4,82	0,22	4,60	1 : 400 700	0,16— 20,98	7,74	0,47	7,27	7,36	0,06	7,30	0,16— 30,91	7,54	0,25	7,29									
		0,16— 92,64	26,00	2,22	23,78					0,16— 41,26	10,46	0,65	9,81		0,16— 51,54	13,33	0,87	12,46	9,95	0,13	9,82	0,16— 41,16	10,18	0,36	9,82									
		0,16— 102,91	29,57	2,71	26,86	1 : 344 800	27,07	1,53	25,54	1 : 362 500	0,16— 51,54	13,33	0,87	12,46		0,16— 61,81	16,38	1,15	15,23	15,34	0,39	14,95	0,16— 61,67	15,78	0,70	15,08								
		0,16— 20,59	4,82	0,22	4,60	1 : 400 700				0,16— 72,09	19,42	1,48	17,94		0,16— 71,69	18,78	1,29	17,49	18,11	0,60	17,51	0,16— 71,92	18,61	0,88	17,73									
		0,16— 30,81	7,41	0,38	7,03					0,16— 82,36	22,64	1,81	20,83		0,16— 81,03	10,12	0,54	9,58	21,06	0,87	20,19	0,16— 82,17	21,60	1,14	20,46									
		0,16— 41,03	10,12	0,54	9,58					0,16— 92,64	26,00	2,22	23,78		0,16— 51,25	12,91	0,78	12,18	24,03	1,10	22,93	0,16— 92,43	24,70	1,40	23,30									
		0,16— 51,25	12,91	0,78	12,18					0,16— 102,91	29,57	2,71	26,86	1 : 344 800	0,16— 61,47	15,83	1,02	14,81	27,07	1,53	25,54	0,16— 102,68	28,08	1,80	26,28									
		0,16— 61,47	15,83	1,02	14,81					0,16— 71,69	18,78	1,29	17,49		0,16— 81,90	21,91	1,61	20,30	0,16— 92,12	25,16	1,98	23,18	0,16— 102,34	28,58	2,44	26,14	1 : 352 700							

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfsliechten	Körper eingeliefert im Jahre 1902																				
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr										
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm								
					100 Tagen	2 Jahren		gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde		gesamte	bleibende	feinernde								
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen-grobschotter	a	3,3	nicht bekannt	2,48	—	0,16— 8,44 0,16—16,72 0,16—25,00 0,16—33,28	1,97 4,06 6,25 8,58	0,26 0,40 0,61 0,89	1,71 3,66 5,64 7,69	1 : 435 300 1 : 387 200				0,16— 20,74 0,16—31,04 0,16—41,33 0,16—51,62 0,16—61,91	4,70 7,21 9,76 12,35 15,07	0,38 0,59 0,76 0,92 1,12	4,32 6,62 9,00 11,43 13,95	1 : 428 600 1 : 428 000	0,16— 20,53 0,16—30,71 0,16—40,90 0,16—51,08 0,16—61,27	4,37 6,66 8,95 11,30 13,70	0,03 0,07 0,13 0,19 0,28	4,34 6,59 8,82 11,11 13,42	1 : 423 400	
							0,16— 8,39 0,16—16,61 0,16—24,84 0,16—33,07 0,16—41,29	1,87 3,94 6,19 8,39 —	0,15 0,28 0,52 0,66 —	1,72 3,66 5,67 7,73	1 : 430 800 1 : 383 300 1 : 388 900	1,81 3,66 5,57 7,56 9,60	0,03 0,04 0,05 0,07 0,09	1,78 3,62 5,52 7,49 9,51	1 : 415 300 1 : 378 400 1 : 400 300	0,16— 20,81 0,16—31,14 0,16—41,46 0,16—51,79 0,16—62,12	4,63 7,15 9,65 12,29 14,95	0,21 0,34 0,46 0,58 0,73	4,42 6,81 9,19 11,71 14,22	1 : 420 300	0,16— 20,99 0,16—31,41 0,16—41,83 0,16—52,25 0,16—62,67	4,76 7,30 9,89 12,51 15,17	0,08 0,20 0,31 0,45 0,61	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 399 800
							0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,04 4,34 6,75 9,36	0,18 0,21 0,37 0,65	1,86 4,13 6,38 8,71	1 : 398 100 1 : 361 000 1 : 383 300 1 : 336 700	1,98 8,36 10,50	0,05 0,17 0,18	1,93 8,19 10,32	1 : 383 500 1 : 358 800 1 : 388 900 1 : 337 200	0,16— 20,45 0,16—30,59 0,16—40,74 0,16—50,89 0,16—61,03	4,92 7,65 10,42 13,24 16,13	0,19 0,36 0,52 0,75 0,94	4,73 7,29 9,90 12,49 15,19	1 : 385 300	0,16— 20,99 0,16—31,41 0,16—41,83 0,16—52,25 0,16—62,67	4,76 7,30 9,89 12,51 15,17	0,08 0,20 0,31 0,45 0,61	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 399 200
							0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,03 4,34 6,75 9,36	0,09 0,21 0,37 0,65	1,94 4,13 6,38 8,71	1 : 377 900 1 : 336 700				0,16— 20,63 0,16—30,86 0,16—41,10 0,16—51,33 0,16—61,57	4,97 7,74 10,54 13,40 16,38	0,23 0,44 0,60 0,78 0,97	4,74 7,30 9,94 12,62 15,41	1 : 388 300	0,16— 20,63 0,16—30,86 0,16—41,10 0,16—51,33 0,16—61,57	4,76 7,24 9,75 12,39 15,03	0,05 0,06 0,13 0,22 0,33	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 371 100	
							0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,42	0,42	1,86	1 : 361 000	1,98 8,36 10,50	0,05 0,17 0,18	1,93 8,19 10,32	1 : 383 500 1 : 358 800 1 : 388 900 1 : 337 200	0,16— 20,45 0,16—30,59 0,16—40,74 0,16—50,89 0,16—61,03	4,92 7,65 10,42 13,24 16,13	0,19 0,36 0,52 0,75 0,94	4,73 7,29 9,90 12,49 15,19	1 : 385 300	0,16— 20,99 0,16—31,41 0,16—41,83 0,16—52,25 0,16—62,67	4,76 7,30 9,89 12,51 15,17	0,08 0,20 0,31 0,45 0,61	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 399 200
							0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,42	0,42	1,86	1 : 361 000	1,98 8,36 10,50	0,05 0,17 0,18	1,93 8,19 10,32	1 : 383 500 1 : 358 800 1 : 388 900 1 : 337 200	0,16— 20,45 0,16—30,59 0,16—40,74 0,16—50,89 0,16—61,03	4,92 7,65 10,42 13,24 16,13	0,19 0,36 0,52 0,75 0,94	4,73 7,29 9,90 12,49 15,19	1 : 385 300	0,16— 20,99 0,16—31,41 0,16—41,83 0,16—52,25 0,16—62,67	4,76 7,30 9,89 12,51 15,17	0,08 0,20 0,31 0,45 0,61	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 399 200
							0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,42	0,42	1,86	1 : 361 000	1,98 8,36 10,50	0,05 0,17 0,18	1,93 8,19 10,32	1 : 383 500 1 : 358 800 1 : 388 900 1 : 337 200	0,16— 20,45 0,16—30,59 0,16—40,74 0,16—50,89 0,16—61,03	4,92 7,65 10,42 13,24 16,13	0,19 0,36 0,52 0,75 0,94	4,73 7,29 9,90 12,49 15,19	1 : 385 300	0,16— 20,99 0,16—31,41 0,16—41,83 0,16—52,25 0,16—62,67	4,76 7,30 9,89 12,51 15,17	0,08 0,20 0,31 0,45 0,61	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 399 200
							0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,42	0,42	1,86	1 : 361 000	1,98 8,36 10,50	0,05 0,17 0,18	1,93 8,19 10,32	1 : 383 500 1 : 358 800 1 : 388 900 1 : 337 200	0,16— 20,45 0,16—30,59 0,16—40,74 0,16—50,89 0,16—61,03	4,92 7,65 10,42 13,24 16,13	0,19 0,36 0,52 0,75 0,94	4,73 7,29 9,90 12,49 15,19	1 : 385 300	0,16— 20,99 0,16—31,41 0,16—41,83 0,16—52,25 0,16—62,67	4,76 7,30 9,89 12,51 15,17	0,08 0,20 0,31 0,45 0,61	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 399 200
							0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80	2,42	0,42	1,86	1 : 361 000	1,98 8,36 10,50	0,05 0,17 0,18	1,93 8,19 10,32	1 : 383 500 1 : 358 800 1 : 388 900 1 : 337 200	0,16— 20,45 0,16—30,59 0,16—40,74 0,16—50,89 0,16—61,03	4,92 7,65 10,42 13,24 16,13	0,19 0,36 0,52 0,75 0,94	4,73 7,29 9,90 12,49 15,19	1 : 385 300	0,16— 20,99 0,16—31,41 0,16—41,83 0,16—52,25 0,16—62,67	4,76 7,30 9,89 12,51 15,17	0,08 0,20 0,31 0,45 0,61	4,68 7,10 9,58 12,06 14,56	1 : 399 200

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902																											
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Belastungsstufen	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren													
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung													
					100 Tagen	2 Jahren		gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde		gesamte	bleibende	feinernde		gesamte	bleibende	feinernde											
					kg/qcm	kg/qcm									kg/qcm				kg/qcm													
Reihe V No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen-grobschotter	nicht be-kannt	a 3,3	2,46	0,16— 8,42	2,02	0,21	1,81	1 : 411 000						0,16— 20,53	4,71	0,15	4,56	1 : 401 600	4,60	0,06	4,54	1 : 402 900	0,16— 20,68	4,55	0,19	4,36	1 : 425 200				
					0,16—16,69	4,18	0,34	3,84							0,16— 30,71	7,27	0,28	6,99		7,06	0,09	6,97		0,16— 30,94	7,00	0,32	6,68					
					0,16—24,96	6,48	0,53	5,95							0,16— 40,90	9,91	0,41	9,50		9,56	0,15	9,41		0,16— 41,20	9,46	0,47	8,99					
					0,16—33,23	8,83	0,74	8,09	1 : 368 200						0,16— 51,08	12,63	0,57	12,06		12,10	0,22	11,88		0,16— 51,46	11,95	0,66	11,29					
															0,16— 61,27	15,37	0,74	14,63		14,60	0,26	14,34		0,16— 61,72	14,52	0,86	13,66					
	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen-grobschotter	b 3,3	2,44	2,43	0,16— 8,32	1,92	0,11	1,81	1 : 405 800	1,96	0,09	1,87	1 : 392 600		0,16— 71,45	18,26	0,96	17,30		17,13	0,35	16,78		0,16— 71,98	17,16	1,08	16,08					
					0,16—16,48	4,02	0,22	3,80		3,97	0,11	3,86			0,16— 81,64	21,29	1,23	20,06		19,73	0,49	19,24		0,16— 82,24	19,79	1,34	18,45					
					0,16—24,64	6,19	0,33	5,86		6,06	0,18	5,88			0,16— 32,80	8,53	0,50	8,03	1 : 365 900	8,19	0,27	7,92		0,16— 92,50	22,57	1,63	20,94					
					0,16—40,96	—	—	—	—	10,32	0,31	10,01	1 : 366 700						0,16—102,01	27,56	1,77	25,79	1 : 355 000	0,16—102,76	25,32	1,90	23,42	1 : 395 800				
																			0,16—20,71	4,74	0,18	4,56	1 : 405 800									
Reihe VI No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen-grobschotter	nicht be-kannt	a 5,2	2,39	2,35	0,15— 8,31	2,30	0,14	2,16	1 : 339 800	2,33	0,04	2,19	1 : 334 900		0,15— 16,46	4,90	0,39	4,51		4,54	0,07	4,47		0,15— 31,16	5,40	0,29	5,11	1 : 363 600			
						0,15—24,62	7,68	0,72	6,96		6,88	0,09	6,79			0,15—32,77	10,67	1,15	9,52	1 : 308 200	9,28	0,14	9,14		0,15—41,49	11,35	0,62	10,73				
						0,15—40,93	—	—	—		11,77	0,23	11,54	1 : 317 600						0,16—51,83	14,51	0,82	13,69		0,15—51,83	14,51	0,82	13,69				
																			0,16—62,16	17,77	1,10	16,67		0,16—62,16	17,77	1,10	16,67					
																			0,16—72,50	21,22	1,42	19,80		0,16—72,50	21,22	1,42	19,80					
	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen-grobschotter	b 5,2	2,40	—	2,37	0,15— 8,34	2,17	0,12	2,05	1 : 359 600						0,16—20,82	5,52	0,41	5,11		5,34	0,04	5,30	1 : 307 900	0,15—20,49	5,10	0,13	4,97	1 : 367 400			
						0,15—16,53	4,54	0,22	4,32		4,16	0,08	4,07			0,15—32,91	7,07	0,38	6,69		8,15	0,08	8,07		0,15—31,16	8,34	0,45	7,89				
						0,15—24,72	7,07	0,38	6,69		6,88	0,06	6,82			0,16—41,49	11,59	0,83	10,76		11,04	0,15	10,89		0,16—41,49	11,59	0,83	10,76				
						0,15—32,91	9,77	0,62	9,15	1 : 322 300	9,36	0,14	9,22						0,16—51,83	14,79	1,09	13,70		13,89	0,20	13,69		0,16—51,83	14,79	1,09	13,70	
																			0,16—62,16	18,10	1,39	16,71		16,93	0,34	16,59		0,16—62,16	18,10	1,39	16,71	
Reihe IXa No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	nicht be-kannt	a 4,4	2,42	2,38	0,16— 8,43	2,42	0,18	2,24	1 : 332 100	2,22	0,02	2,20	1 : 333 800		0,16— 16																

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												
				Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungs- stufen kg/qcm	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren						
				100 Tagen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm		Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm						
				ge- samte	blei- bende		fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	
Reihe I No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	a 3,3	nicht be- kannt	2,43	2,41	0,16— 8,38 0,16—16,60 0,16—24,82 0,16—33,04 0,16—41,26	2,31 4,85 7,43 10,15 13,07	0,16 0,30 0,43 0,58 0,79	2,15 4,55 7,00 9,57 12,28	1 : 343 700	2,16 4,43 6,82 9,21 11,66	0,04 0,07 0,18 0,27 0,40	2,12 4,36 6,64 8,94 11,26	1 : 348 700		
						0,15— 8,38 0,15—16,60 0,15—24,82 0,15—33,04 0,15—41,26	2,18 4,69 7,24 10,01 12,95	0,11 0,26 0,40 0,66 1,00	2,07 4,43 6,84 9,35 11,95	1 : 357 800						
		b 3,3		2,42	—	0,15— 8,41 0,15—16,67 0,15—24,94 0,15—33,20 0,15—41,46	2,50 5,18 8,00 11,06 14,34	0,14 0,32 0,49 0,79 1,21	2,36 4,86 7,51 10,27 13,13	1 : 315 500						
						0,15— 8,41 0,15—16,66 0,15—24,92 0,15—33,17 0,15—41,42	2,41 5,04 7,67 10,57 13,50	0,15 0,28 0,37 0,66 0,90	2,26 4,76 7,30 9,91 12,60	1 : 329 200	2,29 4,73 7,27 9,83 12,52	0,04 0,11 0,26 0,40 0,64	2,25 4,62 7,01 9,43 11,88	1 : 330 500		
						0,16— 8,32 0,16—16,48 0,16—24,64 0,16—32,80 0,16—40,97	1,86 3,90 6,05 8,25 10,43	0,16 0,34 0,60 0,81 0,98	1,70 3,56 5,45 7,44 9,45	1 : 388 600	1,86 3,83 5,78 7,76 9,80	0,07 0,15 0,17 0,19 0,24	1,79 3,68 5,61 7,57 9,56	1 : 385 200		
	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Maschinen- grobschotter	a 5,2	nicht be- kannt	2,37	—	0,16— 8,40 0,16—16,64 0,16—24,88 0,16—33,12 0,16—41,36	1,88 3,89 5,97 8,23 10,55	0,08 0,16 0,27 0,48 0,70	1,80 3,73 5,70 7,75 9,85	1 : 412 700						
						0,16— 8,42 0,16—16,68 0,16—24,94 0,16—33,20 0,16—41,46	1,88 3,93 6,10 8,34 10,69	0,12 0,22 0,40 0,56 0,81	1,76 3,71 5,70 7,78 9,88	1 : 376 800						
		b 4,55		2,45	2,42	0,16— 8,43 0,16—16,71 0,16—24,98 0,16—33,26 0,16—41,53	1,93 4,08 6,36 8,87 11,18	0,16 0,38 0,62 1,07 1,27	1,77 3,70 5,74 7,80 9,91	1 : 420 700	1,91 3,93 6,01 8,07 10,20	0,01 0,02 0,07 0,08 0,17	1,90 3,91 5,94 7,99 10,03	1 : 391 200		
						0,16— 8,42 0,16—16,68 0,16—24,94 0,16—33,20 0,16—41,46	1,88 3,93 6,10 8,34 10,69	0,12 0,22 0,40 0,56 0,81	1,76 3,71 5,70 7,78 9,88	1 : 422 100						
						0,16— 8,42 0,16—16,68 0,16—24,94 0,16—33,20 0,16—41,46	1,88 3,93 6,10 8,34 10,69	0,12 0,22 0,40 0,56 0,81	1,76 3,71 5,70 7,78 9,88	1 : 376 000						


Körper eingeliefert im Jahre 1903										Körper eingeliefert im Jahre 1904									
Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr	Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr				Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren				Raumgewicht	Belastungs- stufen	Prüfung im Alter von rund 2 Jahren				Belastungs- stufen	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	
		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm							
		ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	ge- samte	blei- bende			kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde	kg/qcm	ge- samte	blei- bende	fe- dernde
46	—	0,16— 20,56	5,06	0,43	4,63	1 : 397 100					2,46	0,16— 20,53	4,80	0,17	4,63	1 : 395 300			
		0,16— 30,76	7,88	0,64	7,24							0,16— 30,72	7,32	0,21	7,11				
		0,16— 40,97	10,64	0,80	9,84							0,16— 40,90	9,82	0,25	9,57				
		0,16— 51,17	13,49	0,95	12,54							0,16— 51,09	12,35	0,30	12,05				
		0,16— 61,37	16,36	1,14	15,22							0,16— 61,27	14,95	0,43	14,52				
		0,16— 71,57	19,32	1,33	17,99							0,16— 71,46	17,67	0,53	17,14				
		0,16— 81,77	22,34	1,56	20,78							0,16— 81,64	20,37	0,64	19,73				
		0,16— 91,98	25,46	1,82	23,64							0,16— 91,83	23,17	0,81	22,36				
		0,16— 102,18	28,65	2,08	26,57	1 : 346 100						0,16— 102,01	26,02	1,00	25,02	1 : 365 700			
		0,16— 20,51	5,11	0,28	4,83	1 : 379 900	4,79	0,09	4,70	1 : 390 300									
45	2,43	0,16— 30,69	7,89	0,43	7,46		7,29	0,16	7,13										
		0,16— 40,86	10,63	0,59	10,04		9,78	0,22	9,56										
		0,16— 51,04	13,50	0,74	12,76		12,32	0,30	12,02										
		0,16— 61,22	16,48	0,86	15,62		14,84	0,36	14,48										
		0,16— 71,40	19,45	1,03	18,42		17,44	0,41	17,03										
		0,16— 81,57	22,46	1,22	21,24		20,05	0,53	19,52										
		0,16— 91,75	25,58	1,42	24,16		22,66	0,62	22,04										
		0,16— 101,93	28,73	1,60	27,13	1 : 338 200	25,25	0,67	24,58	1 : 373 200									
		0,15— 20,61	5,84	0,45	5,39	1 : 341 300													
		0,15— 30,83	9,08	0,63	8,45														
40	—	0,15— 41,06	12,32	0,81	11,51						2,41	0,15— 20,72	5,48	0,08	5,40	1 : 342 100			
		0,15— 51,29	15,76	1,01	14,75							0,15— 31,01	8,35	0,13	8,22				
		0,15— 61,52	19,10	1,27	17,83							0,15— 41,29	11,23	0,21	11,02				
		0,15— 71,74	22,64	1,54	21,10							0,15— 51,57	14,18	0,31	13,87				
		0,15— 81,97	26,24	1,82	24,42							0,15— 61,86	17,27	0,48	16,79				
		0,15— 92,20	30,15	2,22	27,93							0,15— 72,14	20,37	0,58	19,79				
		0,15— 102,42	33,92	2,53	31,39	1 : 292 900						0,15— 82,42	23,55	0,62	22,93				
		0,15— 20,54	5,83	0,44	5,39	1 : 340 400	5,50	0,04	5,46	1 : 335 800		0,15— 92,71	26,78	0,77	26,01				
		0,15— 30,73	9,02	0,66	8,36		8,35	0,08	8,27			0,15— 102,99	30,24	0,97	29,27	1 : 315 600			
		0,15— 40,93	12,25	0,85	11,40		11,28	0,16	11,12										
39	2,36	0,15— 51,12	15,51	1,05	14,46		14,31	0,27	14,04		2,47								
		0,15— 61,31	18,91	1,29	17,62		17,37	0,39	16,98										
		0,15— 71,51	22,46	1,57	20,89		20,45	0,55	19,90										
		0,15— 81,70	25,98	1,87	24,11		23,63	0,79	22,84										
		0,15— 91,90	29,59	2,22	27,37		27,00	1,11	25,89										
		0,15— 102,09	33,50	2,60	30,90	1 : 296 900	30,34	1,42	28,92	1 : 317 000									
		0,16— 20,81	4,34	0,16	4,18	1 : 445 200	4,27	0,10	4,17	1 : 445 600		0,16— 20,32	4,25	0,19	4,06	1 : 445 500			
		0,16— 31,14	6,79	0,30	6,49		6,52	0,17	6,35			0,16— 30,40	6,39	0,28	6,11				
		0,16— 41,46	9,15	0,44	8,71		8,77	0,23	8,54			0,16— 40,48	8,57	0,40	8,17				
		0,16— 51,79	11,71	0,55	11,16		11,08	0,32	10,76			0,16— 50,56	10,74	0,50	10,24				
46	2,44	0,16— 62,12	14,27	0,63	13,64		13,39	0,42	12,97		2,47	0,16— 60,64	12,97	0,60	12,37				
		0,16— 72,44	16,77	0,73	16,04		15,73	0,51	15,22			0,16— 70,72	15,21	0,68	14,53				
		0,16— 82,77	19,43	0,86	18,57		18,09	0,64	17,45			0,16— 80,80	17,42	0,73	16,69				
		0,16— 93,09	22,03	1,04	20,99		20,46	0,77	19,69			0,16— 90,89	19,79	0,87	18,92				
		0,16— 103,42	24,73	1,17	23,56	1 : 394 900	22,86	0,92	21,94	1 : 423 500		0,16— 100,97	22,09	0,92	21,17	1 : 427 200			
		0,16— 20,58	4,49	0,33	4,16	1 : 441 800													
		0,16— 30,79	6,86	0,45	6,41														
		0,16— 41,00	9,32	0,56	8,76														
		0,16— 51,21	11,84	0,68	11,16														
		0,16— 61,42	14,33	0,80	13,53														
46	—	0,16— 71,63	16,92	0,90	16,02						2,47	0,16— 71,86	15,99	0,64	15,35				
		0,16— 81,84	19,54	1,02	18,52							0,16— 82,11	18,42	0,75	17,67				
		0,16— 92,05	22,21	1,15	21,06							0,16— 92,35	20,88	0,89	19,99				
		0,16— 102,26	24,94	1,34	23,60	1 : 389 400						0,16— 102,60	23,42	1,12	22,30	1 : 413 000			
		0,16— 20,38	4,33	0,17	4,16	1 : 438 200	4,37	0,09	4,28	1 : 425 600	2,47	0,16— 20,65	4,38	0,15	4,23	1 : 435 600			
		0,16— 30,50	6,81	0,32	6,49		6,69	0,16	6,53			0,16— 30,89	6,64	0,26	6,38				
		0,16— 40,61	9,26	0,42	8,84		8,99	0,26	8,73			0,16— 41,13	8,92	0,33	8,59				
		0,16— 50,72	11,79	0,57	11,22		11,27	0,31	10,96			0,16— 51,38	11,21	0,39	10,82				
		0,16— 60,84	14,27	0,70	13,57		13,56	0,41	13,15			0,16— 61,62	13,56	0,50	13,06				
		0,16— 70,95	17,01	0,86	16,15		16,02	0,52	15,50			0,16— 71,86	15,99	0,64	15,35				
		0,16— 81,06	19,56	0,95	18,61		18,46	0,66	17,80			0,16— 82,11	18,42	0,75	17,67				
		0,16— 91,18	22,30	1,12	21,18		20,94	0,82	20,12			0,16— 92,35	20,88	0,89	19,99				
		0,16— 101,29	25,05	1,30	23,75	1 : 383 900	23,45	0,97	22,48	1 : 405 300		0,16— 102,60	23,42	1,12	22,30	1 : 413 000			
		0,16— 20,63	4,48	0,30	4,18	1 : 441 300													
46	—	0,16— 30,86	6,91	0,43	6,48														
		0,16— 41,10	9,33	0,58															

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902												Körper eingeliefert im Jahre 1903											
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr		Belastungsstufen	Erste Prüfung im Alter von rund 1 Jahr			Zweite Prüfung im Alter von rund 2½ Jahren			Raumgewicht		Prüfung im Alter von rund 2 Jahren			
					Raumgewicht im Alter von rund 100 Tagen			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Raumgewicht im Alter von rund 1 Jahr			Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm	Federung der Längeneinheit auf das Kilo gramm Pressung	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Raumgewicht		Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm						
					100 Tagen	2 Jahren		gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	1 Jahr	2½ Jahren	gesamte	bleibende	feinernde	gesamte	bleibende	feinernde	kg/qcm	kg/qcm	gesamte	bleibende	feinernde		
Reihe I	1 Cement 4 Sand	a	3,0	nicht be-kannt	0,16—8,34	2,34	0,22	2,12	1 : 347 000	2,24	0,04	2,20	1 : 334 400	0,16—20,68	5,62	0,52	5,10	1 : 362 900	0,16—20,89	5,08	0,12	4,96	1 : 375 900	0,16—31,26	7,69	0,18	7,51	
					0,16—16,53	4,95	0,40	4,55		4,62	0,13	4,49		0,16—30,94	8,72	0,74	7,98		0,16—41,63	10,40	0,27	10,13		0,16—51,46	13,19	0,38	12,81	
					0,16—24,72	7,80	0,72	7,08	1 : 303 300	7,09	0,24	6,85		0,16—41,20	12,06	1,00	11,06		0,16—61,72	18,95	1,67	17,28		0,16—62,36	16,03	0,46	15,57	
					0,16—32,91	10,74	1,03	9,71		9,66	0,39	9,27		12,29	0,55	11,74	1 : 313 300	0,16—71,98	22,58	2,08	20,50		0,16—72,73	19,07	0,61	18,46		
					0,16—41,10	—	—	—		—	—	—		0,16—82,25	26,60	2,55	24,05		0,16—83,09	22,07	0,74	21,33		0,16—92,51	30,80	3,13	27,67	
	3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	b	3,0	—	0,16—8,27	2,16	0,09	2,07	1 : 352 400	0,16—20,61	5,53	0,23	5,30	1 : 347 100	0,16—20,61	5,53	0,23	5,30	1 : 347 100	0,16—20,61	5,53	0,23	5,30	1 : 344 700	0,16—30,84	8,57	0,43	8,14
					0,16—16,39	4,60	0,20	4,40		0,16—41,07	11,66	0,60	11,06		0,16—41,07	11,66	0,60	11,06		0,16—51,29	15,10	0,85	14,25		0,16—61,52	18,63	1,19	17,44
					0,16—24,51	7,30	0,43	6,87	1 : 310 300	0,16—71,75	22,45	1,60	20,85		0,16—71,75	22,45	1,60	20,85		0,16—81,97	26,35	2,05	24,30		0,16—92,20	30,48	2,57	27,91
					0,16—32,62	10,07	0,66	9,41		0,16—102,77	35,17	3,79	31,38	1 : 295 000	0,16—102,77	35,17	3,79	31,38	1 : 295 000	0,16—102,43	34,83	3,23	31,60	1 : 291 200	0,16—102,43	34,83	3,23	31,60
					0,16—40,74	—	—	—		0,16—102,43	34,83	3,23	31,60	1 : 291 200	0,16—102,43	34,83	3,23	31,60	1 : 291 200	0,16—103,83	28,58	1,14	27,44	1 : 339 800	0,16—103,83	28,58	1,14	27,44
Reihe II	1 Cement 4 Sand	a	5,0	nicht be-kannt	0,15—8,34	2,87	0,27	2,60	1 : 283 400	2,82	0,16	2,66	1 : 275 400	0,15—20,41	6,11	0,45	5,66	1 : 321 400	0,15—20,77	5,89	0,20	5,69	1 : 326 500	0,15—30,54	9,73	0,77	9,36	
					0,15—16,53	6,27	0,74	5,53		5,75	0,28	5,47		0,15—40,67	13,40	1,14	12,26		0,15—50,80	17,45	1,57	15,88		0,15—60,93	21,50	2,08	19,42	
					0,15—24,72	9,73	1,07	8,66		8,78	0,35	8,43		0,15—50,80	17,45	1,57	15,88		0,15—71,06	25,98	2,70	23,28		0,15—71,75	18,64	1,16	17,48	
					0,15—32,91	14,07	1,89	12,18	1 : 242 000	11,96	0,55	11,41		0,15—71,75	18,64	1,16	17,48		0,16—81,19	31,02	3,61	27,41		0,16—91,32	36,69	4,73	31,96	
					0,15—41,10	—	—	—		15,37	0,83	14,54	1 : 251 900	0,15—101,45	42,82	6,25	36,57	1 : 248 700	0,15—101,45	42,82	6,25	36,57	1 : 248 700	0,15—101,45	42,82	6,25	36,57	
	3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	b	5,0	—	0,15—8,35	2,73	0,19	2,54	1 : 290 700	0,16—20,59	6,34	0,52	5,82	1 : 316 000	0,16—20,59	6,34	0,52	5,82	1 : 316 000	0,16—30,81	9,93	0,79	9,14	1 : 316 000	0,16—41,03	13,74	1,11	12,63
					0,15—16,54	5,84	0,44	5,40		0,16—40,78	9,58	0,75	8,83		0,16—40,78	9,58	0,75	8,83		0,16—51,25	17,74	1,56	16,18		0,16—61,47	22,04	2,09	19,95
					0,15—24,74	9,24	0,82	8,42		0,16—61,47	22,04	2,09	19,95		0,16—61,47	22,04	2,09	19,95		0,16—71,69	26,63	2,78	23,85		0,16—81,90	31,6		


## c) Cement von Dyckerhoff &amp; Söhne.

1. „Maschinenbeton 1 : 2<sup>1/2</sup> : 5.“

Bezeichnung	Zusammensetzung	Körper	Wasserzusatz %	Anzahl der Stampfschichten	Körper eingeliefert im Jahre 1902														
					Raumgewicht im Alter von rund von rund		Belastungs- stufen	Erste Prüfung im Alter von rund 100 Tagen			Zweite Prüfung im Alter von rund 2 Jahren								
					100 Tagen			2 Jahren		ge- samte	blei- bende	fe- dernde	Zusammendrückung in $\frac{1}{1200}$ cm auf die Meßlänge von rund 75 cm			Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung			
					kg/qcm								ge- samte	blei- bende	fe- dernde	Federung der Längeneinheit auf das Kilogramm Pressung			
Reihe IX b No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinen- grobschotter	a	4,6	nicht be- kannt	0,16—8,37	1,56	0,07	1,49	1 : 495 900			1,64	0,03	1,61	1 : 458 800				
					0,16—16,59	3,38	0,20	3,18				3,40	0,07	3,33					
					0,16—24,80	5,26	0,36	4,90				5,21	0,15	5,06					
					0,16—33,01	7,24	0,56	6,68				6,98	0,18	6,80					
Reihe VII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinkiessteine 3,0 Grobkiessteine	a	3,3	nicht be- kannt	0,16—41,23	9,29	0,73	8,56	1 : 431 800			8,79	0,25	8,54	1 : 432 600				
					0,16—8,33	2,51	0,37	2,14	1 : 343 700			2,03	0,03	2,00	1 : 367 100				
					0,16—16,49	5,01	0,63	4,38				4,14	0,04	4,10					
					0,16—24,66	7,66	0,85	6,81				6,29	0,06	6,23					
Reihe VIII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinen- grobschotter	a	4,6	nicht be- kannt	0,16—32,83	10,34	1,07	9,27				8,48	0,10	8,38					
					0,16—41,00	13,31	1,46	11,85	1 : 310 300			10,67	0,13	10,54	1 : 348 600				
					0,15—8,34	2,34	0,06	2,28	1 : 322 900			2,34	0,02	2,32	1 : 317 400				
					0,15—16,52	4,98	0,23	4,75				4,75	0,03	4,72					
Reihe VII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen- grobschotter	a	5,5	nicht be- kannt	0,15—24,70	7,81	0,48	7,33				7,20	0,03	7,17					
					0,15—32,88	10,80	0,74	10,06				9,71	0,04	9,67					
					0,15—41,06	13,92	0,98	12,94	1 : 284 200			12,31	0,07	12,24	1 : 300 500				
					0,15—8,34	2,41	0,11	2,30	1 : 320 500			2,56	0,10	2,46	1 : 299 800				
Reihe VIII No. 1	1 Cement 2,5 Sand 2,25 Feinschotter 3,0 Maschinen- grobschotter	a	3,7	nicht be- kannt	0,15—16,53	5,12	0,25	4,87				5,20	0,20	5,00					
					0,15—24,72	7,93	0,44	7,49				7,94	0,36	7,58					
					0,15—32,91	10,75	0,59	10,16				10,70	0,53	10,17					
					0,15—41,10	13,88	0,88	13,00	1 : 283 500			13,37	0,61	12,76	1 : 289 000				
3. „Handbeton 1 : 4 : 8.“																			
Reihe III No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Maschinen- grobschotter	a	3,3	nicht be- kannt	0,16—8,45	1,73	0,16	1,57	1 : 475 400			1,70	0,03	1,67	1 : 446 100				
					0,16—16,73	3,62	0,27	3,35				3,47	0,07	3,40					
					0,16—25,02	5,52	0,36	5,16				5,29	0,13	5,16					
					0,16—33,31	7,45	0,45	7,00				7,12	0,18	6,94					
Reihe VII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	a	3,1	nicht be- kannt	0,16—41,03	—	—	—				11,04	0,30	10,74	1 : 341 000				
					0,16—8,32	2,80	0,38	2,42	1 : 303 200			2,41	0,08	2,33	1 : 314 500				
					0,16—16,48	5,80	0,68	5,12				4,98	0,13	4,85					
					0,16—24,64	9,43	1,44	7,99				7,68	0,20	7,48					
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinkiessteine 4,8 Grobkiessteine	a	4,5	nicht be- kannt	0,16—32,80	12,72	1,79	10,93	1 : 268 500			10,48	0,36	10,12					
					0,16—40,96	—	—	—				13,31	0,53	12,78	1 : 286 700				
					0,16—8,36	2,61	0,15	2,46	1 : 299 400			2,92	0,03	2,89	1 : 254 300				
					0,16—16,56	5,55	0,28	5,27				5,79	0,03	5,76					
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinen- grobschotter	a	4,9	nicht be- kannt	0,16—24,76	8,81	0,56	8,25				8,65	0,05	8,60					
					0,16—32,96	12,63	1,03	11,60	1 : 253 900			11,53	0,12	11,41					
					0,16—41,16	—	—	—				14,56	0,33	14,23	1 : 258 000				
					0,16—8,33	1,97	0,07	1,90	1 : 387 400			1,99	0,00	1,99	1 : 369 300				
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinen- grobschotter	a	3,5	nicht be- kannt	0,16—16,49	4,18	0,15	4,03				4,12	0,01	4,11					
					0,16—24,66	6,45	0,21	6,24				6,30	0,05	6,25					
					0,16—32,83	8,92	0,34	8,58	1 : 343 000			8,52	0,13	8,39					
					0,16—41,00	—	—	—				10,86	0,30	10,56	1 : 348 300				
Reihe VIII No. 2	1 Cement 4 Sand 3,6 Feinschotter 4,8 Maschinen- grobschotter	a	4,7	nicht be- kannt	0,16—16,73	4,62	0,64	3,98				4,20	0,04	4,16					
					0,16—25,02	7,41	1,19	6,22				6,39	0,08	6,31					
					0,16—33,30	10,39	1,77	8,62	1 : 346 700			8,61	0,13	8,48					
					0,16—41,59	—	—	—				10,90	0,18	10,72	1 : 348 400				







WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

III  
L. inw.

17990

Druk. U. J. Zam. 356. 10,000.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



III-307392

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000318273

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



III-307393

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000318274

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300715